

تأثیر تثبیت مکانیکی و اصلاح دانه‌بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت؛

تجربه‌ای برای بهبود رفتار فیزیکی خشت در منطقه اردکان یزد

منصوره درمحمدی^۱، محسن فتوحی اردکانی^۲، رضا رحیم‌نیا^۳

۱- کارشناسی ارشد، مدرس مدعو گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

۲- کارشناس فنی پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان،

۳- استادیار گروه مرمت و احیا بناهای تاریخی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

سرزمین ایران دارای آثار باارزش تاریخی با کالبدی گلین و سابقه‌ای درخشان در استفاده از خشت می‌باشد؛ به همین سبب طی چند دهه گذشته گرایش‌هایی روزافزون به خشت به‌عنوان یکی از شیوه‌های معماری با خاک، در قالب مطالعه آثار گذشتگان (حفاظت) و فعالیت‌های اجرایی (معماری معاصر) با رویکرد مطالعات آزمایشگاهی شکل گرفته است. این مسئله تمایل برای بهبود و ارتقا ویژگی‌های آنچه در جهان گذشته وجود داشته را نشان می‌دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با فرضیه امکان بهبود خواص مکانیکی خشت از طریق شناخت و اصلاح خاک آغاز گردیده و هدف خود را بر روی بررسی تأثیر اصلاح دانه‌بندی خاک بر مقاومت فشاری خشت به‌عنوان یکی از پارامترهای مؤثر در پایداری سازه‌های گلین متمرکز کرده است. لذا با اتکا به تجربیات معماران بومی شهرستان اردکان یزد و بهره‌گیری از دانش روز، ۶ معدن خاک سنتی اردکان گزینش و مشخصات فیزیکی خاک‌ها برای آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس از یک نمونه ماسه اصلاح‌شده به‌منظور اصلاح دانه‌بندی خاک تمامی معادن استفاده شد و نمودار دانه‌بندی خاک معادن براساس نمودار هارمونی دانه‌بندی خشت اصلاح گردید. در مرحله بعدی، نمونه‌های فشاری به روش سنتی، روش توأم با تثبیت مکانیکی (کوبش) و همچنین روش تثبیت مکانیکی و فیزیکی (اصلاح دانه‌بندی و افزودن ماسه اصلاح‌شده به خاک به میزان ۱۰٪، ۲۰٪ و ۳۰٪) ساخته شده و نهایتاً مقاومت فشاری آن‌ها، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. این مطالعه در قالب یک پژوهش کمی و به شیوه تجربی انجام شده که مبتنی بر مطالعات میدانی، بررسی‌های محیطی و روش‌های تجربی-آزمایشگاهی بوده است. نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاری بیانگر بهبود مقاومت فشاری در خشت‌های ساخته شده از خاک ۴ معدن به روش تثبیت مکانیکی و بدون افزودنی در مقایسه با خشت‌های سنتی و خشت‌های اصلاح‌شده با ماسه است. نمونه‌های ساخته شده با خاک ۲ معدن دیگر نیز بیشترین مقاومت را در حالت تثبیت‌شده مکانیکی با میزان ۱۰٪ ماسه اصلاح‌شده یا به عبارتی کمترین میزان افزودنی داشته‌اند. به طور کلی می‌توان این‌گونه استدلال نمود که در نمونه خاک‌های مورد بررسی در این پژوهش، تثبیت مکانیکی و اعمال تراکم به خاک تأثیر مطلوب‌تری نسبت به تثبیت فیزیکی و اصلاح دانه‌بندی خاک‌ها داشته است، چرا که در اغلب موارد، خاک مورد استفاده برای خشت دارای حجم قابل‌توجهی ریزدانه و به ویژه رس است که پیوستگی میان ذرات خاک را تضمین می‌کند اما در این بررسی، افزودن ماسه موجب کم شدن انسجام خشت و کاهش مقاومت فشاری آن شده است.

کلمات کلیدی: خشت تثبیت‌شده، اصلاح دانه بندی، ماسه اصلاح‌شده، مقاومت فشاری، معماری و حفاظت.

شناسه دیجیتال:		سابقه مقاله:			
10.22065/JSCE.2019.144314.1638	چاپ	انتشار آنلاین	پذیرش	بازنگری	دریافت
doi: 10.22065/JSCE.2019.144314.1638	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۳
رضا رحیم نیا			*نویسنده مسئول:		
Rahimnia@arc.ikiu.ac.ir			پست الکترونیکی:		

The Effect of Mechanical Stabilization and Improving Soil Gradation on the Compressive Strength of Adobe: A Case Experiment for Improving Adobe's Physical Behavior in the Ardakan Region, Iran

Mansoure Dormohamadi¹, Mohsen Fotuhi Ardakani², Reza Rahimnia^{3*}

1 Assistant Professor of the Faculty of Engineering, Civil Engineering Department, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

2 Ph.D. Candidate of Civil Engineering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

3 Assistant Professor, Conservation of historic building Department, Faculty of architecture and urban development, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran

ABSTRACT

As a country with lots of historical monuments built on earthen structures, Iran has a brilliant background in using adobes as a building material; a fact which has recently brought with it a return to this kind of architecture in spite of the decreasing use of soil architecture in the last few decades. So improving and optimizing clayey materials has been considered an appropriate way to defy the decline of this kind of architecture and revive it, and also to protect the invaluable heritage of soil architecture. This study begins with the presupposition that the mechanical properties of adobe can be improved through understanding soil, and aims at understanding how the improvement of soil gradation affects adobe's compressive strength as an effective parameter in the stability of clayey buildings. So six mines of Ardakan's traditional soil (which had been used since the old times in making adobes and is endorsed by Ardakan's masons) are selected based on the experience of the city's native architects; then the compressive samples are made through both the traditional method and also using more recent methods of mechanical stabilization emphasizing on physical stabilization (i.e. improving soil gradation and adding improved sand to the soil), and finally the samples are tested and analyzed. In this study, a sample of improved sand is used to improve the gradation of all the mines' soils, and the results of the tests for compressive strength imply the improvement of this parameter in the adobes made of these soils in comparison with those made through traditional methods. Furthermore, adding different percentages of sand results in a decrease or fluctuation in adobe's compressive strength; so one can claim that in order to improve the compressive strength of the resulting adobe, in addition to mechanical stabilization, one should also try improving soil gradation.

ARTICLE INFO

Received: 14 August 2018

Revised: 26 December 2018

Accepted: 03 February 2019

Keywords:

Stabilized adobe, Improving gradation, Improved soil, Compressive strength, Architecture and Conservation

All rights reserved to Iranian Society of Structural Engineering.

doi: 10.22065/JSCE.2019.144314.1638

*Corresponding author: Reza Rahimnia
Email address: Rahimnia@arc.ikiu.ac.ir

۱- مقدمه

تقریباً در تمام اقلیم‌های گرم‌وخشک و معتدل جهان، خاک رایج‌ترین مصالح ساختمانی بوده است اما استفاده از خاک در ساختارهای معماری تنها به مردمان باستان محدود نبوده بلکه امروزه نیز کاربردهای روزافزونی پیدا کرده است [1]. بازآفرینی معماری خاکی، راهبردی است که می‌تواند هزینه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمتری در مقایسه با بسیاری از روش‌های متداول معماری حال حاضر داشته باشد لذا علاقه و تمایل به مطالعه و حفاظت معماری خاکی در نیمه‌ی قرن گذشته بروز پیدا کرد [2]. این تمایل و حتی ضرورت، چه در قالب بهبود خواص خاک و خشت به‌منظور کاربرد در معماری معاصر و چه در قالب بهره‌ر از آن در حفاظت از میراث معماری، مورد توجه بوده و تلاش شده با روش‌های متفاوت، نواقص موجود در خشت و معماری خاکی بهبود یابند. نتایج حاصله از توصیف تجربیات جهانی در ارتقاء ساخت‌وساز گلین، نه تنها قابلیت احیا این میراث ارزشمند بومی را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است بلکه در صورت اصلاح و بهبود خواص مصالح گلین، نمایانگر امکان کاربری این فناوری در تلفیق با آموزه‌ها و تجربیات معماری بومی و همگامی الزامات فنی روز به‌منظور تأمین موجبات بازتولید معماری گلین، مرمت آثار تاریخی و پاسخگویی به نیازهای انسان معاصر می‌باشد.

روش‌های بهبود مقاومت و استحکام طبیعی خاک که عموماً بنام "تثبیت خاک" از آن یاد می‌شود در بسیاری از کشورها به مورد اجرا گذاشته شده‌اند. این روش‌ها چندان جدید هم نیستند [3] و استفاده از مواد مختلف جهت بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی مصالح خاکی سابقه‌ای دیرینه دارد؛ در حقیقت هم‌زمان با پیدایش معماری خاکی، بشر روش‌هایی را نیز برای افزایش طول عمر و استحکام این مصالح به کار بست [4]. ارتقاء و استحکام‌بخشی مصالح گلین با به‌کارگیری شیوه‌های گوناگون تثبیت همچون تراکم، کنترل دانه‌بندی یا افزودن تثبیت‌کننده‌های متنوع اعم از آلی یا غیرآلی تأمین می‌شود.

از لحاظ ترکیب مصالح معمولاً دو عامل به طور موازی بر مقاومت و پایداری ساختمان گلین تأثیر می‌گذارند. اولین عامل عبارت است از: وجود یک عامل خودگیری مانند رس یا احتمالاً کلسیت یا ماده‌ای از آن جنس. این مواد می‌توانند از طریق متبلور شدن یا سیلان، چسبندگی در حالت تر و گیردار کردن ذرات خاک به هم، تأثیر عمده‌ای بر کارایی مصالح بگذارند. عامل دوم که می‌تواند به جای اولی به کار رود و بر کارایی تأثیر بگذارد عبارت است از دانه‌بندی توأم با مواد فعال سطحی طبیعی. در منابع متفاوت، رس مهم‌ترین عامل شناخته شده، اما دانه‌بندی یکنواخت از رس و لای گرفته تا ماسه مهم‌تر بوده و در بسیاری موارد، در صورتی که مصالح مناسب به شکل مستقیم در دسترس نباشد اختلاط با افزودن ماسه تعدیل می‌شود [5]. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه رابطه بین دانه‌بندی و مقاومت فشاری حاصل از خشت تثبیت‌شده، بررسی نماید که آیا هماهنگی و یا سطوح معنادار و منطقی در رابطه بین آن‌ها وجود دارد؟

بدین منظور پس از حصول شناخت نسبت به ویژگی‌های فیزیکی خاک مانند دانه‌بندی و هیدرومتری، لزوم اصلاح دانه‌بندی خاک‌ها تشخیص داده شد. لذا تأثیر این اصلاح بر مقاومت فشاری خشت از طریق افزودن نوعی اختلاط ماسه - با توجه به نمودارهای حاصل از دانه‌بندی خاک‌ها و تطبیق با نمودار هارمونی ارائه‌شده در پژوهش‌های مرکز مطالعات خاک کراتر- و همچنین به‌کارگیری شیوه تثبیت مکانیکی به‌عنوان روش تثبیت ارزان و زیست‌محیطی بررسی شده است. در این راستا، بر مبنای بررسی‌های تجربی و آزمایشگاهی؛ شش نمونه خاک متفاوت از معادن خاک شهرستان اردکان در استان یزد گزینش و دانه‌بندی شده و سپس نمونه‌های آزمایشی در ابعاد ۵*۵*۵ و در پنج گروه متفاوت شامل یک گروه شاهد (بدون اختلاط و با روش ساخت سنتی)، یک گروه بدون اختلاط با روش تثبیت مکانیکی و ۳ گروه ساخته شده با روش تثبیت مکانیکی و اختلاط با ماسه اصلاح‌شده به میزان ۱۰ درصد، ۲۰ درصد و ۳۰ درصد، تهیه و آزمایش‌های مربوط به مقاومت فشاری بر روی آن‌ها انجام گرفته است. لازم به ذکر است مبنای پژوهش حاضر بر اساس بررسی‌های فیزیکی شکل گرفته و رفتارهای شیمیایی هدف بررسی‌های این پژوهش نبوده است. همچنین در این نوشتار چارچوب کلی پژوهش در راستای پاسخگویی به سؤالات زیر سازمان یافته است:

- اصلاح دانه‌بندی خاک به‌عنوان راهکاری برای بهبود مقاومت فشاری خشت، تا چه حد بر کاهش یا افزایش مقاومت فشاری خشت تأثیر خواهد داشت؟

- چگونه می‌توان از قابلیت‌های تثبیت مکانیکی و فیزیکی در جهت بهبود مقاومت فشاری خشت بهره گرفت؟

۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مطالعات علمی در زمینه مصالح خشتی در چند دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. در حدود سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ اولین زمره‌های توجه به مطالعه و حفاظت معماری خاکی مشاهده شدند [1]. در سال ۱۹۷۰ کمیته علمی بین‌المللی میراث معماری خاکی ۱ توسط ایکوموس ایجاد و برای نخستین بار به‌منظور بررسی مشکلات موجود در جامعه و چگونگی حفاظت از بناهای تاریخی ساخته شده از گل برنامه‌هایی مورد توجه قرار گرفت. اولین دستاورد این برنامه‌ها، برگزاری دو سمپوزیوم بین‌المللی حفاظت ساختمان‌های گلی در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ در ایران بود. سومین سمپوزیوم در سال ۱۹۸۰ در آنکارا برگزار شد و در همین سال گزارش‌های زیادی درباره کارگاه خانه‌های گلی در مناطق لرزه‌خیز در دانشگاه نیومکزیکو ارائه شد [6]. به‌طور کلی و جدا از مباحثی که مشخصاً در ارتباط با موضوع پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد، مطالعات بسیاری اعم از داخلی یا بین‌المللی مرتبط با مصالح خاک و خشت انجام شده و نمونه‌های قابل توجهی [۳ و ۱۵-۷] موجود است که تاریخچه مناسبی برای این زمینه تحقیقاتی به وجود آورده‌اند.

برخی از مؤسسات و بنیادهای بین‌المللی مثل یونسکوⁱ، ایکرومⁱⁱ، ایکوموسⁱⁱⁱ نیز حمایت‌کننده در زمینه‌های مختلف معماری گلین بوده و برخی دیگر مثل بخش مطالعات خاک کراتر واقع در گرونوبل فرانسه^v، موسسه حفاظت وابسته به بنیاد گتی^{vii}، آروویل^{vi}، بنیاد آقاخان^{vi}، مؤسسه کال ارتز^{viii}، مؤسسه ترا گره^{ix}، دانشگاه کاتولیک پرو^x و دانشگاه کاسل آلمان^{xi} نقش اساسی تری داشته و مروج معماری گلین در جهان می‌باشند^{xi}. همچنین از دهه ۷۰ میلادی در کشور پرو مطالعات گسترده‌ای در مورد ساختمان‌های خشتی آغاز شده که هدف آن، افزایش مقاومت این بناها در مقابل زلزله بود. این مطالعات شامل انواع مختلف تقویت با استفاده از مصالح محلی و افزودنی‌ها به ملات بود. همان‌گونه که حجازی و همکاران [۱۵] اشاره می‌کنند تا سال ۱۹۷۹ اکثر تحقیقات براساس مطالعه رابطه بین مصالح مصرفی و مقاومت آجرهای خشتی قرار داشت، ولی از آن زمان به بعد، تأثیر خصوصیات خاک بر مقاومت خشت نیز مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر نیز بررسی یکی از خصوصیات تأثیرگذار خاک بر مقاومت خشت در کنار مقوله تثبیت مورد بحث و توجه است. گفتنی است این پژوهش، بخش مهم دیگری تحت عنوان میزان رس موجود در خاک مناسب برای معماری خاکی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، از این‌رو مطالعه پیشینه در قالب دو بخش تثبیت خاک و همچنین ویژگی‌های خاک مناسب برای معماری خاکی مرور شده است.

اظهارات نویسندگان مختلف قویاً اعلام می‌دارند که می‌توان بر معایب ناشی از خاک تثبیت‌نشده با تثبیت‌کنندگی صحیح خاک غلبه کرد. به عبارتی، با اصلاح خاک‌های دارای پایداری کم می‌توان مقاومت و پایداری آن‌ها را در برابر نیروهای فشاری، خمشی و فرسایش افزایش داده و از این خاصیت در ساخت ساختمان‌ها استفاده کرد [16]. بخش عمده‌ای از تحقیقات در مورد تثبیت‌کنندگی در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم انجام شد اما علی‌رغم تحقیقات بسیار، همچنان تثبیت خاک علمی، دقیق و کامل نیست. محققان در حدود ۱۳۰ تثبیت‌کننده مختلف از جمله سیمان، آهک و قیر شناسایی کرده‌اند ولی هیچ تثبیت‌کننده معجزه‌آسایی که بتواند همواره مورد استفاده قرار بگیرد وجود ندارد [17]. تثبیت‌کنندگی عموماً با عناوین تثبیت فیزیکی و شیمیایی معرفی شده در حالیکه تعریف Guillaud & Houben (۱۹۹۴) از فرآیند تثبیت‌کنندگی خاک نشان می‌دهد که صرفاً افزودن تثبیت‌کننده به معنی تثبیت خاک نیست بلکه کوبیدن نیز به تنهایی می‌تواند خاک را تثبیت کند. به عبارتی، تراکم و کوبش نیز نوعی تثبیت خاک محسوب شده و تحت عنوان تثبیت مکانیکی شناخته می‌شود. این شیوه تثبیت، به دلیل مصرف کم انرژی تمام‌شده، حداقل تأثیر بر روی محیط‌زیست و قابلیت ارائه محیطی راحت‌تر برای فرد ساکن را دارا است.

در پژوهش حاضر نیز از دو شیوه تثبیت خاک بهره گرفته است: تثبیت فیزیکی (اصلاح دانه‌بندی) و تثبیت مکانیکی (کوبش). لازم به ذکر است از آنجایی که همخوانی با اصول زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از اهداف حاکم بر روند پژوهش بوده، ماسه اصلاح‌شده به‌عنوان عامل تثبیت‌کننده فیزیکی در نظر گرفته شد. در پژوهش تقریباً مشابهی که توسط Shariful Islam و Iwashita (۲۰۰۶) انجام شده، با هدف اصلاح ضعف ساختمان‌های خشتی در مقابل زلزله از افزودنی‌هایی همچون الیاف طبیعی (کنف، پشم / Jute، کاه) و سیمان به‌عنوان مصالح تقویت‌کننده استفاده شده است. در این راستا، رس (Acadama)، ماسه (Toyuna) و بنتونیت را با نسبت‌های وزنی ۲/۵، ۱، ۰/۶ مخلوط کرده و مخلوط حاصل را "اختلاط خاک-ماسه" نامیدند. آن‌ها سعی کرده بودند دانه‌بندی این اختلاط به دانه‌بندی خاک موجود در

¹. International Committee on Earthen Architectural Heritage (ISCEAH)

نمونه‌های خشتی که از بناهای تاریخی ایران و بنگلادش تهیه کرده بودند، نزدیک شود [18]. نتایج بیانگر امکان بهبود مقاومت لرزه‌ای ساختمان‌های خشتی در صورت استفاده از ۲٪ جوت یا ترکیب جوت و سیمان بوده است.

بحث قابل توجه دیگر، شرایط و ویژگی‌های خاک مناسب برای معماری خاکی است که به گونه‌ای ارتباط مستقیم با این پژوهش خواهد داشت. در برخی منابع بیان شده که خاک مناسب برای خشت‌سازی در دسته خاک‌های ماسه‌ای لومی، لوم ماسه‌ای یا لوم رسی-ماسه‌ای قرار می‌گیرد که درصد رس بین صفر تا ۳۰ درصد را دارا می‌باشند [19]. همچنین در تجارب بیان شده، دانه‌بندی مناسب را یک-سوم تا دوسوم شن و ماسه، یک‌چهارم لای و یک‌پنجم تا یک‌دهم وزنی رس دانسته‌اند [5] و مقدار لای که هیچ‌گونه خاصیت چسبندگی ندارد بایستی کمتر از ۲۰٪ حجم کل مخلوط خاک باشد [20]. به‌طور کلی، مصالح خاکی باید به میزان کافی حاوی درشت‌دانه‌ها باشند تا انقباض آن‌ها به حداقل برسد. اما هم‌زمان، میزان رس آن‌ها باید به حدی باشد تا نیروی پیوستگی، امکان استفاده از آن‌ها را فراهم سازد [21].

رس به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بسیار مهم خاک و عامل انسجام و ضدآبی دیوار، می‌تواند هم جزء جادویی و هم جزء مشکل‌ساز مصالح گلین باشد [22]. براساس پژوهش انجام شده توسط رحیم‌نیا و حیدری‌بنی (۱۳۹۰)، افزایش دامنه خمیری (PI) در خاک‌های مناسب جهت خشت‌زنی، حاکی از چسبندگی زیاد خاک به دلیل وجود ذرات رسی بیشتر در آن می‌باشد و در نتیجه، میزان مقاومت مکانیکی خشت حاصل در حالت معمولی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین میزان رس خاک در منابع مختلف با مقادیر گوناگونی من جمله ۳٪ تا ۲۰٪ [5]، ۵٪ تا ۵۰٪ [۲۲]، تقریباً $\frac{1}{3}$ مواد تشکیل‌دهنده و بین ۱۵٪ تا ۳۰٪ [۱۹]، بین ۳۰٪ تا ۷۰٪ [۲۳]، ۲۵٪ تا ۴۵٪ [24] و ۲۰٪ تا ۷۰٪ با مقدار بهینه پیشنهادی بین ۳۰٪ تا ۴۰٪ [20] ذکر شده است که میانگین درصد برای رس بین ۱۸٪ تا ۴۲٪ برای خاک مناسب برای خشت متغیر بوده است. قابل توجه است که محدوده خاک مناسب برای تولید خشت در شکل شماره ۱، با این اعداد دارای تطابق زیادی است.

۳- روش پژوهش

جامعه آماری پژوهش به شهرستان اردکان واقع در استان یزد پرداخته که با بیش از ۷۰۰ سال تاریخ معماری ^{xiii} دارای تعداد فراوانی بنای خشتی با ارزش و تاریخی است و جهت حفاظت و گاه مرمت این بناها از مصالح خشتی ساخته شده از خاک اردکان استفاده می‌گردد. در تحقیق حاضر، هدف اصلی این بوده است که مشخصات مکانیکی خشت‌های ساخته شده از معادن خاک اردکان بررسی شده و در صورت امکان، راهکاری برای بهبود آن ارائه گردد تا بدین وسیله حفاظت و مرمت بناهای خشتی اردکان بهبود و همچنین در ساخت بناهای معاصر گلین نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر به روش تجربی، مبتنی بر مطالعات میدانی، بررسی‌های محیطی و مطالعات آزمایشگاهی بر روی خاک و خشت به‌منظور تأکید بر اهمیت دانه‌بندی خاک و تأثیر آن بر خواص مکانیکی به‌ویژه مقاومت فشاری خشت انجام شده است. برای این منظور پس از مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی میدانی خاک مناطق مختلف شهرستان اردکان و حومه آن و همچنین مشورت با پژوهشگران مرتبط، پیشکسوتان معماری خشتی ^{xiv} و پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی اردکان، از خاک ۶ منطقه مختلف در اطراف اردکان (عیش‌آباد، محمدآباد، حسین‌آباد، قطب‌آباد، علی‌آباد و زردگ) که از قدیم‌الایام برای خشت‌زنی استفاده شده و مطالعات و مشاهدات بصری نیز کیفیت آن‌ها را برای تهیه مصالح خاکی تأیید می‌نمود، به‌طور تصادفی نمونه‌برداری شد. قابل ذکر است که در ادامه این مطالعه مطابق آنچه در جدول ۱ مشاهده می‌شود، از کدهای اختصاری با حرف S (مخفف Soil) و اندیس حرف اول نام هر معدن، به جای نام کامل معدن خاک استفاده شده است.

جدول ۱: مشخصات محلی معادن خاک موردنظر در پژوهش، مأخذ: پژوهشگران

مشخصات محلی منطقه	منطقه نمونه برداری
منطقه عیش آباد، حسین آباد و محمدآباد سه منطقه‌ای است که در شمال اردکان و شمال شرقی شهر احمدآباد و در فاصله نزدیکی از یکدیگر واقع شده‌اند. این مناطق در دوران گذشته به مزارع کشاورزی اختصاص داشته است. همچنین در حدفاصل منطقه حسین آباد و عیش آباد، بقایایی از قلعه‌ای تاریخی وجود دارد لذا این قبیل شواهد معماری در منطقه حاکی از آن است که خاک منطقه برای برپایی ساختمان‌های خشتی مناسب تشخیص داده شده است. خاک اطراف عیش آباد تا حدفاصل زردگ دارای میزان زیادی نمک و آهک می‌باشد ^{xv} .	SE عیش آباد
	SM محمدآباد
	SH حسین آباد
قطب‌آباد یکی از مزارع قدیم اردکان است که در شرق بافت قدیم واقع شده و امروزه یکی از مناطق مسکونی اردکان محسوب می‌گردد [۲۵].	SGH قطب‌آباد
این مزرعه در منتهی‌الیه اراضی شمالی محدوده خارج از حصار اردکان واقع شده است [۲۵].	SA علی آباد
زردگ در ۱۰ کیلومتری شمال شهر اردکان قرار دارد و دارای آثار تاریخی بسیاری همچون آبانبار، قلعه، مسجد، بازار و خانه‌های بسیاری بوده که بعضی تخریب شده و بعضی موجود می‌باشد [۲۶].	SZ زردگ

سپس مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجمن مواد و آزمون آمریکا^{xvi}، مطالعات آزمایشگاهی برای شناخت ویژگی‌های فیزیکی نمونه‌های خاک با آزمون‌هایی همچون آزمایش دانه‌بندی خاک (استفاده از الک و هیدرومتری، کد استاندارد: ASTM 87-422 D) و آزمون تعیین درصد رطوبت خاک (روش خشک کردن در آون، کد استاندارد: ASTM 00-4643 D) انجام شد و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از تحلیل منحنی دانه‌بندی خاک‌ها و تطبیق نتایج دانه‌بندی با نمودار هارمونی خاک، بنای کار بر اصلاح دانه‌بندی تمامی ۶ گروه خاک نمونه گذاشته شد. لذا طرح اختلاطی شامل لای، ماسه و شن تحت عنوان ماسه اصلاح‌شده برای افزودن به خاک و اصلاح دانه‌بندی در نظر گرفته شد. ۱ گروه شاهد (روش ساخت سنتی) و ۱ گروه آزمایشی با روش تثبیت مکانیکی و ۳ گروه آزمایشی با درصد اختلاط ۱۰٪، ۲۰٪ و ۳۰٪ ماسه اصلاح‌شده به ازای هر معدن خاک شکل گرفت که در هر گروه ۳ نمونه خشتی (نمونه فشاری) ساخته‌شده و مقاومت فشاری نمونه‌های تولیدشده مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. قابل ذکر است که یکی از دغدغه‌های مهم این پژوهش، عدم وجود استانداردهای موردنیاز در حوزه معماری گلین در ایران اعم از شناخت خاک، ساخت خشت، عمل‌آوری (دوره خواب) و ... بوده است؛ لذا اصلاح خاک معادن و ساخت نمونه‌ها با بهره‌گیری از تلفیق استانداردهای موجود و دانش معماری سنتی، به‌طور یکسان صورت گرفته و میزان ماسه اصلاح‌شده به‌عنوان شاخص و متغیر مستقل بین نمونه‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین در تثبیت نمونه‌ها از هیچ‌گونه افزودنی شیمیایی استفاده نشده است. طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون نیز برای نمونه‌ها در نظر گرفته شده و به همین دلیل مقاومت فشاری ابتدا بر روی نمونه‌های بدون افزودنی به دو روش ساخت سنتی و تثبیت‌شده و پس از آن بر روی نمونه‌های با افزودن ۱۰٪، ۲۰٪ و ۳۰٪ ماسه اصلاح‌شده مطالعه شده‌اند.

۴- ابزار پژوهش و ویژگی آن (اعتبار و روایی)

در این پژوهش، استفاده از آزمایش‌های تعیین دانه‌بندی به روش الک مرطوب، آزمون هیدرومتری، درصد رطوبت، تعیین چگالی خاک [27] و مقاومت فشاری [4] بر روی نمونه‌های ساخته‌شده مورد توجه بوده است. جهت اطمینان از روایی بودن روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات با متخصصین ذی‌ربط (متخصصین معماری با خاک از مرکز مطالعات خاک کراتر واقع در دانشگاه گرونوبل فرانسه، متخصصین مرمت بنا در پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان و کارشناسان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آزماپویان - اردکان) بحث و تمامی مراحل اعم از انتخاب معادن خاک تا آزمایش‌ها و اقدامات انجام شده تحت مشورت آن‌ها صورت پذیرفته است. همچنین برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی در آزمون فشاری، ۳ نمونه تحت آزمون قرار گرفته، قابل ذکر است که نمونه‌ای با اختلاف فاحش در مقدار مقاومت فشاری نسبت به دو نمونه دیگر، حذف شده و میانگین دو نمونه دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. درباره اعتبار روش نیز به دلیل منابع خطای موجود، بعضی نمونه‌ها که دچار معایبی همچون ترک یا شکست غیرقابل‌توجهی شده بودند مجدداً ساخته شده و آزمایش بر روی آن‌ها مجدداً انجام پذیرفته است.

۵- مطالعات آزمایشگاهی (روش اجرای پژوهش)

شناسایی خواصی از خاک همچون دانه بندی و آگاهی نسبی به میزان هریک از دانه ها برای تولید فرآورده خاکی باکیفیت ضروری است [28]، چرا که بسیاری از خواص مکانیکی و فیزیکی خاکها تابعی از جنس، شکل، اندازه و چگونگی توزیع اندازه دانه ها است [29]. برای تولید بلوک خاکی تثبیت شده، خشت و دیگر مصالح گلین، خاک با دانه بندی مناسب به منظور کاهش حجم حفره های هوا در ماتریس خاک مورد نیاز است [30]. در دانه بندی خاک های مخلوط درشت دانه و ریزدانه، برای بخش درشت تر از الک ۲۰۰ با آزمایش دانه بندی با الک و برای ریزتر از آن با استفاده از آزمایش هیدرومتری انجام می شود؛ برای خاک های چسبنده و ریزدانه نیز حتماً باید از دانه بندی به روش الک مرطوب استفاده شود [29] تا تشخیص صحیحی از ساختار خاک فراهم گردد.

۵-۱- دانه بندی خاک

با این مقدمه، در پژوهش پیش رو ابتدا از خاک های ۶ معدن نامبرده واقع در شهرستان اردکان نمونه برداری شده است و از آنجایی که معادن نامبرده از قدیم مورد استفاده برای خشت زنی بوده اند، با اتکا به اظهارات معماران سنتی اردکان و شناخت اولیه نسبت به معادن خاک، در گروه خاک های ریزدانه دسته بندی شدند. از طرفی، با توجه به پیشینه پژوهش حاضر در اردکان و تصمیم مرکز مطالعات خاک کراتر بر بررسی خاک های اطراف اردکان و تعیین خاک مناسب برای تولید خشت در این شهرستان، بنای کار بر به کارگیری روش کار مرکز مطالعات خاک کراتر [۱۰، ۲۷ و ۳۱]، گذاشته شد و تعیین دانه بندی به روش الک مرطوب با الک های شماره $3/4$ ، $3/8$ ، ۴، ۱۰، ۱۸، ۴۰، ۷۰ و ۱۴۰ برای هر کدام از نمونه های خاک انجام شد ^{xvii}. با توجه به نتایج اولیه حاصل از آزمایش نمونه ها با الک مرطوب (جدول ۲) و عبور درصد بالایی از ذرات خاک از الک شماره ۱۴۰، جهت تکمیل دانه بندی خاک در محدوده ریزدانه و دستیابی به نمودار صحیح دانه بندی، نیاز به آزمایش هیدرومتری نیز (جدول ۳) مورد توجه قرار گرفت. در نهایت نتایج حاصل از نمودار دانه بندی خاکها ترسیم و در شکل ۱ ارائه شده است.


جدول ۲: نتایج دانه بندی خاک معادن به روش الک مرطوب، مأخذ: پژوهشگران

شماره الک	$3/4$	$3/8$	۴	۱۰	۱۸	۴۰	۷۰	۱۴۰	زیرالک
نام منطقه									
SE	-	۰.۲۸٪	۰.۰۳٪	۰.۱۵٪	۰.۵٪	۱.۵۸٪	۲.۵۷٪	۵.۰۶٪	۸۶.۰۵٪
SM	-	-	۰.۱٪	۰.۱۴٪	۰.۴۸٪	۱.۶۵٪	۳.۵٪	۷.۴٪	۷۹.۶٪
SH	-	-	-	۰.۲۲٪	۰.۱۳٪	۰.۴٪	۰.۸۸٪	۳.۳۸٪	۸۹.۶٪
SGH	۰.۸۱٪	۲.۲٪	۱.۲٪	۰.۳۷٪	۰.۱۱٪	۱.۲۵٪	۲.۴۹٪	۵.۱۲٪	۸۶.۴۵٪
SA	-	-	۰.۱۳۶٪	۰.۱۸٪	۰.۳۵۶٪	۰.۷۶۴٪	۱.۳۴۸٪	۲.۴۹۲٪	۸۵.۰۸٪
Sz	-	۰.۰۶٪	۰.۰۳۶٪	۰.۲۹۶٪	۰.۴۸۸٪	۱.۰۹۲٪	۲.۶۰۴٪	۷.۲۷۶٪	۸۵.۲۲٪

جدول ۳: نتایج توزیع دانه ها حاصل از آزمون هیدرومتری، مأخذ: پژوهشگران

نام منطقه	قلوه سنگ	شن	ماسه	سیلت/لا	رس
SE	-	۰/۳	۹/۹	۵۱/۹	۳۷/۹
SM	-	-	۱۲/۸	۵۵/۸	۳۱/۴
SH	-	-	۴/۶	۶۰/۷	۳۴/۷
SGH	-	۴/۲	۹/۳	۵۷/۴	۲۹
SA	-	۰/۱	۱۰/۱	۷۹/۷	۱۰
Sz	-	۰/۱	۱۱/۸	۵۲/۵	۳۵/۶

موضوع قابل بحث دیگر در این پژوهش، محدوده هارمونی خاک مناسب برای ساخت خشت است. مرکز مطالعات خاک کراتر در پژوهش‌های مختلفی که توسط این مرکز انجام شده [۱۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴] از نمودار هارمونی جهت اصلاح دانه‌بندی خاک استفاده کرده است. این نمودار که محدوده مطلوب دانه‌بندی در آن مشخص و ارائه شده برای سه موضوع: خشت^{xviii}، بلوک خاک فشرده^{xix} و دیوار خاک کوبیده^{xx} تهیه شده و به عنوان مرجعی برای انتخاب خاک شناخته می‌شود. لذا با توجه به منابع موجود، محدوده مورد نظر برای خاک مناسب جهت تولید خشت، استخراج و مورد توجه قرار گرفت. این محدوده هارمونی در شکل ۱ با رنگ قرمز مشخص شده است. گفتنی است محدوده هارمونی در نمودار مذکور از مطالعات انجام شده توسط هوبن و همکارانش استخراج شده که در کتاب مستخرج از مطالعات ایشان [۱۰] مفصلاً به آن پرداخته شده است. در این نمودار، توزیع بهینه ذرات با اندازه‌های گوناگون، به صورتی ارائه شده که مابین دو منحنی دیگر قرار می‌گیرد؛ دو منحنی مذکور حد بالا و پایین تلورانس را نشان می‌دهد. به منظور دستیابی به توزیع بهینه ذرات، منحنی توزیع دانه‌بندی باید در محدوده تلورانس قرار گیرد [۳۱]. قابل ذکر است که ناحیه هاشور زده، صرفاً یک راهنما برای کاربر است و نه دستورالعملی که لزوماً باید رعایت شود [۳۲] و اگرچه شناخت نسبت به میزان هر یک از دانه‌ها یک شاخص مهم است اما برای انتخاب خاک کافی نیست [۳۲]. به طور کلی، بسیاری از خاک‌هایی که خارج از محدوده پیشنهادی قرار می‌گیرند نیز می‌توانند در عمل، نتایج قابل قبولی به دست آورند [۳۲] اما پیشنهاد می‌شود مجموعه‌ای از آزمون‌ها روی این دسته خاک‌ها انجام شود تا مطلوبیت خاک مورد ارزیابی دقیقی قرار گیرد [۳۳]. از طرف دیگر، خاک‌هایی که با محدوده پیشنهادی مطابقت دارند، در اکثر موارد، نتایج مطلوبی را ارائه خواهند داد [۳۲].



① معدن خاک عیش آباد ② معدن خاک زردگ ③ معدن خاک حسین آباد ④ معدن خاک محمدآباد ⑤ معدن خاک قطب آباد ⑥ معدن خاک علی آباد

شکل ۱: نمودار دانه‌بندی خاک‌ها، مأخذ: پژوهشگران

۵-۲- آماده‌سازی خاک اصلاح شده

بررسی اولیه نمودارهای دانه‌بندی نشان می‌دهد خاک‌های برداشت شده در محدوده هارمونی قرار ندارند (جز بخش محدودی از خاک قطب‌آباد و علی‌آباد که در محدوده هارمونی است)، از این رو تلاش شده است در جهت نزدیک شدن خاک‌ها به محدوده هارمونی اصلاحاتی صورت گیرد. براساس آنچه در بخش پیشینه پژوهش در مورد درصد دانه‌بندی خاک مناسب برای خشت ارائه شد، نتیجه گرفته شد که میانگین درصد برای رس بین ۱۸٪ تا ۴۲٪ متغیر است؛ درحالی‌که در خاک معادن انتخاب شده، درصد زیادی از خاک به زیرالک ۱۴۰ (به‌طور میانگین، بیش از ۸۵٪) اختصاص داده شده که نمایانگر میزان رس بالا و چسبندگی بسیار زیاد خاک‌ها می‌باشد لذا بیانگر لزوم


به کارگیری ملاحظات در اصلاح خاک مناسب برای تولید خشت می‌باشد. این موضوع نشان می‌دهد حداقل در بخش ماسه باید مقدار بیشتری از دانه‌ها به ترکیب افزوده شوند.

اساساً نوع خاک موجود در هر منطقه تعیین‌کننده مناسب‌ترین روش ساختمان‌سازی است. با این وجود، می‌توان مخلوط‌های خاکی را جهت متناسب کردن آن با شرایط خاص تغییر داد [35]. "اقتصادی‌ترین و ساده‌ترین روش برای کنترل ترک‌ها و کاهش انقباض ناشی از رس، اضافه کردن ماسه یا کاه خشک به گل برای کنترل میکروتکرک‌ها است" [36]. لذا برای دستیابی به فرمولاسیون جدیدی برای اختلاط مطلوب خاک، بنای ادامه کار بر این مبنا بوده که نمودار به محدوده هارمونی نزدیک شود. در این راستا، اصلاح منحنی دانه‌بندی براساس نمودار هارمونی و افزودن نوعی ترکیب ماسه مدنظر قرار گرفت و اختلاطی تحت عنوان "ماسه اصلاح‌شده" تهیه شد. با توجه به این‌که دانه‌بندی خاک‌ها بسیار شبیه هم بوده و اختلاف فاحشی بین خاک‌ها به لحاظ دانه‌بندی وجود ندارد، موقعیت قرارگیری منحنی دانه‌بندی تمامی خاک‌ها نسبت به محدوده هاشور زده در نمودار هارمونی (محدوده دانه‌بندی مطلوب خاک) مدنظر قرار داده شد و برای ورود یا نزدیک شدن منحنی دانه‌بندی به محدوده هارمونی، درصدی ماسه به ازای هر الک تعیین و به خاک‌ها افزوده شد. با توجه به مباحث انجام‌شده، نحوه اضافه کردن ماسه به ازای هر الک به شرح جدول شماره ۴ می‌باشد.

جدول ۴: نحوه تهیه ماسه اصلاح‌شده، مأخذ: پژوهشگران

شماره الک	درصد دانه مانده روی الک	شرح علت
3/4	۰٪	به علت عدم قرارگیری باقی‌مانده بر روی الک در محدوده هارمونی، درصد در نظر گرفته معادل ۰ می‌باشد. قابل‌ذکر است با توجه به فاصله زیاد الک‌های 3/8 تا الک شماره ۴ (عدم وجود الک‌های فی‌مابین در آزمایشگاه) دانه‌های بزرگ‌تر از الک 3/8 جداسازی شدند.
3/8		
۴	۳٪	با توجه به زیاد شدن تدریجی فاصله منحنی دانه‌بندی خاک‌ها از محدوده هارمونی بین الک‌های ۴ تا ۱۴۰، درصد دانه افزوده‌شده برای تهیه ماسه اصلاح‌شده نیز سیر صعودی داشته تا منحنی دانه‌بندی به محدوده هارمونی نزدیک‌تر شود. ذکر این نکته ضروری است که ورود منحنی دانه‌بندی خاک‌ها به محدوده هارمونی امکان‌پذیر نبوده زیرا با توجه به فاصله زیاد منحنی‌های دانه‌بندی از محدوده هارمونی، حجم دانه‌های افزوده‌شده به خاک بیشتر از حجم خود خاک بوده و لذا نقش خاک بسیار کم‌رنگ خواهد شد.
۱۰	۶٪	
۱۸	۸٪	
۴۰	۹٪	
۷۰	۱۰٪	
۱۴۰	۱۱٪	

سپس با توجه به افزودن ماسه اصلاح‌شده، برای تمامی خاک‌ها نموداری تحت عنوان "نمودار با افزودن ماسه اصلاح‌شده" ترسیم شد. به‌عنوان نمونه، چند مورد از خاک‌ها در حالت معمولی و با اضافه شدن ماسه اصلاح‌شده در شکل ۲ ارائه شده است. گفتنی است خط ممتد نمایانگر منحنی خاک معمولی و نقطه‌چین نمایانگر منحنی خاک اصلاح‌شده می‌باشد؛ همان‌طور که قابل‌مشاهده است با اصلاح خاک‌ها سعی شده منحنی دانه‌بندی خاک‌ها به محدوده هارمونی نزدیک شوند.



شکل ۲: نمودار دانه‌بندی دو نمونه از خاک‌ها پس از اصلاح دانه‌بندی، مأخذ: پژوهشگران

به منظور اصلاح دانه بندی، ابتدا تصمیم گرفته شد که نمودار دانه بندی مربوط به هر خاکی جداگانه اصلاح شود بدین صورت که تلاش شود نمودار کاملاً وارد محدوده هارمونی شود لذا به ازای هر الک باید حدود ۳۰٪ دانه اضافه می‌شد که در نتیجه میزان ماسه اصلاح شده بر خاک اصلی غالب شده و عملاً ویژگی‌های خاک اولیه بسیار کم رنگ می‌شد و نتایج سنجش آزمون فشاری قابل اتکا نبود. نتیجتاً تلاش نگارندگان بر این بوده است تا بیش از ۳۰ درصد از حجم خاک به ماسه اصلاح شده اختصاص داده نشود تا خاک اصلی بخش عمده ترکیب را تشکیل داده و غالب باشد؛ اگرچه در عمل درصد ترکیبات در برخی موارد کمی از این ۳۰ درصد فراتر رفته است. با این توضیحات، امکان اینکه با اضافه کردن ماسه اصلاح شده نمودار دانه بندی کاملاً مطابق با محدوده مشخص شده باشد میسر نخواهد شد و تلاش در جهت نزدیک شدن نمودار به محدوده مشخص شده صورت پذیرفته است.

۵-۳- آماده سازی نمونه‌ها برای مقاومت فشاری

پس از اصلاح دانه بندی خاک‌ها، به ازای هر معدن خاک، نمونه‌های خشت فشاری به ابعاد ۵*۵*۵ برای ۱ گروه شاهد و ۴ گروه آزمایشی ساخته شد. برای گروه شاهد، از روش ساخت سنتی استفاده شده بدین صورت که بعد از آبخوره کردن خاک با افزودن آب به میزان ۲۸ درصد، به مدت ۵ دقیقه به خاک زمان داده تا خیس‌مانده شود، سپس اختلاط به مدت تقریبی ۱۵ دقیقه با دست ورز داده شد. ترکیب برای مدت ۲۴ ساعت داخل پلاستیک در بسته نگهداری شد تا عمل آوری صورت گیرد. پیش از قالب گیری، قالب‌ها را با آب خیس‌مانده و گل با قوای دست داخل قالب جایگیری شد تا نسبت به پر شدن گوشه‌ها اطمینان حاصل شود. نهایتاً روی قالب با دست و اندکی آب صاف شد. این روش ساخت در خشت زنی سنتی به خشت آمال معروف است.

برای ساخت نمونه‌ها در ۴ گروه آزمایشی از تثبیت مکانیکی و فیزیکی بهره گرفته شده و براساس ترکیبی از روش ساخت بلوک-های خاک فشرده، روش ساخت خشت در مطالعات انجام گرفته در سطح جهانی و روش سنتی ساخت خشت در ایران^{xxi} است. علت به کارگیری این روش ساخت ترکیبی، نتایج مطلوب ناشی از تثبیت مکانیکی در بلوک خاک فشرده و دیوار خاک کوبیده بوده است زیرا باعث ایجاد مقاومت مکانیکی مطلوب با نیروی فشاری دینامیک، ایجاد سازه همگن تر و نهایتاً پایداری بیشتر می‌شود [۲۱ و ۳۷].

لذا برای ساخت نمونه‌های خشتی تثبیت شده، ابتدا خاک (یا ترکیب خاک و ماسه اصلاح شده که به صورت خشک با هم مخلوط شده) را داخل سینی لبه دار پخش کرده، آب را با درصد مشخصی به صورت آبخوره داخل سینی ریخته و پس از گذشت کمتر از ۵ دقیقه (به دلیل امکان تبخیر آب و تغییر میزان آب مصرفی) عمل اختلاط صورت گرفت و کاملاً با دست ورز داده شد تا هیچ خاک خشکی باقی نماند. میزان آبی که به هر اختلاطی اضافه شد برحسب مقدار رس و حالت اشباع با سطح خشک مصالح تعیین شده و با توجه به میزان افزودن ماسه اصلاح شده، بین ۱۵٪ الی ۲۳٪ وزنی مجموع وزن خاک و مواد افزودنی متغیر بوده است؛ بدین صورت که نمونه‌های ساخته شده با خاک معمولی به دلیل چسبندگی بالا نیاز به آب بیشتری در مقایسه با نمونه‌های ساخته شده با ۳۰٪ ماسه اصلاح شده داشته است. این مقدار پس از سعی و خطا انتخاب شده است. سپس بنا به شیوه ساخت سنتی خشت، گل به مدت ۲۴ ساعت داخل پلاستیک در بسته^{xxiii} نگهداری شده تا عمل آوری انجام شود. پس از گذشت یک روز، به علت کوتاهی مدت زمان عمل آوری^{xxiv} و به منظور اطمینان از ترکیب کامل مخلوط، گل را ۲ بار داخل همزن ریخته تا به مدت یک دقیقه مخلوط شود.

درباره شیوه ساخت نمونه‌ها با تکیه بر پژوهشی که مرتبط با مقاوم سازی خشت انجام شده [18]، ترکیب را در سه لایه یکسان داخل قالب مورد نظر ریخته و به منظور خروج هوای محبوس در گل، هر لایه با ابزاری با سطح مقطع مسطح، با ۲۵ ضربه کوبیده و فشرده و متراکم گردید^{xxv}. نمونه‌ها به ۲۴ ساعت زمان نیاز داشتند تا پس از خودگیری اولیه، امکان جدا کردن نمونه‌ها از قالب وجود داشته باشد. همان طور که مینکه [21] اشاره می‌کند در صورتی که خاک حاوی مقدار زیادی رس باشد، قالب‌ها نباید با شدت از دیوار کنده شوند بلکه باید به موازات سطح دیوار بلغزند تا از خراب شدن سطح دیوار ناشی از چسبیدن ذرات رس به دیوار اجتناب شود؛ لذا با توجه به چسبندگی زیاد خاک معادن مربوطه، باز کردن قالب‌ها با احتیاط لازم و به شیوه مذکور صورت گرفت. همچنین یکی از اهداف مهم در تولید خشت این است که مواد به صورت یک توده‌ی همگن و فشرده و بدون ترک‌های داخلی خشک شود [۳۷]، از این رو به خشت‌ها (نمونه‌های ساخته شده) زمان داده شد تا به صورت طبیعی در هوای آزاد خشک شوند.



شکل ۳ تا ۵: نمونه‌هایی از نمونه‌های فشاری، مأخذ: پژوهشگران

با توجه به انجام پژوهش در فصل پاییز، نمونه‌ها در محیط آزمایشگاهی با میانگین دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۲۰٪ نگهداری شده و یک ماه، میانگین زمانی است که برای خشک شدن تمام نمونه‌ها در نظر گرفته شده است. پس از یک ماه، برای اطمینان از خشک شدن نمونه‌ها، آن‌ها را در آون با دمای ۶۰ درجه قرار داده و هر ۲۴ ساعت وزن شدند تا زمانی که به وزن ثابت (کاملاً خشک) رسیدند. گفتنی است یکی از مواردی که در ساخت خشت‌های آزمایشگاهی (در پژوهش حاضر) مورد توجه بوده، به‌کارگیری تراکم و کوبش گل در سه لایه است. این روش آماده‌سازی به منظور افزایش مقاومت خشت به روش تثبیت مکانیکی، دانه‌های خاک را متراکم می‌کند تا میزان تخلخل و منافذ آن کاهش یافته، جرم حجمی آن افزایش پیدا کرده و آب کمتری بتواند به داخل آن نفوذ کند و در نتیجه بلوکی با تراکم و موینگی مناسب به وجود آید.

۵-۴- آزمون مقاومت فشاری

به منظور آزمون مقاومت فشاری، پیش از شکست نمونه‌ها اطمینان حاصل شد که خشت‌ها کاملاً خشک شده و دارای جرم ثابتی باشند، دارای ساختاری یکنواخت بوده و فاقد هرگونه ترک مرئی به چشم غیر مسلح باشند. سطح مقطع نمونه‌ها اندازه‌گیری شده، همچنین نمونه‌ها وزن حجمی مشابهی داشته و حداکثر اختلاف وزن حجمی قابل اغماض در خشت‌های تولیدی در یک مرحله کاری از ۱ درصد تجاوز نکرد [27]. سپس هریک از نمونه‌ها را به صورت جداگانه داخل دستگاه کالبیره شده قرار داده تا نیروی فشاری توسط جک مکانیکی (با ظرفیت ۵ تن و دقت یک کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) بر نمونه‌های خشتی اعمال شود. حداکثر سرعت بارگذاری دستگاه (۱۲۰ کیلوگرم بر ثانیه) به گونه‌ای تنظیم شد که فشار به صورت یکنواخت بر روی نمونه اعمال شود و اعمال بار تا شکستن نمونه‌ها ادامه یابد. حداکثر نیروی قرائت شده از شکست هر نمونه را یادداشت کرده و مقاومت فشاری براساس فرمول زیر اندازه‌گیری شد که نهایتاً میانگین مقاومت فشاری ۳ نمونه گزارش شده است.

$$\text{مقاومت فشاری (kg/cm}^2\text{)} = \frac{\text{حداکثر نیروی وارده (kgf)}}{\text{سطحی که نیرو بر آن اعمال می‌شود (Cm}^2\text{)}}$$



شکل ۸: تصویر جک مکانیکی ملات شکن

شکل ۶ و ۷: نحوه شکست نمونه‌های فشاری

قابل ذکر است که کلیه مراحل انجام آزمایش‌ها نیز توسط نگارندگان و در آزمایشگاه میراث فرهنگی اردکان و همچنین آزمایشگاه مکانیک خاک آزماپویان واقع در شهرستان اردکان انجام شده است.

۶- نتایج


مطالعات آزمایشگاهی انجام شده، بخش اصلی این مقاله را شکل می‌دهد و از این رو پرداختن به تحلیل اولیه نتایج حاصل، آشنایی بهتری را با نمونه‌های مطالعاتی فراهم خواهد آورد. لذا یافته‌ها در قالب دو بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ در بخش اول، نتایج آزمون مقاومت فشاری ارائه می‌شود و با ارائه جداول و نمودار، تحلیل و ارزیابی می‌گردند. در بخش دوم نیز با توجه به تمرکز پژوهش حاضر بر بررسی تأثیر اصلاح دانه‌بندی بر مقاومت فشاری، سعی شده با توجه به دانه‌بندی هریک از خاک‌ها، رابطه نتایج مقاومت فشاری و دانه‌بندی مورد بررسی قرار گیرد.

۶-۱- سنجش مقاومت فشاری

سنجش مقاومت فشاری و بررسی نتایج حاصل از آن جهت مقایسه بین گروه شاهد و نمونه‌های ساخته شده با درصد‌های مختلفی از ماسه اصلاح شده، بخش دیگری از نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی است. نتایج اولیه حاصل از مقاومت فشاری نمونه‌ها در قالب جدول ۵ و شکل ۹ ارائه شده است. با توجه به تعداد زیاد نمونه‌ها (۹۰ نمونه)، در این جدول فقط میانگین مقاومت فشاری ۳ نمونه به ازای هر معدن خاک و هر گروه آزمایشی ارائه شده است. همچنین بیشترین مقاومت فشاری در هر گروه آزمایشی با رنگ متفاوت مشخص شده است.

جدول ۵: نتایج مطالعات آزمایشگاهی نمونه‌های فشاری، مأخذ: پژوهشگران

کد نمونه	اسم نمونه	اعمال تثبیت مکانیکی	درصد ماسه اصلاح شده	میانگین مقاومت فشاری (SE)	میانگین مقاومت فشاری (SM)	میانگین مقاومت فشاری (SH)	میانگین مقاومت فشاری (SGH)	میانگین مقاومت فشاری (SA)	میانگین مقاومت فشاری (SZ)
AT1-AT18	خشت سنتی	-	۰	5/04	2/23	4/9	5/51	2/41	3/18
AST1-AST18	خشت تثبیت شده مکانیکی	✓	۰	8/11	5/23	7/74	7/11	4/68	6/34
AST19-AST36	خشت تثبیت شده مکانیکی (۱۰٪ ماسه اصلاح شده)	✓	۱۰	-	4/83	7/89	6/05	6/31	4/1
AST37-AST54	خشت تثبیت شده مکانیکی (۲۰٪ ماسه اصلاح شده)	✓	۲۰	6/49	3/84	5/347	5/64	5/19	4/28
AST55-AST72	خشت تثبیت شده مکانیکی (۳۰٪ ماسه اصلاح شده)	✓	۳۰	5/96	4/18	7/07	6/07	5/07	6/15



با توجه به نتایجی که در قالب شکل ۹ ارائه شده است میزان تأثیر اصلاح دانه بندی بر مقاومت فشاری نمونه‌ها متفاوت بوده و حتی در نگاه اول شاید نتوان هیچ ساختار منظمی برای آن‌ها در نظر گرفت. از طرفی، مشاهده می‌گردد که نتایج آزمون مقاومت فشاری در نمونه‌های ساخته شده به روش سنتی که دارای مقاومتی بین ۲ تا ۵ مگاپاسکال می‌باشند و همچنین نمونه‌های ساخته شده به روش‌های تثبیت فیزیکی و مکانیکی، در مقایسه با ارقام متفاوتی که در مورد میزان مقاومت فشاری خشت در منابع مختلف بیان شده قابل تأمل است. منابع و پژوهشگران مختلف در این باره مفصلاً بحث کرده و اعداد متفاوتی برای این مقاومت مورد اشاره قرار گرفته است: بین ۱ مگاپاسکال تا ۲/۵ مگاپاسکال [۶]؛ میانگین ۲/۳۳ مگاپاسکال [۲۰]؛ حداقل ۲ مگاپاسکال [۲۴]؛ ۰/۷ مگاپاسکال [۳۰]؛ حداقل ۱/۲ مگاپاسکال [۳۸]؛ ۲ مگاپاسکال [۳۹]؛ میانگین ۳/۳ مگاپاسکال [۴۰]؛ حداقل ۱ مگاپاسکال [۴۱]؛ حداقل ۱/۸ مگاپاسکال [۴۲]. نتایج آزمون مقاومت فشاری در پژوهش حاضر بیانگر تغییر میزان مقاومت فشاری بین ۳/۸۴ مگاپاسکال تا ۸/۱۱ مگاپاسکال می‌باشد که از میانگین مقاومت فشاری خشت که مرور شد، بالاتر بوده و مطلوب می‌باشد.

با توجه به جدول ۵، از بین ۶ معدن خاک، نمونه‌های تثبیت شده مکانیکی و بدون افزودنی که با خاک ۴ معدن (عیش آباد، محمدآباد، قطب آباد و زردگ) ساخته شده‌اند، بیشترین مقاومت را در بین نمونه‌های سنتی و اصلاح شده دارند. در مورد ۲ معدن خاک دیگر، مقاومت فشاری خشت تثبیت شده مکانیکی با ۱۰٪ ماسه اصلاح شده و ساخته شده با خاک معدن حسین آباد بسیار نزدیک به مقاومت فشاری نمونه تثبیت شده مکانیکی است اما مقاومت فشاری خشت تثبیت شده مکانیکی (۱۰٪ ماسه اصلاح شده) با خاک علی آباد به میزان قابل توجهی بیشتر از نمونه تثبیت شده مکانیکی است که بایستی مورد بررسی شیمیایی نیز قرار بگیرد. به طور کلی، نمونه‌های تثبیت شده مکانیکی بدون افزودنی یا با کمترین میزان افزودنی (۱۰٪)، دارای بیشترین مقاومت بوده‌اند و در اکثر نمونه‌ها، اضافه شدن ماسه اصلاح شده موجب کاهش مقاومت نمونه‌های خشت شده و به جای تأثیر مثبت، تأثیر منفی داشته است. در جدول ۶، درصد تغییر مقاومت فشاری در نمونه‌های تثبیت شده مکانیکی برای معادن خاک (به جز معدن خاک علی آباد) نسبت به سایر نمونه‌ها مشاهده می‌شود.

جدول ۶: مقایسه درصد تغییر مقاومت فشاری نمونه‌های تثبیت شده مکانیکی نسبت به سایر نمونه‌ها، مأخذ: پژوهشگران

نام معدن خاک	مقاومت فشاری نمونه تثبیت شده مکانیکی	درصد تغییر به نمونه سنتی	درصد تغییر به نمونه اصلاح شده (۱۰٪)	درصد تغییر به نمونه اصلاح شده (۲۰٪)	درصد تغییر به نمونه اصلاح شده (۳۰٪)
S _E	۸.۱۱۱	+ ٪60.93	-	+ ٪24.96	+ ٪36.07
S _M	۵.۲۳۷	+ ٪134.84	+ ٪8.28	+ ٪36.19	+ ٪25.11
S _H	۷.۷۴۴	+ ٪58.04	- ٪1.90	+ ٪44.94	+ ٪9.47
S _{GH}	۷.۱۱۳	+ ٪29.09	+ ٪17.52	+ ٪20.06	+ ٪17.13
S _Z	۶.۳۴۳	+ ٪99.46	+ ٪54.63	+ ٪48.13	+ ٪3.08

همان‌طور که مشاهده می‌گردد نمونه‌های تثبیت شده مکانیکی که با خاک ۵ معدن ساخته شده‌اند، نسبت به تمامی نمونه‌های سنتی و اصلاح شده دارای مقاومت بیشتری بوده‌اند. به منظور کشف علت عدم پیروی نمونه‌های ساخته شده با خاک معدن علی آباد از روند ایجاد شده، بایستی خاک معدن مذکور مورد بررسی‌های شیمیایی قرار گیرد.

۲-۶- تأثیر دانه بندی بر مقاومت فشاری

منحنی حاصل از دانه بندی خاک‌ها (به روش الک مرطوب و هیدرومتری) که در شکل ۱ ارائه شد نشان می‌دهد که خاک‌ها تا چه میزان داخل یا خارج محدوده مشخص شده برای تولید خشت مناسب قرار گرفته‌اند. همان‌طور که در نمودارها قابل مشاهده است منحنی دانه بندی تمامی خاک‌ها بسیار شبیه به هم بوده و دارای درصد ریزدانه بالایی می‌باشند. همچنین در تمامی خاک‌ها، شیب منحنی بین الک‌های ۳/۴ و ۱۰ (شاخص شماره الک‌ها) به‌طور تقریبی ثابت یا افزایش بسیار کمی داشته است ولی بین محدوده الک‌های ۱۰ تا ۱۴۰، منحنی دارای شیب قابل توجهی بوده و به تدریج درصد ریزدانه‌ها افزایش می‌یابد. براساس تعاریف موجود و آنچه در بخش پیشینه پژوهش

نیز مرور شد، خاک‌های مورد بررسی، از منظر دانه‌بندی با محدوده خاک مناسب تطابق ندارند و میزان رس موجود در خاک‌ها بیشتر از اعدادی است که در منابع مختلف برای درصد مطلوب رس بیان شده است.

از طرفی با توجه به مشخصات دانه‌بندی خاک‌های معادن که در جدول ۲ ارائه شده، پنج معدنی که بیشترین مقاومت فشاری را با روش ساخت تثبیت مکانیکی بروز داده‌اند - با در نظر گرفتن معدن حسین‌آباد - دارای میزان رس حدود ۳۰٪ و حتی بالاتر بوده‌اند؛ لذا با توجه به رابطه مستقیم درصد رس و پیوستگی ذرات خاک با قابلیت تراکم خاک، و همچنین تأثیرگذاری قابل توجه تراکم خاک بر مقاومت فشاری نمونه‌ها، می‌توان یکی از علل مقاومت بالا در نمونه‌های ساخته شده با خاک این معادن را درصد بالای رس دانست. مطالعات محققین مختلف در مورد تغییر آرایش ذرات خاک‌های رسی در اثر تراکم نشان داده‌اند که با افزایش انرژی تراکم و نیز با افزایش رطوبت تراکم، ذرات نازک و پولک‌مانند رس به نحوی آرایش می‌یابند که سطح پهن ذرات به موازات یکدیگر قرار گیرد و آرایش غیرمنظم (فلوکوله) ذرات تدریجاً به آرایش موازی (پراکنده) تبدیل می‌گردد. این تغییر آرایش می‌تواند در خصوصیات مکانیکی خاک مترکم شده تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

۷- بحث

یکی از موضوعات قابل تأمل در این پژوهش، نوسانات مقاومت فشاری نمونه‌ها و عدم وجود روند واضح صعودی یا نزولی مقاومت در نمونه‌های تثبیت شده است، این روند در شکل ۹ قابل ملاحظه است؛ با تأمل به این مسئله می‌توان پی برد که علاوه بر دانه‌بندی و ساختار فیزیکی رس، ساختار شیمیایی رس نیز عاملی بسیار تأثیرگذار در مقاومت فشاری خشت است. همچنین می‌توان به این موضوع توجه داشت که خواص شیمیایی خاک، شکل کریستال‌های رسی، درصد سطح برخورد ذرات رس با آب و لای نیز نقش بسیار مهمی در رفتار خشت دارند و تنها با اصلاح دانه‌بندی یک خاک و رفتار فیزیکی نمی‌توان به جواب‌های کاملی در تثبیت خاک (علی‌الخصوص در دو موضوع اصلاح دانه‌بندی و تثبیت مکانیکی) دست یافت. در نهایت با توجه به بررسی‌ها و آزمایش‌های انجام شده برای خاک‌های هر کدام از معادن در اردکان می‌توان تحلیل‌های ذیل را ارائه نمود:

- **معدن خاک قطب‌آباد:** ۱۵ نمونه ساخته شده با این خاک در مقاومت فشاری دارای میانگینی معادل ۶/۰۵ مگاپاسکال بوده است، به گونه‌ای که نمونه تثبیت شده مکانیکی و بدون افزودنی دارای بیشترین مقاومت بوده و با افزایش ماسه اصلاح شده، سیر نزولی پیدا کرده و مجدداً افزایش یافته است. این خاک از نظر دانه‌بندی بین شش نمونه معدن حاوی دانه‌های درشت‌تری بوده و با افزودن ماسه اصلاح شده به خاک، مقاومت فشاری از یک تابع سینوسی تبعیت کرده و ساختار منظمی در آن دیده نمی‌شود.



شکل ۱۱: نمونه خشت تثبیت شده قطب‌آباد



شکل ۱۰: نمونه ساخته شده با خاک معمولی قطب‌آباد

- **معدن خاک عیش‌آباد:** نمونه‌های ساخته شده با خاک این معدن نیز بیشترین مقاومت را در حالت تثبیت شده مکانیکی بروز داده‌اند. همچنین علی‌رغم مقاومت بالای نمونه خشت سنتی این خاک و همچنین مقاومت نسبتاً بالا در دو نمونه ۲۰٪ و ۳۰٪، روندی کاهشی در مقاومت فشاری وجود داشته لذا می‌توان نتیجه گرفت که افزودن ماسه اصلاح شده به این خاک، منجر به مقاومت کمتری در خشت شده و باعث شده همگونی خاک به هم ریخته و اختلاط خاک را ناهمگون نماید. از طرفی، خاک این معدن دارای مقدار قابل توجهی سدیم یا ترکیبات نمکی بوده لذا باعث شوره زدن بر روی نمونه‌های خشتی شد. "یکی از پارامترهای مهمی که می‌تواند نقش مهمی در

مقاومت و استحکام خشت داشته باشد وضعیت سدیم در خاک مورد استفاده است. در صورتی که سدیم خاک نسبت به کاتیون‌هایی نظیر کلسیم و منیزیم بالا باشد می‌تواند منجر به پراکندگی ذرات خاک شود و چنانچه این نسبت در خاک مورد استفاده جهت تهیه خشت بالا باشد می‌تواند باعث کاهش مقاومت خشت شود. پس علاوه بر شاخص شوری باید به وضعیت کاتیون سدیم در خاک نیز توجه ویژه داشت به این دلیل که ممکن است خاک شور مقاومت و استحکام خشت را کاهش ندهد ولی یک خاک سدیمی عامل مهمی در این کاهش باشد. لازم به ذکر است که وجود ترکیباتی نظیر گچ و آهک نیز می‌تواند باعث ظاهر شدن ترکیبات سفیدرنگ بر روی خشت شود. "xxvi".



شکل ۱۳: نمونه خشت تثبیت شده عیش آباد




شکل ۱۲: نمونه ساخته شده با خاک معمولی عیش آباد

همان‌طور که در تصاویر زیر دیده می‌شود، بعضی از نمونه‌ها در هنگام باز کردن قالب به علت چسبندگی زیاد خاک، به قالب چسبیده و گاهی نمونه شکسته شده و مجدداً ساخته شد. علت چسبندگی زیاد، درصد بالای رس بوده که در آزمون هیدرومتری نیز خاک معدن عیش آباد دارای بالاترین میزان رس بوده است.



شکل ۱۴: نمونه خشت تثبیت شده عیش آباد

- **معدن خاک زردگ:** اگرچه قدمت منطقه زردگ به دوره ایلخانی برمی‌گردد اما نکته مهم در مورد این منطقه، تغییر کاربری بخش زیادی از منطقه به باغات پسته و فعالیت کشاورزی می‌باشد لذا خاک دستخوش تغییرات بسیاری شده و مملو از مواد آلی می‌باشد. این مسئله، کلسیم و فسفات خاک را افزایش داده و در اصطلاح عموم، خاک را چرب کرده است. خاک منطقه زردگ دارای همگونی نسبی در دانه‌بندی بوده و اعمال تثبیت مکانیکی باعث شده بیشترین مقاومت فشاری در این حالت ایجاد شود ولی افزودن ماسه اصلاح شده موجب شده دانه‌بندی خاک از همگونی خارج شود و مقاومت نمونه‌ها کاهش یابد. از طرفی، با افزایش میزان ماسه اصلاح شده، مقاومت فشاری در یک روند صعودی افزایش یافته است.



شکل ۱۶: نمونه خشت تثبیت شده زردگ



شکل ۱۵: نمونه خشت خاک معمولی زردگ

- **معدن خاک علی آباد:** خاک این معدن از نظر ساختار ماسه‌ای مشابه خاک معدن زردگ می‌باشد ولی نکته‌ای که می‌تواند افزایش مقاومت در حالت تثبیت‌شده مکانیکی و تثبیت فیزیکی با میزان ۱۰٪ ماسه اصلاح‌شده را توجیه نماید سطح جاذب مولکولی و ساختار کانی‌های خاک علی‌آباد می‌باشد که بایستی مورد مطالعه دقیق‌تر قرار گیرد. هنوز هم خاک این معدن، به‌عنوان بهترین خاک جهت ساخت خشت در شهرستان اردکان شناخته می‌شود.



شکل ۱۷: خشت معمولی علی آباد شکل ۱۸: خشت تثبیت‌شده علی آباد شکل ۱۹: شکست نمونه خشت تثبیت‌شده علی آباد

- **معدن خاک حسین آباد:** خاک معدن حسین آباد فاقد دانه‌های باقی‌مانده بر روی الک‌های $3/4$ ، $3/8$ و 4 بوده و نزدیک به ۹۰٪ از وزن خاک به زیرالک ۱۴۰ اختصاص یافته و میزان ریزدانه این خاک بسیار بالاست. این مسئله موجب تأثیر قابل توجه تراکم و تثبیت مکانیکی بر افزایش مقاومت فشاری شده است و مقاومت نمونه‌ها در تمامی حالت‌های تثبیت‌شده به غیر از حالت ۲۰٪ افزودنی بسیار مطلوب است. جهت بررسی علت کاهش مقاومت در حالت افزودنی ۲۰٪، میتوان مجدداً این آزمایش تکرار و همچنین بررسی‌های شیمیایی نیز صورت گیرد. بدون در نظر گرفتن این مورد، مقاومت بالای خاک و حد جاذب مولکولی آب در این خاک باعث گردیده ماسه اصلاحی در ساختار آن تغییر بسزایی ایجاد نکند و مقاومت همچنان در یک سیر مشخص قرار گیرد.



شکل ۲۰: نمونه خشت تثبیت‌شده و شکسته شده حسین آباد

- **معدن خاک محمدآباد:** این خاک کمترین مقاومت را در مجموعه شش معدن دارا بوده و از نظر ساختار، روند مشابه نمونه‌های ساخته‌شده با خاک قطب‌آباد را داشته است. می‌توان افزایش میزان ماسه اصلاح‌شده را در کاهش مقاومت مؤثر دانست اما نمی‌توان گفت ادامه این روند، همچنان باعث کاهش مقاومت خواهد شد. از طرفی، وجود لایه‌های نمکی بر روی خشت‌های تمامی نمونه‌های این خاک مؤید وجود نمک در اختلاط بوده که با افزودن ماسه اصلاح‌شده همچنان قارچ‌های نمکی نمود داشته، باعث سستی لایه‌های رویین شده و باعث شده خشت مقاومت کمتری در برابر اعمال فشار از خود بروز دهد.



شکل ۲۳: نمونه خشت تثبیت شده



شکل ۲۱ و ۲۲: نمونه ساخته شده با خاک معمولی

۸- نتیجه گیری

بررسی و مطالعات آزمایشگاهی که در قالب این مقاله انجام پذیرفت تلاشی برای بهبود خواص خاک بوده است. موضوع معماری با خاک از یک طرف و اقدامات حفاظتی مرتبط با آثار تاریخی گلین از طرف دیگر، ضرورت بهبود خواص خاک را پررنگ تر کرده است. در این پژوهش، با توجه به نتایج دانه بندی خاکها و درصد بالای رس موجود در خاک، مشاهده گردید که نمونه های خشتی که بدون هیچ گونه افزودنی و به روش سنتی ساخته شده بودند از مقاومت مطلوبی در حد رعایت استانداردهای داخلی و خارجی برخوردار بوده اند. لذا می توان این گونه استنتاج نمود که ضمن لزوم بررسی مشخصات شیمیایی خاکها، رابطه معناداری میان درصد بالای رس موجود در خاک و مقاومت فشاری خشت وجود دارد.

از طرفی، با توجه به نتایج حاصل از سنجش مقاومت فشاری نمونه های خشتی، تأثیر تثبیت مکانیکی بر مقاومت فشاری خشت در مقایسه با اصلاح دانه بندی قابل توجه است؛ موضوعی که بسته به ویژگی های شیمیایی انواع خاک، نوسان هایی نیز داشته است. نمونه های تثبیت شده در دو گروه بدون ماسه اصلاح شده و دارای ماسه اصلاح شده ساخته شدند که هر دو گروه دارای تثبیت مکانیکی بودند. نتایج بیانگر بهبود مقاومت فشاری در خشت های ساخته شده از خاک ۴ معدن به روش تثبیت مکانیکی و بدون افزودنی در مقایسه با خشت های سنتی و خشت های اصلاح شده با ماسه است، این مسئله نمایانگر تأثیر مطلوب تراکم و فشردگی در بهبود خواص مکانیکی خشت می باشد. نمونه های ساخته شده با خاک ۲ معدن دیگر نیز بیشترین مقاومت را در حالت تثبیت شده مکانیکی با میزان ۱۰٪ ماسه اصلاح شده یا به عبارتی کمترین میزان افزودنی داشته اند. هر چند لازم به ذکر است که تمامی نمونه های تثبیت شده مکانیکی، چه با افزودن ماسه اصلاح شده و یا بدون آن، مقاومت فشاری بیشتری نسبت به نمونه های سنتی داشته اند؛ این مسئله به سبب اعمال تثبیت مکانیکی بر نمونه ها حاصل شده و با توجه به نوسان مقاومت فشاری نمونه ها با افزودن ماسه اصلاح شده، تثبیت فیزیکی را نمی توان علت افزایش مقاومت تمامی نمونه ها نسبت به نمونه های سنتی دانست. با توجه به اینکه دانه بندی خاکها به طور تقریبی مشابه یکدیگر بوده، علت این نوسان را می توان وابسته به خصوصیات شیمیایی خاکها دانست. گفتنی است در این پژوهش صرفاً عملکرد فیزیکی خاکها مدنظر بوده است و موضوع رفتار شیمیایی در پژوهش های آینده مورد توجه محققین قرار خواهد گرفت.

به طور کلی می توان این گونه استدلال نمود که در نمونه خاک های مورد بررسی در این پژوهش، تثبیت مکانیکی و اعمال تراکم به خاک تأثیر مطلوب تری نسبت به تثبیت فیزیکی و اصلاح دانه بندی خاکها داشته است، چرا که در اغلب موارد، خاک مورد استفاده برای خشت دارای حجم قابل توجهی ریزدانه و به ویژه رس است که پیوستگی میان ذرات خاک را تضمین می کند اما در این بررسی، افزودن ماسه موجب کم شدن انسجام خشت و کاهش مقاومت فشاری آن شده است.

تقدیر و تشکر

این پژوهش قطعاً بدون مساعدت آقای دکتر ماجدی، مدیرکل محترم اداره استاندارد یزد؛ آقای مهندس فتاحی، مدیریت محترم آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آزماپویان و کارکنان محترم به ویژه آقای مهندس حاجی اکبری و آقای مهندس هاشمی نسب و همچنین

حمایت بی‌شائبه و راهنمایی پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان علی‌الخصوص آقای دکتر میرجانی امکان‌پذیر نبود و قدردان الطاف این بزرگواران هستیم.

مراجع

- [1] Alva. balderrame. Alejandro, (2008), *Earthen architecture*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute. pp 3.
- [2] Islami, Moein. (2009). A Survey of Recent Scientific Achievements in the Conservation and Restoration of Earth Materials, *Two Quarterly Journal of Restoration of Cultural Heritage*. Year 5, Number 3. pp 19. [In Persian]
- [3] Lant, MJ (1983). Stabilized adobe for Building. Translated by Forouz Roshanb. Tehran: Publication of the Research Center for Building and Housing. [In Persian]
- [4] Hami, Mehrdad. (2003). *Construction materials*. Tehran: University of Tehran. pp 78,142. [In Persian]
- [5] Warren, John 1999. *Conservation of Earth Structures*. Butterworth-Heinemann. pp 37,71.
- [6] Majedi Ardakani, Mohammad Hussein. (2005). Common faults in adobe buildings and their restoration methods, *Proceedings of the Third and Fourth Conservation and Restoration of Architectural Historical, Cultural and Decorative Objects*. Tehran: Published by the Cultural Heritage Organization, Department of Museums. [In Persian]
- [7] Bouhicha, M., Aouissi, F., Kenai, S. (۲۰۰۵). Performance of composite soil reinforced with barely straw. *Journal of Cement and Concrete Composites*. ۲۷(۵). pp. ۶۱۷-۶۲۱.
- [8] Degirmenci, N. (2008). The using of waste phosphogypsum and natural gypsum in adobe stabilization. *Journal of Construction and Building materials*. 22(6). pp. 1220-1224.
- [9] Velde, Bruce, (2008), Formation of Earthen Materials. *Terra Literature Review, An Overview of Research in Earthen Architecture Conservation*, Edited by Erica Avrami, Hubert Guillaud, and Mary Hardy, The Getty Conservation Institute, Los Angeles.
- [10] Houben, H. & Guillaud, H, (1994), *Earth construction – A comprehensive guide*. Intermediate Technology publications, London. pp 110.
- [11] Kouakou, C.H., Morel, J.C. (2009). Strengths and elasto-plastic properties of non-industrial building materials manufactured with clay as a natural binder. *Applied Clay Science*. 44(102). pp. 27-34.
- [12] Rahimnia, Reza. And Heidari bani, Darush. (1390). The Effect of Soil Density (PI) on the Compression and Tensile Strength of Cement Stabilized adobe for Use in the Protection of adobe Structures. *Journal of Restoration of Historical-Cultural Contexts*. 2 (1). [In Persian]
- [13] esmaily A, Ghalehnovi M. The influence of palm fibres and lime as natural stabilizer on the mechanical properties of adobe, (in environmental condition contain 35% of humidity). *JHRE*. 2012; 31 (138). pp 53-62.
- [14] Vatani Oskouei A, Afzali M, Madadipour M, Bakhshi A. Reinforcement Approach in Experimental Investigations of Mud Brick Wall under Diagonal Tension. *JHRE*. 2016; 35 (154). pp 107-124
- [15] Hejazi M, Hashemi M, Jamalnia E, Batavani M. Effect of Additives on Mechanical Strengths of Adobe Made From Soils of Isfahan. *JHRE*. 2015; 34 (151). pp 67-80. [In Persian]
- [16] Khodabande, Nahid. And Majedi Ardakani, Mohammad Hosein. And Veiseh, Sohraab. (1999). *Building materials using soil, plaster, lime and their mixtures in six provinces of Iran*. Tehran: Building and Housing Research Center.
- [17] Zami, M. S. & Lee. A, (2010), Stabilized or Un-Stabilized Earth Construction for Contemporary Urban Housing? , *proceedings of the 5th International Conference on Responsive 'Green' Manufacturing*, Ningbo, China, 11-13th January, pp 2-5.
- [18] Shariful Islam, Mohammad & Iwashita, (2006), Seismic Response of Fiber-Reinforced and Stabilized Adobe Structure, *Proceedings of the Getty Seismic Adobe Project 2006 Colloquium*, the Getty Conservation Institute, Los Angeles, pp 12.
- [19] Dominguez, Thomas, (2011), *ABCs of Making Adobe Bricks*, Cooperative Extension Service, College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences.
- [20] Shakib, Hamzae. and Majedi Ardakani, Mohammad Hosein. (2016). *Principles of Reinforcement of Rural Buildings*, Center for Natural Resistance Studies in Iran, under print. pp 42. [In Persian]
- [21] Minke, Gernot. (2006). *Building With Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture*. Translation of Shahin Tolo Ashtiani. Tehran: Cultural heritage, handicrafts and tourism publications. pp 84,85,104.[In Persian]
- [22] North, Graeme, (2008), Earth Building”, part of “Waitakere City Council’s Sustainable Home Guidelines”. Auckland : Waitakere City Council.
- [23] Reardon, Chris, (2013), *Your Home, Australia's Guide to Environmentally Sustainable Homes*. Canberra Commonwealth of Australia (Department of Industry). pp 152.

- [24] Hasani FakhraBadi, MohammadHosein. And Jafarian Divkhalayi, Hamed. (2013). Investigation of HabitaK Building System Based on Native Architecture. In: *National Conference on Materials, City, Architecture*. Tehran, University of Yazd. [In Persian]
- [25] Tabatabaee Ardakani, Mahmoud. (2002). *Public Culture of Ardakan*, Karname Publication. [In Persian]
- [26] Sepehri Ardakani, Ali. (1995). *History of Ardakan*. Ardakan: publication of Honain. [In Persian]
- [27] Carazas W. & Dugelay S. & Douline A. & El Gharbi Z. & Joffroy T. & Moles O. & Moriset S. & Oliver M, (2000), *Compressed earth blocks, testing procedures*. CDE, ENTPE et CRATerre-EAG.
- [28] Maïni, Satprem, (2005), *Earthen architecture for sustainable habitat and compressed stabilised earth block technology*, Auroville Building Centre - INDIA.
- [29] Hamidi. Amir. (2011). *Soil Mechanics Laboratory Report*. Faculty of Engineering, Tarbiat Moalem University of Tehran. pp 6. [In Persian]
- [30] Ilberg, Antje. & Rollins, Chris, (2007), *Low cost house Construction Manual*, RISD Rwanda Initiative for Sustainable Development.
- [31] Daot, P & Hays, A & Houben, H & Matuk, S & Vitoux, F. (1991). *Building with earth*. Published by The mud village society, New dehli, India. pp 171.
- [32] Rigassi, Vincent & CRATerre-EAG. (1985). *Compressed earth blocks: Manual of production*, A Publication of the Deutsches Zentrum für Entwicklungstechnologien - GATE in: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH in coordination with BASIN. pp 28-29.
- [33] Boubekour, s (CDI) & Houben, H (CRATerre-EAG). (1998). *Compressed earth blocks, standards*, CDI & CRATerre-EAG Publication. pp 71.
- [34] Houben, Hugo & Rigassi, Vincent & Garnier, Philippe. (1996). *Compressed earth blocks, production equipment*, CDI & CRATerre-EAG Publication.
- [35] Vafameer, Mohsen. and Shahroudi, Abbas Ali. and Saberi, Mohammad Reza. (2006). New Approach to Soil Utilization Methods in Desert Architecture. *Regional Scientific Conference on Desert Architecture*. Islamic Azad University, Ardestan Branch. [In Persian]
- [36] International Association for Earthquake Engineering (IAEE), *Earthen Buildings, Guidelines for Earthquake Resistant Non-Engineered Construction*, (1986), Secretary General: Hirokazu Iemura.
- [37] Office for the Development and Promotion of National Building Regulations. (2008). *The National Building Regulations of Iran, Eighth, Design and Implementation of Building Materials*, Fourth Edition, Iran Development Publications. pp 53. [In Persian]
- [38] Harper, Doug, (2011), *Alternative Methods of Stabilisation for Unfired Mud Bricks*, School of Civil Engineering & Geosciences, Newcastle University.
- [39] Abu-Hammad, N.O, (2011), Architectural Mud Brick Prototypes As Efficient and Sustainable Shelters for the Low-Income Group in Jordan, *Jordan Journal of Civil Engineering*, Volume 5, No. 1, 2011.
- [40] Parhizkar, Tayebe. And Majedi Ardakani, MohammadHosein. (2002). *Problems of materials used in the construction of the Changorah earthquake area*. Tahrn: Iran Building and Housing Research Center. [In Persian]
- [41] Wolfskile, Laila. and Donplap, Wayne. and Kalawi, Bob. (1987). *Use of earth in house construction*. Translation by Hossein Tabesh. Academic Publishing Center. [In Persian]

ⁱ. UNESCO

ⁱⁱ. ICCROM

ⁱⁱⁱ. ICOMOS

^{iv}. CRATerre/Grenoble

^v. Getty Conservation institute GCI

^{vi}. Auroville

^{vii}. AKDN

^{viii}. Cal-Earth

^{ix}. TERRAKorea

^x. Pontifical Catholic University of Peru (PUCP)

^{xi}. University of Kassel

^{xii}. در این میان، مرکز تحقیقاتی CRATerre/Grenoble (بخش مطالعات خاک در گرونوبل فرانسه)، مجموعه‌ای غیردولتی و مروج معماری پایدار از طریق استفاده از مصالح بومی در سطح دنیا می‌باشد و با توجه به اینکه پژوهش حاضر پیرو فعالیت‌های این مرکز در شهرستان اردکان انجام شده، مروری بر فعالیت‌های این مؤسسه در استان یزد و شهرستان اردکان خالی از لطف نیست. این مؤسسه در نیمه سال ۱۳۸۸ در اردکان در طرح "احیای بافت تاریخی شهرستان اردکان با مشارکت کلیه ذی‌نفعان به ویژه ساکنان بافت" شروع به فعالیت کرد. یکی از اولین اقدامات این مؤسسه در اردکان، ایجاد آزمایشگاه خاک و خشت با همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان اردکان و راه اندازی میز لرنه بود. در این سال با مشارکت اداره میراث

فرهنگی و سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اردکان، مرمت خانه طبائی به عنوان یک نمونه از خانه‌های آسیب‌پذیر در بافت تاریخی اردکان به عهده نیروهای مرکز کراتر گذاشته شد. همچنین در سال ۱۳۸۹ اقدام به طراحی مجموعه بازارچه صنایع دستی اردکان با بکارگیری مصالح خشت و با توجه به اصول مقاوم‌سازی سازه‌های خشتی کرد. در طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، مرکز کراتر چند پروژه طراحی و آموزش را در اردکان پایه‌گذاری کرد که از آن جمله می‌توان به طرح آسیب‌شناسی و مرمت خانه صغیره، طرح بازسازی معبر دروازه میرصالح، طرح آموزش به استادکاران بنا و کارگران جوان و بررسی خاک شناسی و مقاومتی معادن خاک اردکان اشاره کرد. این پژوهش نیز در ادامه فعالیت مرکز در حوزه خاک‌شناسی معادن خاک اردکان انجام گرفته است.

^{xiii} مصاحبه با پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان: میرجانی ارجنان، ۱۳۹۶.

^{xiv} حسین کمالی، معمار سنتی، معمار پیشکسوت استان یزد و شهرستان اردکان؛ محمدعلی کریمی، معمار سنتی مشغول به کار در میراث فرهنگی اردکان.

^{xv} مصاحبه با مهندس فتوحی، کارشناس پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان.

^{xvi} ASTM

^{xvii} در دانه‌بندی به روش الک مرطوب، با شستن خاک و جدا کردن دانه‌ها از درشت‌ترین الک شروع کرده و به ترتیب ادامه داده تا به ریزترین الک برسیم. این روش به ما اطمینان می‌دهد که ذرات خیلی کوچک گردوغبار که به دانه‌های درشت‌تر چسبیده‌اند و ذرات رس و کلوخه‌های درشت خاک، شسته شده و از سوراخ مورد نظر عبور می‌کنند. سپس اوزان دانه‌های مانده روی الک‌ها یا دانه‌های رد شده از وزن کل نمونه محاسبه می‌شوند و درصد‌های بدست آمده در محاسبات یا نمودارها استفاده خواهند شد.

^{xviii} Adobe

^{xix} Compressed Earth Block

^{xx} Rammed Earth

^{xxi} قابل ذکر است که علی‌رغم بیان این نکته که خاک‌رس بیش از اندازه موجب می‌شود انقباض افزایش یابد و ترک‌های داخلی استحکام بنا را کاهش می‌دهد، نمونه‌های ساخته‌شده با خاک خالص دارای ترک‌های قابل توجهی نبوده و مقاومت مطلوبی نیز حاصل شده است.

^{xxii} در شیوه سنتی برای ساخت خشت، پس از عمل‌آوری مطلوب، خاک را کپه کرده، در آن آب می‌ریختند و آبخوره می‌کردند، عمل آبخوره کردن به مدت ۲۴-۴۸ ساعت ادامه پیدا کرده تا پس از گذشت زمان مشخص، آب جذب خاک شود. گل را ورز داده و به حال خود رها کرده تا به شکل خمیری تبدیل گردد، سپس خمیر حاصله در چند نوبت ورز داده و چندین بار برگردانده می‌شود تا به حالت یکدست و چسبنده تبدیل گردد و بعداً ترک نخورد. در گذشته عمل ورز دادن با کمک پا انجام می‌شده تا گل به صورت موئینه درآید. گل برای مدتی به نحوی نگهداری می‌شود که رطوبت آن در معرض تبخیر قرار نگیرد (امروزه با پلاستیک پوشانده می‌شود) و بهتر برسد. ساده‌ترین راه تشخیص رسیدن گل، نجسیدن آن به دست است. آنگاه گل به دست آمده را در قالبی چوبی (قالب خشت‌مالی) ریخته و با فشار دست تا حد امکان متراکم کرده و سطح آن با دست هموار می‌شود. سپس قالب را جدا کرده و خشت را در برابر تابش آفتاب قرار داده تا بسته به میزان گرمی هوا بین یک هفته و بیشتر خشک شود، در صورت گرمای زیاد با پاشیدن خاک روی خشت‌ها از تبخیر زود هنگام و ترک جلوگیری می‌شود (مصاحبه با آقای مهندس فتوحی، کارشناس پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان و آقای محمدعلی کریمی، معمار سنتی مشغول به کار در میراث فرهنگی اردکان).

^{xxiii} گل به علت حجم کم آب مصرفی و امکان تبخیر آن، در پلاستیک در بسته نگهداری می‌شد.

^{xxiv} براساس پژوهشی که توسط باتر و همکاران وی در مقاله ای تحت عنوان تأثیر مدت زمان عمل‌آوری ملات سنتی کاهگل بر مقاومت فشاری و کششی آن، فصلنامه مسکن و محیط روستا (۱۳۹۶) انجام شده، مناسب‌ترین محدوده زمانی برای عمل‌آوری کاهگل ۲-۳ شبانه روز می‌باشد. با توجه به عدم وجود تحقیق مبنی بر عمل‌آوری خشت، به همین پژوهش استناد شده است.

^{xxv} در توجیه علت کوبش ۲۵ مرتبه‌ای قابل ذکر است که در دهه ۱۹۲۰، آزمون استاندارد برای تعیین میزان تراکم یک توده خاک یا مصالح خاکی که تحت فشار دینامیک قرار می‌گیرد، توسعه یافت. این آزمون، Proctor نام دارد. در این آزمون، یک نیروی فشاری دینامیک با وزنی معادل ۲ پوند (0.907 کیلوگرم) از فاصله یک فوتی (0.30 متر) به تعداد ۲۵ مرتبه بر نمونه ای با ضخامت و قطر مشخص وارد می‌شود [۹]. در ساخت نمونه‌های این پژوهش نیز سعی شده فاصله، دفعات وارد شدن ضربه و فشار وارده در تمام نقاط، یکسان باشد و در کوبیدن گوشه‌ها نیز دقت لازم به عمل آید.

^{xxvi} مصاحبه با آقای دکتر مصطفی شیرمردی، دکتری خاکشناسی، گرایش شیمی خاک؛ استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان.