

## A Review of the Application of Nanomaterials in Mechanical Properties, Water Absorption, and Chloride Penetration of Ultra-High-Performance Concrete

Majid Mirzaee<sup>1\*</sup>

1- Assistant Professor, Materials Engineering, Non-Metallic Materials Research Group, Power Research Institute, Tehran, Iran

### ABSTRACT

*In recent decades, traditional concrete has posed a significant challenge for modernizing the construction industry due to its low tensile strength, poor brittleness, insufficient crack resistance, high water absorption, and chloride penetration. To overcome these issues, ultra-high-performance concrete (UHPC) with superior mechanical properties and durability has been developed, which holds great potential for widespread application in the future of construction engineering. However, UHPC is less environmentally friendly due to its higher cement consumption than traditional concrete. Cement production generates large amounts of carbon dioxide, contributing to the greenhouse effect. Nanomaterials possess microstructural features that range in size from 0.1 to 100 nanometers and exhibit new properties compared to their counterparts, including filling effects, surface activity, and environmental stability. The findings of this review article confirm that using nanomaterials as additives improves the quality of hydration products and reduces the formation of micropores, thereby enhancing the mechanical properties of ultra-high-performance concrete. This review article examines the impact of various nanomaterials used in UHPC for partial cement replacement or as additives on microstructures, mechanical properties, and other characteristics of UHPC. Additionally, the limitations and shortcomings of current research are analyzed and summarized, and development directions for future research on the application of nanomaterials in UHPC are presented.*

### ARTICLE INFO

**Receive Date:** 12 October 2024  
**Revise Date:** 22 November 2024  
**Accept Date:** 14 December 2024

### Keywords:

*Ultra-high-performance concrete  
Nanomaterials  
microstructure  
Mechanical properties  
Water absorption  
Chloride penetration*

All rights reserved to Iranian Society of Structural Engineering.

doi: [10.22065/jsce.2024.482593.3541](https://doi.org/10.22065/jsce.2024.482593.3541)

\*Corresponding author: Majid Mirzaee.  
Email address: [mjmirzaei@nri.ac.ir](mailto:mjmirzaei@nri.ac.ir)

## مروری بر کاربرد نانومواد در خواص مکانیکی، جذب آب و نفوذ کلراید بتن‌های با عملکرد فوق‌العاده بالا

مجید میرزایی\*

۱- استادیار گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

### چکیده

در دهه‌های اخیر، بتن سنتی چالش بزرگی برای مدرنیزه کردن صنعت ساخت و ساز به دلیل مقاومت کششی پایین، تردی زیاد، مقاومت ناکافی در برابر ترک خوردگی، جذب آب و نفوذ کلراید بالا ایجاد کرده است. برای غلبه بر این مشکلات، بتن با عملکرد فوق‌العاده بالا با خواص مکانیکی و دوام برتر توسعه یافته است که چشم‌انداز کاربرد وسیعی در آینده مهندسی ساخت و ساز دارد. با این حال، بتن با عملکرد فوق‌العاده بالا به دلیل مصرف بیشتر سیمان نسبت به بتن سنتی، کمتر دوست‌دار محیط زیست است. تولید سیمان مقادیر زیادی دی‌اکسید کربن تولید می‌کند و بنابراین منجر به اثر گلخانه‌ای می‌شود. نانومواد شامل ویژگی‌های میکروساختاری هستند که اندازه آن‌ها از ۰/۱ تا ۱۰۰ نانومتر متغیر است و خواص جدیدی را نسبت به همتایان خود نشان می‌دهند، از جمله اثر پرکنندگی، فعالیت سطحی و پایداری زیست‌محیطی. یافته‌های این مقاله مروری تأیید می‌کند که استفاده از نانومواد به‌عنوان افزودنی، کیفیت محصولات هیدراسیون را بهبود می‌بخشد و همچنین تشکیل میکرو حفره‌ها را کاهش می‌دهد و خواص مکانیکی بتن با عملکرد فوق‌العاده بالا را بهبود می‌بخشد. این مقاله مروری تأثیر نانومواد مختلف استفاده شده در UHPC را برای جایگزینی جزئی سیمان یا به‌عنوان افزودنی بر روی میکروساختارها، خواص مکانیکی و سایر خواص UHPC مرور می‌کند. علاوه بر این، محدودیت‌ها و کاستی‌های تحقیقات فعلی تحلیل و خلاصه شده و جهت‌گیری‌های توسعه برای تحقیقات آینده در زمینه کاربرد نانومواد در UHPC ارائه می‌شود.

کلمات کلیدی: بتن با عملکرد فوق‌العاده بالا، نانومواد، میکروساختار، خواص مکانیکی، جذب آب، نفوذ کلراید

شناسه دیجیتال:		سابقه مقاله:				
doi:	<a href="https://doi.org/10.22065/jsce.2024.482593.3541">10.22065/jsce.2024.482593.3541</a>	چاپ	انتشار آنلاین	پذیرش	بازنگری	دریافت
	<a href="https://doi.org/10.22065/jsce.2024.482593.3541">https://doi.org/10.22065/jsce.2024.482593.3541</a>	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱
مجید میرزایی* mjmirzaei@nri.ac.ir					*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی:	

## ۱- مقدمه

از زمان کشف بتن، این ماده به عنوان رایج ترین مصالح ساختمانی به طور گسترده ای در ساختمان ها، جاده ها، پل ها و سدها در سرتاسر جهان استفاده شده است. با توسعه سریع در قرن بیست و یکم، مهندسان عمران به طور مداوم مواد ساختمانی جدیدی را برای ساخت سازه های بلندتر، قوی تر، بادوام تر و زیباتر به کار می برند. با پیروی از این روند، کاستی های بتن سنتی مانند مقاومت کششی پایین، تردی ضعیف و دوام ناکافی نمایان شد. برای مقابله با این معضل، دانشمندان الیاف با خواص مکانیکی برتر را به عنوان تقویت کننده بتن اضافه کردند [۱]. الیاف با مدول الاستیسیته بالا و مقاومت کششی زیاد می توانند در بتن استفاده شوند تا پیوند را تقویت کرده و بارها را منتقل کنند و در نتیجه مقاومت کششی و تردی را بهبود بخشند. با این حال، بهبود مواد مبتنی بر سیمان با مخلوط کردن الیاف از طریق واکنش هیدراسیون دشوار است. در دهه ۱۹۷۰، بتن با مقاومت فشاری بیش از ۶۰ مگاپاسکال برای اولین بار به دست آمد [۲]. استفاده از بتن تقویت شده با الیاف به طور قابل توجهی مقاومت خمشی و تردی آن را بهبود بخشید که به آن بتن با مقاومت بالا گفته می شود. در سال ۱۹۹۳، ریچارد<sup>۱</sup>، برای اولین بار بتن پودری واکنشی<sup>۲</sup> (RPC) را پیشنهاد کرد [۳]. ویژگی های اصلی آن عدم وجود دانه های درشت برای افزایش یکنواختی ماتریس، استفاده از فشار در طول دوره سخت شدن برای افزایش چگالی و استفاده از الیاف فولادی با اندازه کوچک برای افزایش تردی است، به طوری که بتن تهیه شده دارای ویژگی های مقاومت بالا و چگالی بالا است. بنابراین، مواد خام استفاده شده در RPC عمدتاً شامل سیمان، خاک سیلیسی، فوق روان کننده، شن کوارتز، الیاف فولادی و غیره است. در سال ۱۹۹۴، دی لارد<sup>۳</sup> و سدران<sup>۴</sup> به طور رسمی مفهوم بتن با عملکرد فوق العاده بالا<sup>۵</sup> (UHPC) را پیشنهاد کردند [۴]. حداکثر مقاومت فشاری UHPC می تواند بیش از ۱۵۰ مگاپاسکال باشد که بسیار بالاتر از بتن معمولی است [۵]. به طور مشابه، دوام UHPC نیز بسیار بالاتر است [۶]. برای دستیابی به این هدف، مواد خام UHPC عمدتاً شامل سیمان، خاکستر بادی، سرباره کوره بلند، خاک سیلیسی، آب و دانه های ریز و غیره است. به نوعی، RPC می تواند به عنوان یک شکل از UHPC در نظر گرفته شود. علاوه بر این، نسبت آب به سیمان در UHPC نسبتاً کوچک است و معمولاً بین ۰/۱۱ تا ۰/۲۵ کنترل می شود که منجر به استفاده زیاد از مواد سیمانی می شود و سیمان استفاده شده در UHPC می تواند تا ۴۰٪ از کل مواد را تشکیل دهد. در عین حال، مقدار کافی فوق روان کننده برای افزایش کارایی UHPC مورد نیاز است. به دلیل دوز بالای سیمان، حرارت هیدراسیون بیشتری تولید می شود که منجر به نرخ انقباض بزرگ تری نسبت به بتن معمولی می شود [۷]. با افزودن مواد الیافی با خواص مکانیکی عالی به UHPC، می توان انقباض و تردی را بهبود بخشید. به طور خلاصه، با توجه به عملکرد UHPC، این ماده قطعاً نقش مهمی در ساخت و ساز آینده ایفا خواهد کرد. امروزه، اثر گلخانه ای به عنوان یک مشکل زیست محیطی عمده که جهان با آن مواجه است، چالش های جدی برای توسعه پایدار به همراه دارد. یک مطالعه قبلی نشان داده است که حدود ۵٪ از کل انتشار دی اکسید کربن ناشی از تولید سیمان است [۸]. به وضوح، مصرف بالاتر سیمان در UHPC نه تنها انتشار کربن را افزایش می دهد، بلکه منجر به افزایش هزینه ها نیز می شود که ممکن است کاربرد و ترویج UHPC را مختل کند. بنابراین، چگونگی کاهش استفاده از سیمان بدون تأثیر بر عملکرد UHPC به یک مسئله داغ تبدیل شده است که باید به طور جهانی مورد توجه قرار گیرد. نانومواد، مواد میکروسکوپی نوظهوری هستند که از زمان کشف خود تأثیر زیادی بر توسعه زیست شناسی، شیمی و سایر زمینه ها گذاشته اند. ژو<sup>۶</sup> و همکاران تعریف نانومواد را ارائه دادند و اشاره کردند که اندازه نانومواد از ۰/۱ تا ۱۰۰ نانومتر متغیر است. با این حال، اندازه نانومواد استفاده شده در مواد مبتنی بر سیمان معمولاً فراتر از این محدوده است. هنگام گسترش مقیاس تحقیق از مواد کلان به سطح میکرو، خواص الکتریکی و اثر هسته بلوری سطح ماده به طور مداوم تغییر می کند تا به یک درجه خاص برسد و سپس خواص جدیدی از جمله اثر میکرو و اثر سطحی را نشان می دهد که در سطح کلان برای ماده قابل دسترسی نیست. با استفاده از ویژگی های جدید نانومواد، می توان فرآیند هیدراسیون سیمان را تنظیم کرد و بدین ترتیب بر خواص مکانیکی و دوام خمیر سخت شده تأثیر گذاشت. نانومواد به عنوان جایگزینی برای سیمان در UHPC می توانند انتشار CO<sub>2</sub> را کاهش دهند، عملکرد UHPC را بهبود بخشند و حتی ویژگی های جدیدی به آن اضافه کنند. این مقاله بر روی کاربرد نانومواد

1 Richard

2 Reactive powder concrete


3 Larrard

4 Sedran

5 Ultra-high-performance concrete

6 Zhu

مختلف به عنوان اجزای UHPC به جای سیمان تمرکز دارد. همچنین امکان سنجی و احتمال جهت گیری های تحقیقاتی آینده نانومواد بررسی شده است. از آنجا که انواع مختلفی از نانومواد وجود دارد و مکانیسم های آن ها کاملاً متفاوت است، این مقاله یک مرور ادبیات به روز را بر اساس دسته بندی نانومواد، یعنی نانو سیلیکا، نانو  $\text{CaCO}_3$ ، نانومواد مبتنی بر کربن، نانو  $\text{TiO}_2$  و نانو  $\text{MgO}$  انجام می دهد. استفاده از نانومواد به عنوان جایگزین جزئی به عنوان ماده پرکننده در بتن سیمانی، رئولوژی و میکروساختار را در مقیاس نانو تغییر می دهد و به طور قابل توجهی خواص مکانیکی و دوام کامپوزیت های سیمانی را بهبود می بخشد. شکل ۱ حداکثر و حداقل مقادیر جایگزینی محصولات مختلف سیمانی با نانومواد را بر اساس خواص کلی آن ها نشان می دهد [۹].



شکل ۱: حداکثر و حداقل مقادیر جایگزینی انواع نانومواد [۹].

## ۲- نانو سیلیکا

نانو سیلیکا یک ماده شیمیایی غیرآلی است و میکروساختار آن به صورت ساختار شبه ذره ای کروی، کلوخه ای و شبکه ای است. فرمول مولکولی و فرمول ساختاری آن  $\text{SiO}_2$  است و در آب حل نمی شود. نانو سیلیکا به طور گسترده ای در تحقیقات پلاستیک ها، رزین ها و پوشش ها استفاده شده است. نکته کلیدی در تولید UHPC، کاهش تخلخل، بهبود چگالی بسته بندی ذرات و بهینه سازی ساختار داخلی حفره ها است. با این حال، در مواد خام UHPC، کوچک ترین اندازه ذرات از مقیاس نانو فراتر می رود که این امر منجر به وجود حفره های کوچک در مواد خام پس از انباشت می شود [۱۰]. با افزودن نانومواد، UHPC به چگالی بیشتری و توزیع اندازه ذرات بهتری دست می یابد. نانو سیلیکا به صورت پودر سفید آمورف یا ژل سیلیکا ظاهر می شود که می تواند به راحتی در شکاف بین ذرات سیمان پر شود تا چگالی کلی آن افزایش یابد. در واقع، کاربرد نانو سیلیکا در مواد مبتنی بر سیمان به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. نانو سیلیکا می تواند مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و دوام مواد مبتنی بر سیمان را افزایش دهد. به عنوان مثال، زنگ<sup>۷</sup> و همکاران [۱۱] دریافتند که تولید بتن با غوطه ور کردن دانه های درشت باز یافتی در محلول حاوی نانو سیلیکا می تواند میکرو سختی ناحیه انتقال بین سطحی بتن را افزایش دهد و بدین ترتیب خواص مکانیکی و مقاومت در برابر خوردگی آن را بهبود بخشد. مطالعه منگ<sup>۸</sup> و همکاران [۱۲] نشان داد که اندازه ذرات تأثیر زیادی بر خواص خمیر سیمان دارد. آن ها همچنین اشاره کردند که وقتی اندازه ذرات نانو سیلیکا ریزتر باشد، ساختار ماتریس می تواند متراکم تر باشد، اما اندازه بزرگ تر ذرات نانو سیلیکا موجب بهبود مقاومت ماتریس می شود. نانو سیلیکا به دلیل تأثیر مثبت آن بر بتن معمولی، در کاربرد در UHPC جذاب است. تأثیر آن عمدتاً در جنبه های زیر منعکس می شود: (۱) اثر پرکنندگی به اندازه نانو، افزایش چگالی ماتریس و کاهش تخلخل؛ (۲) واکنش پوزولانی، که با هیدروکسید کلسیم (CH) در محصولات هیدراسیون واکنش می دهد و منجر به تولید بیشتر ژل سیلیکات کلسیم هیدراته (C-S-H) می شود، که به تقویت مقاومت ماتریس سیمان کمک می کند؛ (۳) اثر هسته بلوری. ژل C-S-H بر روی سطح نانو سیلیکا رشد می کند که نرخ رشد C-S-H در ماتریس را بهبود می بخشد و به بهبود مقاومت اولیه کمک می کند.

## ۲-۱- تأثیر نانو سیلیکا بر عملکرد UHPC

جدول ۱ تأثیر نانو سیلیکا بر مقاومت فشاری و مقاومت خمشی UHPC را نشان می‌دهد. در مطالعه‌ای که توسط یو<sup>۹</sup> و همکاران [۱۳] انجام شد، هر دو مقاومت فشاری و مقاومت خمشی UHPC ابتدا روند صعودی نشان دادند و سپس با افزایش نرخ جایگزینی سیمان کاهش یافتند، و افزایش مقاومت خمشی بیشتر مشهود بود. همچنین مشخص شد که قابلیت توزیع نانو سیلیکا دلیل اصلی کاهش مقاومت در مقادیر بالا است. علاوه بر این، محتوای خاک سیلیسی استفاده شده در UHPC نیز تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مقاومت دارد. تحقیق لنجم شده به وسیله مندس<sup>۱۰</sup> و همکاران [۱۴] انجام شد نشان داد که محتوای نانو سیلیکا در UHPC ثابت باقی ماند؛ و با افزایش مقادیر خاک سیلیسی از ۱۰ به ۲۰٪ مقاومت حداکثر حدود ۱۵٪ افزایش یافت. شرایط عمل‌آوری بتن نقش حیاتی در بهبود درجه هیدراسیون و مقاومت ایفا می‌کند. تحقیق لی<sup>۱۱</sup> و همکاران [۱۵] نشان داد که خواص مکانیکی اندازه‌گیری شده پس از مخلوط کردن با نانو سیلیکا تحت شرایط عمل‌آوری مختلف کاملاً متفاوت بودند. در دماهای بالا، نانو سیلیکا، خاک سیلیسی و سایر مواد در سیستم هیدراسیون فعالیت بیشتری دارند و واکنش کافی تری منجر به افزایش مقاومت می‌شود. عملکرد خمشی معمولاً به درجه پیوند بین ماتریس سیمان و دانه‌ها بستگی دارد. یانکوویچ<sup>۱۲</sup> و همکاران [۱۶] تأثیر دانه‌های ریز مختلف بر عملکرد UHPC تولید شده با استفاده از نانو سیلیکا به‌عنوان جایگزین سیمان را مطالعه کردند و نشان دادند که وقتی نرخ جایگزینی سیمان ۲۰٪ بود، ترکیب باریت و شن کوارتز از نظر مقاومت بهتر از استفاده جداگانه بود.

جدول ۱: تأثیر نانو سیلیکا بر خواص مکانیکی UHPC

جایگزینی سیمان (%)	شرایط عمل‌آوری	عمل‌آوری (سن/روز)	بهبود مقاومت فشاری (%)	بهبود مقاومت خمشی (%)
۵۰	عمل‌آوری در آب	۲۸	۱۵/۷	۳۴/۶
۱۰۰	۲۴ ساعت در ۲۲ درجه سانتی‌گراد + ۱۸ ساعت در ۹۰ درجه سانتی‌گراد + عمل‌آوری استاندارد	۲۸	۱۰/۹	-
۲۰	۲ روز در ۹۰ درجه سانتی‌گراد + ۲۶ روز عمل‌آوری استاندارد	۲۸	۳/۴۲	۳۴/۲
۴	عمل‌آوری در آب	۲۸	۱۰/۰	۲۳/۳
۴۰	عمل‌آوری در آب	۲۸	۸/۰	-

## ۲-۲- قابلیت توزیع نانو ذرات سیلیکا

به دلیل تفاوت در شرایط سخت شدن، نسبت آب به سیمان، اندازه نانو سیلیکا و روش مخلوط کردن، تأثیر تقویت مقاومت متفاوت است. از نظر کارایی جایگزینی سیمان در UHPC، نسبت جایگزینی فعلی هنوز بسیار پایین است و آگلومره شدن به بزرگ‌ترین مانع برای افزایش مقدار جایگزینی تبدیل شده است. نانو سیلیکا دارای جذب سطحی قوی و انرژی سطحی بالاست که می‌تواند به راحتی با هم جذب شود و سطح خاص و انرژی سطحی را کاهش دهد. زمانی که نانو سیلیکا شروع به آگلومره شدن می‌کند، به دلیل اندازه نسبتاً کوچک تجمع ذرات، هنوز اثر پرکنندگی دارد و آب آزاد را در حفره‌ها آزاد می‌کند. با افزایش قطر آگلومراسیون ذرات، اثر پرکنندگی نانو سیلیکا کاهش

9 Yu  
10 Mendes  
11 Li  
12 Jankovic


می یابد و منجر به کاهش سیالیت می شود. بنابراین، کاهش آگلومراسیون نانو سیلیکا به یک روش مؤثر برای گسترش نرخ جایگزینی آن تبدیل می شود. در حال حاضر، دو روش اصلی وجود دارد.

### ۲-۲-۱- توزیه نانو ذرات با روش اولتراسونیک: ۱

صل این روش تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی صوتی است که حباب های ریزی در محیط مایع ایجاد می کند و انرژی ترکیدن حباب ها باعث پخش نانومواد می شود.

### ۲-۲-۲- اصلاح سطح

با پیوند زدن گروه های عملکردی دیگر به سطح نانو سیلیکا، پیوندهای شیمیایی پایداری با گروه های هیدروکربنی روی سطح نانو سیلیکا تشکیل می شود تا ساختار هسته پوسته ای ایجاد شود. فنگ<sup>۱۳</sup> و همکاران [۱۷] دریافتند که کوپلیمر فوق روان کننده پلی کربوکسیلات با پیوند Si-OH روی سطح نانو سیلیکا باعث می شود نانو سیلیکا در همزن مکانیکی و محلول قلیایی توزیع خوبی داشته باشد (شکل ۲). همچنین مشخص شد که وقتی نسبت هسته پوسته کمتر از ۱۸ باشد، با کوتاه کردن دوره القا و افزایش حداکثر جریان حرارتی، نرخ هیدراسیون می تواند به طور قابل توجهی تسریع شود و تعداد حفره های مویین کاهش یابد. پس از پخش یکنواخت، نانو سیلیکا در فرآیند هیدراسیون شرکت می کند که همچنین بر میکروساختار تأثیر می گذارد.




شکل ۲: نمودار شماتیک نانو سیلیکا اصلاح شده توسط فوق پلاستیک کننده پلی کربوکسیلات [۱۷].


### ۲-۳- تأثیرات نانو سیلیکا بر میکروساختار UHPC

تأثیر نانومواد بر محصولات هیدراسیون در نهایت می تواند از طریق آرایش و توزیع محصولات هیدراسیون، چگالی حفره ها و وجود ترک ها در ماتریس منعکس شود. همان طور که در شکل ۳ نشان داده شده است، زمانی که نانو سیلیکا وجود نداشت، میکروساختار بلور CH نامنظم بود و فضای حفره وسیعی داشت [۱۸]. با افزودن نانوذرات سیلیکا، CH با نانو سیلیکا واکنش داده و ژل C-S-H را تشکیل می دهد که منجر به کاهش تخلخل و افزایش مقاومت می شود. زمانی که مقدار مخلوط نانو سیلیکا به طور مداوم افزایش می یابد، سیالیت دوغاب کاهش می یابد که این امر باعث می شود حذف هوا دشوار شود و در نتیجه ضعف هایی در ژل C-S-H ایجاد می شود که منجر به کاهش مقاومت می شود. واکنش پوزولانی همچنین می تواند به طور مؤثری پیوند بین دانه های ریز و ماتریس را تقویت کند و بدین ترتیب مقاومت کلی را بهبود بخشد. بهینه سازی ساختار حفره UHPC با مقدار نامناسب نانو سیلیکا همچنین دوام UHPC را بهبود می بخشد. مطالعات


غفاری و همکاران [۱۹] نشان داد که وقتی نسبت جایگزینی سیمان با نانو سیلیکا ۳.۰٪ باشد، مقاومت در برابر خوردگی UHPC به میزان ۴۱٪ افزایش می‌یابد. گزارش دیگری از گارسیا کلاوو<sup>۱۴</sup> و همکاران [۲۰] نشان داد که عامل دار کردن ذرات نانو سیلیکا با آمین‌ها نیز ساختار حفره را بهینه‌سازی کرده و بدین ترتیب عملکرد خودترمیمی و مقاومت در برابر خوردگی را بهبود می‌بخشد.



(a)



(b)



(c)


شکل ۳: تصاویر SEM از محتوای مختلف نانو سیلیکا جایگزین سیمان در UHPC (الف) ۰.۰٪، (ب) ۴.۰٪، و (ج) ۵.۰٪ [۱۸].

## ۲-۴- تأثیرات نانو سیلیکا بر کارایی، تخلخل و محتوای هوا در UHPC

افزودن نانو سیلیکا همچنین تأثیر زیادی بر عملکرد کاری UHPC دارد. دو مکانیزم اصلی برای این تأثیر وجود دارد. یکی اثر مفید افزایش سیالیت به دلیل اثر پرکنندگی آن است (ذرات کوچکتر می‌توانند در حفره‌های بین ذرات بزرگتر پر شوند). دیگری به دلیل سطح ویژه بزرگ آن در زیر ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب در تهیه UHPC است، که جایگزینی نانو سیلیکا به جای سیمان نیز منجر به کاهش عملکرد کاری UHPC می‌شود. این تمایل به کاهش سیالیت همچنین مستقل از اندازه نانو سیلیکا است. صرف نظر از اینکه اندازه نانو سیلیکا ۱۵ یا ۲۰ نانومتر باشد، روند کاهش سیالیت تغییر نمی‌کند. می‌توان مشاهده کرد که وقتی نانو سیلیکا به UHPC اضافه می‌شود، اثر جذب سطح ویژه بزرگ بر اثر پرکنندگی غلبه می‌کند و در نتیجه تنش تسلیم و ویسکوزیته بتن افزایش می‌یابد که منجر به کاهش سیالیت بتن می‌شود [۲۱]. برای حل این مشکل، تنظیم مقدار فوق‌روان‌کننده و تغییر استراتژی مخلوط کردن گزینه‌های جایگزین هستند. از نظر محتوای هوای داخلی و تخلخل، افزودن نانو سیلیکا ساختار داخلی UHPC را بهینه‌سازی کرده و بر تخلخل تأثیر می‌گذارد. تغییر در محتوای هوا همچنین به سیالیت مربوط می‌شود. با افزایش نانو سیلیکا، سیالیت کاهش می‌یابد و ویسکوزیته بتن افزایش می‌یابد؛ بنابراین، هوا در بتن در فرآیند

مخلوط کردن به سختی تخلیه می‌شود و در نتیجه محتوای هوا در بتن افزایش می‌یابد. در عین حال، به دلیل اثر هسته‌زایی نانو سیلیکا، آب بیشتری جذب می‌شود که منجر به کاهش سیالیت می‌شود. این دو عملکرد بر کارایی نهایی سیستم تأثیر می‌گذارد. یو و همکاران [۱۸] تأثیر استفاده از خاکستر پایین بازیافتی به عنوان جایگزین شن و نانو سیلیکا به جای سیمان برای تولید UHPC بر عملکرد کاری آن را تحلیل کردند. مشخص شد که با افزایش نرخ جایگزینی سیمان، افتی تدریجی در روانی مشاهده می‌شود. این روند کاهش دوز سیمان تغییر نمی‌کند. در مطالعه دیگری [۱۳]، زمانی که مقدار سیمان در تهیه UHPC زیر ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب کنترل می‌شود، جایگزینی نانو سیلیکا به جای سیمان نیز منجر به کاهش عملکرد کاری UHPC می‌شود. این تمایل به کاهش سیالیت همچنین مستقل از اندازه نانو سیلیکا است. صرف نظر از اینکه اندازه نانو سیلیکا ۱۵ یا ۲۰ نانومتر باشد، روند کاهش سیالیت تغییر نمی‌کند. می‌توان مشاهده کرد که وقتی نانو سیلیکا به UHPC اضافه می‌شود، اثر جذب سطح ویژه بزرگ بر اثر پرکنندگی غلبه می‌کند و در نتیجه تنش تسلیم و ویسکوزیته بتن افزایش می‌یابد که منجر به کاهش سیالیت بتن می‌شود. برای حل این مشکل، تنظیم مقدار فوق پلاستیک‌کننده و تغییر استراتژی مخلوط کردن گزینه‌های جایگزین هستند.

از نظر محتوای هوای داخلی و تخلخل، افزودن نانو سیلیکا ساختار داخلی UHPC را بهینه‌سازی کرده و بر تخلخل تأثیر می‌گذارد. تغییر در محتوای هوا همچنین به سیالیت مربوط می‌شود. با افزایش نانو سیلیکا، سیالیت کاهش می‌یابد و ویسکوزیته بتن افزایش می‌یابد؛ بنابراین، هوا در بتن در فرآیند مخلوط کردن به سختی تخلیه می‌شود و در نتیجه محتوای هوا در بتن افزایش می‌یابد. در عین حال، به دلیل اثر هسته‌زایی نانو سیلیکا و واکنش پوزولانی، که درجه هیدراسیون ذرات سیمان را عمیق‌تر می‌کند، محصولات هیدراسیون بیشتری در حفره‌های اطراف ذرات پر می‌شود که منجر به کاهش تخلخل می‌شود. زمانی که افزایش محصولات هیدراسیون کمتر از حجم حفره باشد، تخلخل ممکن است افزایش یابد (شکل ۴). از منظر حفره‌ها با قطرهای مختلف، افزودن نانو سیلیکا به طور قابل توجهی حفره‌های کوچک با قطرهای بین ۰/۳ تا ۴۰ نانومتر را کاهش می‌دهد [۲۲]. این مطالعات پتانسیل نانو سیلیکا را به عنوان جایگزینی جزئی برای سیمان در UHPC تأیید کرده‌اند. مکانیزم هیدراسیون نانو سیلیکا با مشاهده میکروساختار به دست آمده است. این مطالعات پیامدهای مهمی برای توضیح تغییرات عملکرد کلان در UHPC دارند. با این حال، هنوز برخی جنبه‌ها وجود دارد که نیاز به تقویت دارند: (۱) مقدار بهینه جایگزینی نانو سیلیکا هنوز تعیین نشده است و نیاز به مطالعات گسترده‌تری برای تعیین آن وجود دارد؛ (۲) اگرچه مکانیزم عملکرد نانو سیلیکا در UHPC تا حدی مورد مطالعه قرار گرفته است، تحقیقات فعلی به اندازه کافی جامع نیست؛ و (۳) تأثیر اصلاح‌کننده بر فعالیت و پایداری نانو سیلیکا باید کاهش یابد.



شکل ۴: محتوای هوا و تخلخل UHPC با مقادیر مختلف نانو سیلیکا [۱۳].

### ۳- نانو $\text{CaCO}_3$

نانو  $\text{CaCO}_3$  عمدتاً از کلسیت طبیعی، مرمر و سنگ آهک به دست می‌آید و به دلیل هزینه پایین خود محبوب است. عملکرد آن به طور قابل توجهی نسبت به کربنات کلسیم معمولی بهبود یافته است، که به طور گسترده‌ای در صنایع پلاستیک و لاستیک استفاده



می‌شود. در مطالعات اولیه، افزودن پودر آهک معمولی به سیمان قلیایی به جای خاکستر بادی می‌توانست فرآیند هیدراسیون را تسریع کرده و مقاومت فشاری نمونه‌ها پس از سخت شدن را بهبود بخشد. علاوه بر این، افزودن سنگ آهک می‌تواند تبدیل اترینگیت (AFt) به کلسیم سولفوآلومینات گوگرد (AFm) را مهار کند و دارای ظرفیت شیمیایی خوبی برای یون‌های کلراید باشد و بدین ترتیب دوام نفوذپذیری کلراید را بهبود بخشد.

### ۳-۱- تأثیر نانو $\text{CaCO}_3$ بر خواص بتن معمولی

با پیشرفت فناوری نانو، ظهور نانو  $\text{CaCO}_3$  می‌تواند به‌طور مؤثری فشارهای زیست‌محیطی کنونی را کاهش دهد. بسیاری از افراد شروع به استفاده از نانو  $\text{CaCO}_3$  در بتن معمولی کرده‌اند. یانگ و همکاران [۲۳] دریافتند که مقاومت فشاری، نفوذناپذیری و مقاومت در برابر کربن‌زدایی بتن مخلوط شده با نانو  $\text{CaCO}_3$  پس از قالب‌گیری به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است که علت آن این است که نانو  $\text{CaCO}_3$  در فرآیند هیدراسیون سیمان شرکت کرده و با تری‌کلسیم آلومینات واکنش داده و کلسیم کربن آلومینات هیدراته تولید می‌کند. در مطالعه لی و همکاران [۲۴] نشان داده شد که با کاهش تخلخل، نسبت ماکروتخلخل و تسریع هیدراسیون، خواص ضدکلر و ضد کربن‌زدایی بتن اتوکلاو شده با نانو  $\text{CaCO}_3$  بهبود می‌یابد. نانو  $\text{CaCO}_3$  همچنین می‌تواند با CH واکنش داده و کربنات کلسیم پایه‌ای تشکیل دهد که به تقویت مقاومت پیوندی ناحیه انتقال کمک می‌کند و اثر هسته‌زایی آن به‌طور مؤثری تشکیل ژل C-S-H را ترویج می‌کند. مشاهده می‌شود که افزودن نانو  $\text{CaCO}_3$  به بتن معمولی با ترویج محصولات هیدراسیون، شاخص‌های عملکرد را بهبود می‌بخشد.

### ۳-۲- تأثیر نانو $\text{CaCO}_3$ بر عملکرد UHPC


در تحقیقاتی که به کاربرد نانو  $\text{CaCO}_3$  در UHPC پرداخته شده است، مشخص شده که تأثیر آن بر عملکرد بتن از نظر کارایی هنوز مورد بحث است. وو<sup>۱۵</sup> و همکاران [۲۵] نتایج افزودن نانو  $\text{CaCO}_3$  به بتن فوق‌العاده با مقاومت بالا را مطالعه کردند و دریافتند که سیالیت از ۲۲۰ به ۱۶۰ میلی‌متر کاهش یافته است. با این حال، کامیلتی<sup>۱۶</sup> و همکاران [۲۶] دریافتند که وقتی درصد وزنی  $\text{CaCO}_3$  کمتر از ۵٪ باشد، شاخص سیالیت به‌طور معکوس افزایش می‌یابد و اثر تنظیم و سخت شدن اولیه بتن را تقویت می‌کند. تفاوت در سیالیت ممکن است به پرکنندگی و جذب آب تحت اندازه‌های مختلف ذرات مربوط باشد. افزودن نانو  $\text{CaCO}_3$  همچنین تأثیر مثبتی بر خواص مکانیکی UHPC داشت. زمانی که وزن نانو  $\text{CaCO}_3$  بین ۱.۶ تا ۴.۸٪ باشد، مقاومت فشاری و مقاومت خمشی به ترتیب حدود ۱۳-۲۰٪ و ۱۵-۳۰٪ افزایش می‌یابد (شکل ۵). علاوه بر این، در روز اول، مقاومت خمشی UHPC پس از افزودن نانو  $\text{CaCO}_3$  به‌طور قابل توجهی بهبود یافت، اما مقاومت خمشی در روز سوم کمتر از گروه مرجع بود. مقاومت‌های بعدی نشان داد که مقاومت خمشی UHPC می‌تواند زمانی که نسبت وزنی نانو  $\text{CaCO}_3$  به سیمان کمتر از ۴.۸٪ باشد، افزایش یابد. از منظر مقاومت بلندمدت، مقاومت فشاری و خمشی UHPC حداکثر زمانی به دست می‌آید که وزن نانو  $\text{CaCO}_3$  جایگزین سیمان به ترتیب ۳/۲ و ۱/۶٪ باشد. این به این دلیل است که نانو  $\text{CaCO}_3$  با تری‌کلسیم آلومینات واکنش داده و کلسیم کربن آلومینات تولید کرده و حفره‌ها را پر می‌کند. زمانی که مقدار نانو  $\text{CaCO}_3$  بیش از حد باشد، توزیع ذرات دشوار می‌شود و مقاومت کاهش می‌یابد. مطالعه‌ای که توسط هوانگ<sup>۱۷</sup> و همکاران [۲۷] انجام شد نشان داد که نانو  $\text{CaCO}_3$  با پخش ذرات کلینکر، نرخ آزادسازی حرارت را در ابتدای هیدراسیون افزایش می‌دهد که همچنین منجر به انبساط میکرو UHPC در ابتدای کار و افزایش جمع‌شدگی خود به خود می‌شود. استفاده از نانو  $\text{CaCO}_3$  و مواد الیافی به‌طور همزمان، کلسیم کربن آلومینات را می‌تواند بر روی سطح الیاف رسوب دهد تا زبری آن را بهبود بخشد و بدین ترتیب پیوند بین ماده الیافی و ماتریس را تقویت کرده و استحکام آن را افزایش دهد و انقباض خود به خود را کاهش دهد (شکل ۶). علاوه بر این، تحقیقی که توسط کامیلتی و همکاران [۲۸] انجام شد نشان داد که نانو  $\text{CaCO}_3$  تأثیر بیشتری بر هیدراسیون میکرو کربنات کلسیم دارد. هر دو نانو  $\text{CaCO}_3$  و نانو سیلیکا می‌توانند از طریق اثر هسته‌زایی رشد ژل C-S-H را ترویج کنند، اما آن‌ها با محصولات هیدراسیون متفاوتی واکنش نشان می‌دهند. علاوه بر این، مشکلات زیر هنوز در مطالعه نانو  $\text{CaCO}_3$  در UHPC وجود دارد: (۱) مکانیزم نانو  $\text{CaCO}_3$  در UHPC هنوز مشخص نیست و تحقیقات مرتبط هنوز در حالت فرضی قرار

15 Wu


16 Camiletti

17 Huang

دارد. بنابراین، می‌توان از فناوری نانو سختی برای توصیف خواص مکانیکی و ساختار میکرو و نانومواد استفاده کرد. (۲) بهینه‌سازی داخلی نانو  $\text{CaCO}_3$  بر UHPC قطعاً بر دوام آن تأثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین، لازم است که مطالعه جامعی بر روی تغییرات دوام انجام شود.



شکل ۵: تأثیر محتوای نانو  $\text{CaCO}_3$  بر مقاومت بتن فوق‌العاده با مقاومت بالا: (الف) مقاومت فشاری و (ب) مقاومت خمشی [۲۵].




شکل ۶: تأثیر محتوای مختلف نانو  $\text{CaCO}_3$  به‌عنوان جایگزین سیمان بر الیاف و ماتریس در UHPC (الف) ۰.۰٪ و (ب) ۳.۲ [۲۹].

#### ۴- نانومواد مبتنی بر کربن

برخلاف نانو سیلیکا، نانومواد مبتنی بر کربن تمایل به داشتن خواص مکانیکی عالی دارند. در عین حال، نانومواد مبتنی بر کربن دارای ویژگی‌های زیادی هستند، مانند خواص مکانیکی فوق‌العاده، فعالیت سطحی، خواص الکتریکی و غیره، که به‌طور گسترده‌ای در زمینه‌های پزشکی، زیست‌شناسی، سرامیک، مصالح ساختمانی و غیره استفاده شده‌اند. در حال حاضر، نانومواد مبتنی بر کربن که در UHPC به‌کار می‌روند عمدتاً شامل نانولوله‌های کربنی (CNTs)، الیاف نانوکربن (CNFs) و اکسید گرافن (GO) هستند. کاربرد این نانومواد مبتنی بر کربن تأثیر قابل توجهی بر مقاومت، دوام، استحکام و هدایت الکتریکی UHPC دارد.

#### ۴-۱- اکسید گرافن

گرافن برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ توسط محققان نووسلف و گیم از دانشگاه منچستر در انگلستان از طریق روش لایه برداری تک لایه به دست آمد [۳۰]. ظهور گرافن نظریه سنتی قبلی را که مواد دو بعدی نمی توانند به طور پایدار وجود داشته باشند، شکسته است. این یک نوع ماده کربنی با ساختار بلوری لانه زنبوری دو بعدی است که از اتم های کربن تک لایه  $SP^2$  تشکیل شده است. ساختار ایده آل گرافن یک شبکه شش ضلعی صفحه ای است که هر اتم کربن به سه اتم کربن مجاور خود با یک پیوند کووالان قوی متصل است. این ساختار منحصر به فرد همچنین خواص مکانیکی عالی را نشان می دهد، با مدول الاستیسیته ۱۰۰۰ گیگاپاسکال و مقاومت کششی ۱۳۰ گیگاپاسکال. با این حال، گرافن فعالیت کمتری دارد و در آب حل نمی شود، که این امر استفاده مستقیم از آن در مواد پایه سیمانی را دشوار می سازد. اکسید گرافن (GO) محصول اکسیداسیون قوی گرافن و یکی از مشتقات مهم گرافن است. روش های تولید GO به شرح زیر است: روش استودمایر، روش هومرز و روش برودی. اصل این است که پس از اکسیداسیون، گرافن به بسیاری از گروه های عملکردی حاوی اکسیژن مانند گروه هیدروکربنی و گروه کربوکسیل در ساختار صفحه ای دو بعدی خود متصل می شود (شکل ۷) [۳۱]. این گروه های عملکردی حاوی اکسیژن که آب دوست هستند، نه تنها به GO توزیع بهتری می دهند، بلکه به GO این امکان را می دهند که به طور عمیق در فرآیند واکنش شیمیایی شرکت کند، که این نیز دلیل رونق کاربرد GO در مواد پایه سیمانی در سال های اخیر است.




شکل ۷: ساختار (الف) گرافن و (ب) اکسید گرافن [۳۱].

#### ۴-۱-۱- تأثیرات GO بر عملکرد بتن معمولی


در دستاوردهای علمی اخیر، بسیاری از محققان تحقیقات گسترده ای در مورد کاربرد GO در ملات های معمولی، بتن، بتن باز یافتی، ملات خاکستر بادی و غیره انجام داده اند. این مطالعات تأثیر منفی GO بر عملکرد کاری مواد پایه سیمانی را تأیید کردند. در عین حال، این مطالعات همچنین اشاره کردند که GO هیدراسیون سیمان را ترویج می کند، اثر الگو و القایی بر تشکیل محصولات هیدراسیون دارد و جهت گیری بلورهای CH را کاهش می دهد، که باعث می شود مواد پایه سیمانی مخلوط شده با GO متراکم تر شوند. علاوه بر این، اثر هسته زایی GO همچنین تولید محصولات هیدراسیون را تسریع می کند. اثر ترکیبی این عوامل به طور کلی خواص مکانیکی و دوام مواد پایه سیمانی را بهبود می بخشد. سطح GO دارای تعداد زیادی گروه های عاملی حاوی اکسیژن است که به راحتی با  $Ca^{2+}$  رسوب کرده از هیدراسیون سیمان واکنش نشان می دهند و باعث تشکیل آگلومراسیون می شوند [۳۲]. با این حال، فوق روان کننده پلی کربوکسیلات می تواند این پدیده را با افزایش اثرات دوگانه دافعه الکترونیکی و موانع فضایی در سیستم بهبود بخشد. در این میان، دافعه الکترونیکی به دافعه متقابل بین مولکول های فوق روان کننده بار منفی و مولکول های GO با بار منفی اشاره دارد، در حالی که مقاومت فضایی به افزودن فوق پلاستیک کننده اشاره دارد که نرخ هیدراسیون سیستم را کاهش می دهد و نرخ تولید یون کلسیم را کاهش می دهد، به طوری که اثر پیوندی مسدود می شود [۳۳].

#### ۴-۱-۲- تأثیرات GO بر عملکرد UHPC

اصلاح مواد الیافی برای تقویت UHPC عمدتاً به خواص مکانیکی خود آن بستگی دارد، اما مکانیزم عملکرد GO کاملاً متفاوت است. از نظر مقاومت، مطالعه‌های که به وسیله او و همکاران انجام شد نشان داد که هم مقاومت فشاری و هم مقاومت خمشی الگوی مشابهی از افزایش اولیه و سپس کاهش را با افزایش محتوای GO نشان می‌دهند. مقاومت خمشی و مقاومت فشاری در ۲۸ روز حداکثر زمانی به دست آمد که میزان GO برابر ۰/۰۲٪ بود، که به ترتیب ۲۸.۷ و ۲۵.۳٪ نسبت به نمونه مرجع افزایش یافت (شکل ۸). وان و ژانگ [۳۴] از روش مدل‌سازی دینامیک مولکولی برای تحلیل هیدراسیون GO در UHPC استفاده کردند. در مقایسه با OPC، لایه ژل C-S-H در UHPC حاوی یون‌های کلسیم و هیدروکسید بیشتری بود. یون‌های کلسیم با گروه‌های عملکردی حاوی اکسیژن GO ترکیب شده و مولکول‌های آب پیوندهای هیدروژنی بین گروه‌های عملکردی GO و ژل C-S-H تشکیل می‌دهند (شکل ۹). این دو عمل پیوند بین C-S-H و GO را تقویت کرده و انعطاف‌پذیری و مقاومت کششی ساختار را بهبود می‌بخشند. در حال حاضر، کاربرد GO در UHPC هنوز در مرحله اولیه است و مکانیزم عملکرد آن به طور مقدماتی درک شده است. با این حال، مکانیزم عملکرد آن پیچیده است و نیاز به تحقیقات بیشتری در آینده دارد. علاوه بر این، واکنش خاکستر آتشفشانی در UHPC وجود دارد و بنابراین تأثیر GO بر هیدراسیون چندقطبی باید مورد توجه قرار گیرد.



شکل ۸: تأثیر محتوای مختلف کاربرد GO بر UHPC (الف) مقاومت فشاری و (ب) مقاومت خمشی [۳۵].



شکل ۹: مدل تأثیر GO بر ژل [۳۴] C-S-H

## ۴-۲- نانولوله‌های کربنی (CNTs)

نانولوله‌های کربنی (CNTs) مواد نانوکربنی یک‌بعدی هستند که در سال ۱۹۹۱ کشف شدند و ساختار آن‌ها را می‌توان به‌عنوان یک گرافن که به دور خود پیچیده شده است، با داخلی توخالی و درپوشی شبیه به سیلندر در هر دو انتها در نظر گرفت. نانولوله‌های کربنی از نظر قطر در مقیاس نانو هستند اما طول آن‌ها می‌تواند به میکرون برسد. بر اساس تفاوت در تعداد لایه‌ها، نانولوله‌های کربنی می‌توانند به نانولوله‌های کربنی تک‌جداره و چندجداره تقسیم شوند. خواص مکانیکی آن‌ها مشابه گرافن است و همچنین دارای خواص الکتریکی عالی هستند. با توجه به خواص عالی آن، می‌توان از آن‌ها در مواد پایه سیمانی برای تولید بتن هوشمند با خواص قوی‌تر و حساسیت به فشار استفاده کرد [۳۶]. اصل این کار به‌صورت یکنواخت پخش کردن نانومواد با هدایت الکتریکی خوب در ماتریس سیمان است. زمانی که ساختار تحت تنش قرار می‌گیرد، حفره‌ها فشرده می‌شوند و تعداد نقاط تماس نانومواد در ماتریس سیمان به‌طور متناسب افزایش می‌یابد و یک شبکه هادی متصل تشکیل می‌شود و مقاومت ساختار سیمانی مربوطه نیز تغییر می‌کند. اندازه‌گیری این تغییر می‌تواند برای ارزیابی وضعیت، مانند سلامت و دوام، ساختار استفاده شود.

## ۴-۲-۱- روش‌های توزیع نانولوله‌های کربنی

برخلاف GO، نانولوله‌های کربنی تقریباً هیچ گروه عملکردی حاوی اکسیژن بر روی سطوح خود ندارند که این امر توزیع آن‌ها در مواد پایه سیمانی را دشوار می‌سازد. در مطالعات قبلی، کاربرد توزیع با روش اولتراسونیک، اصلاح سطح (معرفی گروه‌های عاملی حاوی اکسیژن بر روی نانولوله‌های کربنی از طریق اصلاح کووالانس) و روش ترکیبی به‌عنوان روش‌های مؤثر اثبات شده‌اند. با این حال، آسانی آگلومراسیون دوباره پس از توزیع اولتراسونیک و احتمال آسیب به ساختار ناشی از اصلاح سطح نیز از عوامل مهمی هستند که بر کاربرد تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان مثال، هو و همکاران [۳۷] اشاره کردند که اسید هیومیک پایدار نانولوله‌های کربنی پخش شده در محیط قلیایی را افزایش می‌دهد. زمانی که وزن مخلوط اسید هیومیک و نانولوله‌های کربنی به ۵۰٪ وزن سیمان رسید، مقاومت فشاری و مقاومت خمشی خمیر سیمان سخت شده به ترتیب ۳۱ و ۴۸٪ افزایش یافت. با این حال، احتمال آسیب اصلاح سطح به ساختار و آسانی تجمع دوباره پس از پخش‌سازی اولتراسونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

## ۴-۲-۲- تأثیرات نانولوله‌های کربنی (CNTs) بر عملکرد UHPC

یو و همکاران [۳۸] نانولوله‌های کربنی را به UHPC با نسبت آب به سیمان ۰/۲ اضافه کردند و نتایج آزمایش سیالیت نشان داد که وقتی محتوای CNTs از ۰/۱ به ۰/۳٪ افزایش یافت، سیالیت در مقایسه با گروه کنترل تقریباً تغییر نکرد. وقتی محتوا به ۰/۵٪ رسید، سیالیت به دلیل دشواری در توزیع کاهش یافت. افزودن CNTs مقاومت فشاری UHPC را کاهش داد، که ممکن است به دلیل ساختار متراکم UHPC باشد و زمانی که CNTs اضافه شدند، نقاط عیب بیشتری در داخل آن ایجاد شد. با این حال، هدایت الکتریکی UHPC با افزودن CNTs بهبود یافت و UHPC پس از فشرده‌سازی به حالت هادی و حساس به فشار تبدیل شد، که این امر زمانی که محتوای CNTs از ۰/۳٪ به صورت حجمی فراتر رفت، بیشتر مشهود بود. لی و همکاران [۳۹] نانولوله‌های کربنی را به‌طور هم‌زمان با الیاف فولادی با اشکال و نسبت‌های مختلف به UHPC اضافه کردند و دریافتند که CNTs تقریباً تأثیری بر مقاومت فشاری و مدول الاستیک نداشتند، اما هدایت الکتریکی را افزایش دادند که برای مطالعه پاسخ تنش و زمان UHPC و ایجاد مدل مفید بود. یو و همکاران [۴۰] الیاف فولادی میکرو و نانولوله‌های کربنی چندجداره را به UHPC با دوز ۰/۵ و ۲٪ به‌صورت حجمی اضافه کردند و دریافتند که استفاده ترکیبی از الیاف فولادی و CNTs به‌طور قابل توجهی خواص کششی، از جمله مقاومت و انعطاف‌پذیری پس از اوج را بهبود می‌بخشد و همچنین حساسیت به تنش و آسیب را به‌طور مؤثری افزایش می‌دهد. این مطالعات تأیید کردند که CNTs هدایت الکتریکی UHPC را افزایش می‌دهند، اما تأثیرات محتوای CNTs، جهت‌گیری و محتوای آب حفره‌ای بر هدایت الکتریکی UHPC هنوز کمبود دارد.

## ۴-۳- الیاف نانوکربن (CNFs)


الیاف نانوکربن (CNFs) مواد کربنی جدیدی هستند که بین گرافن و کربن ۶۰ قرار دارند. مقاومت کششی آن‌ها ۲/۷ GPa، مدول الاستیسیته ۴۰۰ GPa و قطر آن‌ها بین ۰/۵ تا ۱۰۰ نانومتر است. CNFs بسته به نحوه انباشته شدن گرافن، می‌توانند به نوع صفحه‌ای، نوع استخوان‌ماهی و نوع لوله‌ای تقسیم شوند. علاوه بر خواص مکانیکی عالی، CNFs دارای هدایت الکتریکی بالایی هستند و مطالعات زیادی در مورد خازن‌ها و سازگاری زیستی انجام شده است. مشابه نانولوله‌های کربنی، توزیع CNFs تحت تأثیر انرژی سطحی، نسبت طول به قطر بالا و نیروی وان‌دروالس قرار دارد که باعث می‌شود آن‌ها در هم تنیده شده و توزیع آن‌ها در مواد پایه سیمانی دشوار شود. توزیع در مواد پایه سیمانی همچنین می‌تواند با استفاده از عملیات اولتراسونیک و اصلاح سطح بهبود یابد. در صورت پخش یکنواخت، CNFs می‌توانند به‌طور قابل توجهی استحکام و چقرمگی مواد پایه سیمانی را از طریق ویژگی‌های ساختاری خود افزایش دهند.

#### ۴-۳-۱- تأثیر CNFs بر انقباض UHPC

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، UHPC با نسبت آب به سیمان پایین و محتوای سیمان بالا طراحی شده است. کاربرد CNFs گزینه جدیدی برای حل مشکل انقباض خود به خود ارائه می‌دهد. افزایش انقباض خود به خود می‌تواند منجر به ترک‌های درون ماتریس شود. علاوه بر این، انقباض خود به خود برای مدت طولانی حتی در بازه زمانی ۶۰ تا ۹۰ روز ادامه خواهد داشت [۴۱]. ماده الیافی روشی مؤثری برای بهبود انقباض خود به خود است، اما مواد بیشتری مانند الیاف فولادی به‌طور سنتی استفاده می‌شوند. مقاومت کششی و مدول الاستیسیته CNFs هر دو از الیاف فولادی بیشتر است و دارای ویژگی‌های جدید نانومواد هستند که برای بهبود عملکرد بتن بسیار مهم است.

#### ۴-۳-۲- تأثیر CNFs بر خواص مکانیکی و میکروساختار UHPC

هم CNFs و هم CNTs نانومواد مبتنی بر کربن هستند، CNFs دارای قطر بزرگ‌تر و سطح بیشتری هستند که پیوند بین CNFs و سیمان را محکم کرده و خواص مکانیکی UHPC را بهبود می‌بخشد [۴۲]. افزودن CNFs به UHPC تأثیر کمی بر سیالیت آن دارد، که همچنین باعث می‌شود محتوای هوای مخلوط آن کمتر و میکروساختار آن متراکم‌تر شود. در عین حال، به دلیل خواص مکانیکی قوی خود، مقاومت اولیه UHPC بهبود می‌یابد. تحقیقی که توسط منگ و همکاران [۴۳] انجام شد نشان داد که CNFs به دلیل ویژگی‌های الیافی خود که میکروترک‌ها را پل می‌زنند، به‌طور قابل توجهی مقاومت کششی و خمشی را افزایش می‌دهند (شکل ۱۰). همچنین نشان داده شد که CNFs تأثیر کمی بر مقاومت فشاری و چگالی کلی دارد. می‌توان مشاهده کرد که CNFs می‌توانند انقباض خود به خود را کاهش دهند و نقش مشابهی با الیاف فولادی ایفا کنند. به دلیل اثر اندازه نانو، مکانیزم عملکرد آن هنوز متنوع‌تر است و چشم‌اندازهای کاربردی آن وسیع است. با این حال، هنوز مشکلات زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. پخش CNFs هنوز مانع بزرگی برای کاربرد آن در UHPC است. در عین حال، سازگاری CNFs در UHPC نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا تعداد زیادی از مواد اولیه در UHPC وجود دارد و گاهی اوقات افزودنی‌ها نیز اضافه می‌شوند.



شکل ۱۰: یک تصویر SEM از CNFs پراکنده در [۴۳] UHPC

## ۵- نانو $TiO_2$

نانو  $TiO_2$  با ثبات خوب، هزینه پایین و از همه مهم‌تر، خاصیت فوتوکاتالیستی مشخص می‌شود. اثرات فوتوکاتالیستی می‌توانند واکنش‌های اکسیداسیون-کاهش و واکنش‌های تجزیه نیترژن اکسیدها در جو را ایجاد کنند و مواد غیر مضر برای محیط زیست تولید کنند [۴۴]. بتن به دلیل ساختار متخلخل ناهمگن، مقدار زیاد ماده و قرارگیری مکرر در معرض هوا، حامل ایده‌آلی برای نانو  $TiO_2$  است. علاوه بر این، نانو  $TiO_2$  همچنین خواص مکانیکی مواد پایه سیمانی و نفوذناپذیری را با بهینه‌سازی توزیع و اندازه حفره‌ها در خمیر سیمان بهبود می‌بخشد.


### ۵-۱- عوامل مؤثر بر کارایی فوتوکاتالیستی نانو $TiO_2$

کارایی فوتوکاتالیستی نانو  $TiO_2$  تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد، مانند اندازه ذرات، شدت نور و تغییر دما. علاوه بر این، کاربرد نانو  $TiO_2$  در مواد پایه سیمانی با مشکل جدا شدن آسان از بتن مواجه است [۴۵]. بنابراین، استحکام پیوند بین نانو  $TiO_2$  و UHPC به یک عامل مهم در تأثیرگذاری بر پایداری فوتوکاتالیستی تبدیل می‌شود. مشابه سایر نانومواد، نانو  $TiO_2$  به راحتی تجمع می‌یابد و بنابراین می‌توان با استفاده از درمان اولتراسونیک و اصلاح سطح به آن کمک کرد.

### ۵-۲- تأثیر نانو $TiO_2$ بر عملکرد UHPC

مطالعات سو<sup>۱۸</sup> و همکاران [۴۶] نشان داد که وقتی نانو  $TiO_2$  و الیاف فولادی به UHPC اضافه می‌شوند، نانو  $TiO_2$  تأثیر چندانی بر خواص مکانیکی UHPC ندارد. همچنین نشان داده شد که وقتی نانو  $TiO_2$  به‌تنهایی بر UHPC تأثیر می‌گذارد، نه تنها جهت‌گیری CH را کاهش می‌دهد، بلکه اندازه CH را نیز محدود می‌کند که این امر به رشد مقاومت در مراحل بعدی کمک می‌کند. گزارشی از لی و همکاران [۴۷] نشان داد که وقتی محتوای نانو  $TiO_2$  به ۲/۳۲٪ وزن سیمان رسید، هم مقاومت فشاری و هم مقاومت خمشی در ۲۸ روز به ترتیب ۱۸/۰۵ و ۴۷/۰۷٪ افزایش یافت. علاوه بر این، افزودن نانو  $TiO_2$  می‌تواند مقاومت الکتریکی را کاهش داده و به دلیل اثر هسته کریستالی، مقاومت اولیه را افزایش دهد. در مطالعه دیگری که توسط گو<sup>۱۹</sup> و همکاران [۴۸] انجام شد، مشخص شد که خواص مکانیکی UHPC زمانی به حداکثر می‌رسد که محتوای نانو  $TiO_2$  برابر ۱ درصد وزن سیمان باشد. علاوه بر این، نانو  $TiO_2$  ساختار حفره‌ها را از طریق اثر پرکنندگی و اثر هسته‌زایی بهبود بخشید و منجر به افزایش چگالی محصولات هیدراسیون شد. علاوه بر این، زمانی که ترک‌ها

در ناحیه کششی ایجاد می‌شوند، وجود نانو  $TiO_2$  می‌تواند مسیر ترک را گسترش داده و انرژی بیشتری را جذب کند و بدین ترتیب انتشار ترک‌ها را به تأخیر بیندازد (شکل ۱۱). علاوه بر این، این اثرات نرخ انقباض خشک UHPC را کاهش داده و مقاومت در برابر نفوذ کلراید، مقاومت در برابر یخ‌زدگی و مقاومت در برابر کربن‌زدایی UHPC را بهبود می‌بخشد. تحقیقات کنونی در مورد کاربرد نانو  $TiO_2$  در UHPC بر خواص مکانیکی و دوام متمرکز است، اما تحقیقات کمی در مورد مکانیزم کمی و عوامل مؤثر بر کارایی فوتوکاتالیستی پس از افزودن آن وجود دارد.



شکل ۱۱: تأثیر نانو دی‌اکسید تیتانیوم بر توسعه ترک [۴۸]

## ۶- نانو MgO

نانو MgO که دارای سختی، خلوص و نقطه ذوب بالاست، به‌طور گسترده‌ای در الکترونیک، سرامیک و غیره استفاده می‌شود. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که این ماده می‌تواند به‌طور مؤثری تشکیل محصولات هیدراسیون را از طریق اثر هسته‌زایی و اثر پرکنندگی خود ترویج کند. پان<sup>۲۰</sup> و همکاران [۴۹] دریافتند که وقتی نسبت وزن جایگزینی سیمان با نانو MgO به ۳/۰، ۵/۵ و ۸/۰٪ تنظیم شد، مقاومت فشاری اولیه ملات سیمان با عملکرد بالا کاهش یافت، در حالی که مقاومت فشاری در ۲۸ روز افزایش یافت. دلیل اصلی این پدیده این بود که با تغییر زمان عمل‌آوری، نرخ واکنش MgO افزایش یافت. علاوه بر این، محصول هیدراسیون، هیدروکسید منیزیم، با پیشرفت واکنش افزایش یافت و حفره‌های بین ذرات سیمان را پر کرد. همچنین، نانو MgO آب آزاد واکنش هیدراسیون را جذب کرده و بر فرآیند واکنش هیدراسیون سیمان تأثیر گذاشت. گزارشی دیگر از لی و همکاران [۵۰] نشان داد که MgO تشکیل هیدروتالکیت را ترویج می‌کند که به فشردگی ساختار کمک نمی‌کند، اما مقاومت سایشی آن را بهبود می‌بخشد. در مقایسه با سایر مواد، مطالعات نسبتاً کمی در مورد نانو MgO در UHPC وجود دارد که نیاز به تحقیقات جامع‌تری در مورد سیالیت، خواص مکانیکی و دوام آن دارد.

## ۷- تأثیر UHPC اصلاح‌شده با نانومواد بر توسعه پایدار

در فرآیند تولید سیمان، انواع مختلفی از گازهای سمی و مضر مانند دی‌اکسید کربن، نیتروژن اکسیدها و اکسیدهای گوگرد آزاد می‌شود. دی‌اکسید کربن همچنین علت اصلی اثر گلخانه‌ای است. بنابراین، توسعه پایدار صنعت تولید سیمان در سال‌های اخیر به یک نقطه داغ تحقیقاتی جدید تبدیل شده است. شن<sup>۲۱</sup> و همکاران [۵۱] اشاره کردند که تولید پاک‌تر، بازیافت و جایگزینی سیمان راه‌های مؤثری برای حل مشکلات کنونی هستند. دو مورد اول عمدتاً به بهبود فناوری فرآیند در فرآیند تولید، استفاده کامل از انواع زباله‌ها، بهبود کارایی استفاده از منابع و انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اشاره دارد. جایگزینی سیمان عمدتاً به استفاده از انواع زباله‌های صنعتی یا مواد



جدید دوستدار محیط زیست برای کاهش استفاده از سیمان اشاره دارد. نانومواد در سال‌های اخیر به‌عنوان یک جایگزین قابل اعتماد برای جایگزینی سیمان در نظر گرفته شده‌اند. انواع مختلفی از نانومواد با اصول تولید متنوع وجود دارد. روش‌های تولید موجود نانومواد به انتشار کربن کم‌تری کمک می‌کنند. به‌عنوان مثال، روش‌های تولید نانو سیلیکا شامل روش فاز جامد (تولید شده بر اساس روش فیزیکی)، روش فاز مایع (روش رسوب شیمیایی و روش ژل محلول) و روش فاز گاز (روش رسوب بخار شیمیایی) است. در طول فرآیند تولید، هیچ دی‌اکسید کربنی در محصولات شیمیایی تولید نمی‌شود. بر اساس ارزیابی پنگ و همکاران [۵۲]، تولید یک کیلوگرم سیمان، ۰/۶۸۹ کیلوگرم انتشار دی‌اکسید کربن را آزاد می‌کند. جدول ۲ جایگزینی سیمان با نانومواد را برای تولید UHPC با استفاده از انواع مختلف سیمان ارائه می‌دهد. بر اساس نسبت مخلوط و نتیجه‌گیری پنگ و همکاران [۵۲]، کاهش انتشار کربن به ازای هر متر مکعب UHPC محاسبه شده است. مشاهده می‌شود که تحت نرخ جایگزینی پایین سیمان کنونی، کاهش انتشار کربن به ازای هر متر مکعب بتن به حداکثر ۲۳/۷۷ کیلوگرم می‌رسد. کاهش انتشار کربن به ازای هر متر مکعب می‌تواند به ۴۰٪ برسد. بنابراین، تولید UHPC با استفاده از نانومواد به جای سیمان از اهمیت زیادی برای کاهش اثر گلخانه‌ای برخوردار است.


جدول ۲: جایگزینی نانومواد برای کاهش انتشار کربن [۱۳، ۲۲، ۲۵، ۲۹، ۳۵، ۵۰]

نام‌نامه	مقدار سیمان (کیلوگرم/متر مکعب)	جایگزینی سیمان (%)	جایگزینی سیمان به ازای حجم (کیلوگرم/متر مکعب)	کاهش در انتشار کربن به ازای حجم (کیلوگرم/متر مکعب)
نانوسیلیکا	۹۵۰/۰	۳/۰	۲۸/۵	۱۹/۶۴
نانو کلسیم کربنات	۸۶۳/۲	۳/۲	۳۴/۵	۲۳/۷۷
اکسید گرافن	۴۵۳/۸	۰/۰۲	۰/۰۹	۰/۰۶۲
نانو اکسید منیزیم	۸۰۰/۰	۲/۰	۱۶/۰	۱۱/۰۲

## ۸- جذب آب و نفوذ کلراید در بتن اصلاح‌شده با نانوذرات

### ۸-۱- جذب آب بتن نانو

شکل ۱۲ بهبودهای نفوذ کلراید و جذب آب را به‌طور خاص با گنجاندن نانومواد مختلف نشان می‌دهد. نانو  $\text{SiO}_2$  ثابت کرده است که در کاهش جذب آب بتن بسیار مؤثر است. افزودن ۲٪ از نانو  $\text{SiO}_2$  این میزان را به ۵۸٪ کاهش داد و با ۳٪، ۳۶/۸۴٪ کاهش یافت [۵۳]. این بهبود به‌گفته جلال و همکاران به‌دلیل اثر شتاب‌دهنده‌ای است که نانو  $\text{SiO}_2$  به واکنش هیدراسیون اولیه می‌دهد که منجر به متراکم شدن ماتریس می‌شود. نویسندگان همچنین فرض می‌کنند که هیدروکسید کلسیم تشکیل شده نیز در اندازه کوچک‌تری است. این هیدروکسید کلسیم حتی سریع‌تر در واکنش هیدراسیون ثانویه مصرف می‌شود که منجر به بهبود بیشتر ساختار حفره‌ها می‌شود.



شکل ۱۲. بهبود در نفوذ کلراید و جذب آب [۹].

تسارداکا و استفانییدو<sup>۲۲</sup> [۵۴] مشاهده کردند که استفاده از نانو  $Al_2O_3$  به طور جزئی در طول آزمایش‌های طولانی مدت ۳۶۵ روزه، تخلخل باز را افزایش داده است. با این حال، در همان مدت، جذب آب نمونه‌های خمیر سیمان ۶۰٪ افزایش یافت. در مورد خمیر مبتنی بر آهک، عملکرد به طور قابل توجهی بالاتر از آزمایش‌های کوتاه مدت و بلندمدت بود. از سوی دیگر، اکسید گرافن (GO) در میزان ۰/۸ درصد وزنی، جذب آب را هم از طریق سطح و هم از طریق افزایش موئین تا ۴۶٪ برای نمونه‌های عمل‌آوری شده به مدت ۹۰ روز کاهش می‌دهد. از تحلیل میکروساختاری مشخص شد که برای مخلوط‌هایی با GO، نسبت Ca/Si به ۰/۲ کاهش یافته است که نشان‌دهنده تشکیل سریع بلورهای CSH است که با یکدیگر در هم تنیده شده و احتمال وجود ذرات سیمان غیر هیدراته را کاهش می‌دهد. نانولوله‌های کربنی در میزان ۰/۰۸ درصد وزنی (CNTs) جذب آب مخلوط‌های بتنی با نسبت آب به سیمان ۰/۴ را ۳۵/۸٪ بهبود بخشید [۵۵]. نویسندگان همچنین اشاره کردند که قابلیت CNTs در کاهش این پارامتر به نسبت آب به سیمان بستگی دارد. در همان مطالعه نشان داده شد که عملکرد در نسبت آب به سیمان ۰/۴ به اوج خود می‌رسد و با افزایش یا کاهش نسبت آب به سیمان کاهش می‌یابد. استفاده از نانو خاک رس منجر به کاهش جذب آب ترکیبات سیمانی شد، همان‌طور که توسط لانگارودی<sup>۲۳</sup> و همکاران [۵۶] مشاهده شد. زمانی که نانو خاک رس به میزان ۱/۱، ۲/۲ و ۳/۳ به وزن در مخلوط‌های بتنی استفاده شد جذب آب اولیه به ترتیب ۶۰/۴، ۴۰/۶ و ۶۵/۶٪ کاهش یافت، در حالی که جذب آب نهایی به ترتیب ۲۰/۲، ۱۱/۰ و ۵۳/۲٪ کاهش یافت [۵۶]. لانگارودی و همکاران [۵۶] همچنین استفاده از خاکستر بادی، خاکستر پوسته برنج و سرباره گرانوله کوره بلند را همراه با نانو خاک رس ارزیابی کردند و دریافتند که نانو خاک رس بهترین عملکرد را با خاکستر پوسته برنج در تولید بتنی با جذب آب کمتر دارد. نانو  $CaCO_3$  میکروساختار را متراکم کرده و چگالی بتن را با تصفیه حفره‌ها افزایش می‌دهد. خطبه‌سرا و همکاران [۵۷] کاهش ۶۵-۷۰٪ در جذب آب با استفاده از ۳٪ نانو  $CaCO_3$  را گزارش کردند. هرگونه افزایش بیشتر در مقدار نانو  $CaCO_3$  در مخلوط منجر به افزایش شدید ظرفیت جذب آب شد. همچنین مشاهده شد که نانو  $CaCO_3$  در کاهش جذب آب مخلوط‌ها نسبت به نانو  $SnO_2$  و نانو  $ZrO_2$  بهترین عملکرد را دارد. این افزایش قابل توجه در عملکرد به دلیل توانایی نانو  $CaCO_3$  در تغییر واکنش هیدراسیون بود که در آن ترکیبات سیمانی تشکیل شده دارای اندازه بلور کوچکتری بودند.

خوش اخلاق و همکاران [۵۸] نشان دادند که جذب آب بتن با نانوذرات اکسید آهن (به میزان ۴٪ وزنی) در مقایسه با بتن مرجع به میزان ۷۳/۷۷٪ کاهش یافته است. از داده‌های تخلخل سنجی مشخص شد که حجم کل حفره، تخلخل و قطر متوسط حفره برای همان درصد جایگزینی نانوذرات اکسید آهن کمترین مقدار را داشت. به طور مشابه، خوش اخلاق و همکاران [۵۸] کاهش ۶۴٪ در عمق نفوذ آب برای بتن را با ۵ درصد نانوذرات اکسید آهن را گزارش کردند. همچنین مشاهده شد که عملکرد مخلوط‌های مبتنی بر نانوذرات اکسید آهن

در مقایسه با مخلوط‌های نانو  $Al_2O_3$  و نانو  $TiO_2$  در همان نسبت استفاده بهترین بود. استفاده از بیش از ۴٪ نانو  $TiO_2$  عملکرد بتن را در مقایسه با سایر نانومواد کاهش می‌دهد. به گفته جلال و همکاران [۵۹]، جذب آب برای بتن کنترل و بتن با ۴٪ نانو  $TiO_2$  در ۱۶۸ ساعت قرارگیری به ترتیب ۵/۱۲ و ۴/۲۲٪ بود. با این حال، ظرفیت جذب آب مخلوط‌ها با ۱۵٪ خاکستر بادی کمتر از مخلوط‌ها با ۴٪ نانو  $TiO_2$  بود.

## ۸-۲- نفوذ کلراید در بتن حاوی ذرات نانو

نانو  $SiO_2$  ساختار حفره‌ها را تصفیه کرده و در نتیجه، هدایت یون کلراید در بتن را کاهش می‌دهد. افزودن ۰.۳٪ نانو سیلیکا ضریب‌های مهاجرت و نفوذ کلراید را به ترتیب ۲۸/۷٪ و ۳۱٪ کاهش داد [۶۰]. به گفته نویسندگان، دلیل این کاهش این است که نانو  $SiO_2$  قادر است به طور جزئی کانال‌های انتقال را مسدود کند. آن‌ها همچنین اشاره کردند که هرگونه افزایش بیشتر در محتوای نانو  $SiO_2$  منجر به آگلومراسیون می‌شود و هیچ بهبود بیشتری در مقاومت در برابر عبور یون‌های کلراید مشاهده نمی‌شود. افزودن ۰.۵٪ نانو  $Al_2O_3$  مقاومت در برابر نفوذ یون کلراید را بهبود بخشید، در حالی که مقادیر بالای ۱٪ منجر به آگلومراسیون و کاهش مقاومت در برابر کلراید می‌شود، همان‌طور که در مورد نانو  $SiO_2$  مشاهده شد. هرگونه افزایش بیشتر در نانو  $Al_2O_3$  منجر به کاهش مقاومت در مقایسه با مخلوط با ۵/۰٪ نانو  $Al_2O_3$  شد. در ۳٪ جایگزینی، مقاومت الکتریکی هنوز بالاتر از نمونه شاهد بود. زمانی که نانو  $SiO_2$  و نانو  $Al_2O_3$  با هم ترکیب شدند، نتایج مشابهی به دست آمد، همان‌طور که نویسندگان همان مطالعه اشاره کردند. افزودن ۰/۰۳ درصد وزنی GO به طور قابل توجهی عمق نفوذ کلراید را به ترتیب ۵۱/۷۳٪ و ۴۰/۴۷٪ پس از ۱۴ و ۲۸ روز غوطه‌وری در محلول کلرید سدیم کاهش داد [۶۰]. آن‌ها همچنین الگوی مشابهی را در اندازه‌گیری مقاومت در برابر نفوذ کلراید مشاهده کردند. همان‌طور که در مورد نانو  $SiO_2$ ، تجمع در مورد GO نیز مشاهده شد زمانی که جایگزینی به بیش از ۰/۰۳٪ وزن سیمان افزایش یافت. کاریکو<sup>۲۴</sup> و همکاران [۶۱] اشاره کردند که افزودن ۰/۰۵-۰/۱٪ نانولوله‌های کربنی ضریب نفوذ کلراید را ۱۲٪ کاهش می‌دهد. این کاهش مستقل از نوع CNTs استفاده شده بود. با این حال، از بین تمام انواع CNTs آزمایش شده، CNTهای خالص (pristine) مؤثرترین نوع در کاهش نفوذ بودند. نویسندگان همچنین تأثیر تغییر نسبت آب به سیمان (w/c) را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که هرچه نسبت آب به سیمان کمتر باشد، تأثیر CNTها در کاهش نفوذ یون‌های کلراید بیشتر است. استفاده از نانو خاک‌رس منجر به کاهش نفوذ کلراید شد، همان‌طور که توسط لانگاروودی<sup>۲۵</sup> و همکاران و فن<sup>۲۶</sup> و ژانگ<sup>۲۷</sup> [۶۲] مشاهده شد. فن و ژانگ اشاره کردند که نفوذ کلراید به ترتیب ۲۷، ۲۹، ۵۳، ۳۱ و ۲۳٪ در محتوای نانو خاک‌های ۱، ۳، ۵، ۷ و ۹٪ کاهش یافته است. در حالی که لانگاروودی و همکاران [56] بهترین عملکرد را زمانی که ۳٪ نانو خاک رس استفاده شد، مشاهده کردند. نویسندگان این را به افزایش پیچیدگی ماتریس سیمان به دلیل واکنش پوزولان ثانویه نسبت دادند که در آن هیدروکسید کلسیم مصرف شده و منجر به کاهش یون‌های هیدروکسید در محلول حفره‌ها می‌شود. در کار تحقیقاتی شیخ<sup>۲۸</sup> و سوپیت<sup>۲۹</sup> [۶۳]، نفوذپذیری کلراید بتن حاوی ۱٪ نانو  $CaCO_3$  در ۲۸ و ۹۰ روز به ترتیب ۱۱/۸ و ۷/۷٪ کاهش یافت. تأثیر ۱٪ نانو  $CaCO_3$  با افزودن خاکستر بادی در ماتریس کاهش یافت. نویسندگان همچنین عملکرد نانو  $CaCO_3$  را با نانو  $SiO_2$  مقایسه کردند و نتیجه‌گیری کردند که نانو  $SiO_2$  در کاهش نفوذپذیری کلراید در ترکیبات سیمانی مؤثرتر است. همان‌طور که توسط چینتا کونتا<sup>۳۰</sup> و همکاران [۶۴] مشاهده شد، نفوذ سریع کلراید در بتن ترکیبی حاوی خاکستر بادی، سیلیس فوم و نانو  $TiO_2$  به میزان ۸۸٪ در مقایسه با بتن مرجع کاهش یافت. در جدول ۳ خلاصه‌ای از جدیدترین کارهای صورت گرفته در کاربرد نانومواد در خواص مکانیکی، جذب آب و نفوذ کلراید بتن‌های با عملکرد فوق‌العاده بالا ارائه شده است.

جدول ۳. خلاصه‌ای از جدیدترین کارهای صورت گرفته در کاربرد نانومواد در خواص مکانیکی، جذب آب و نفوذ کلراید بتن‌های با عملکرد فوق‌العاده بالا

24 Carrico  
25 Langaroudi  
26 Fan  
27 Zhang  
28 Shaikh  
29 Supit  
30 Chinthakunta

خلاصه چکیده	یافته های اصلی	روش شناسی	خلاصه بحث	چالش و محدودیت	مرجع
مقاله به بررسی کاربرد و مواد در بتن فوق العاده عملکرد بالا می پردازد و تأثیرات آن ها بر خواص مکانیکی، جذب آب و نفوذ آید را مورد بررسی قرار می دهد.	۱- نانومواد بر چگالی بسته بندی و خواص تازه بتن فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) تأثیر می گذارند. ۲- نانومواد بر کینتیک هیدراسیون و خواص مکانیکی UHPC تأثیر دارند، از جمله مقاومت، پیوند بین سطحی و خواص نانو مکانیکی. ۳- نانومواد بر خواص مرتبط با دوام UHPC تأثیر می گذارند، مانند تخلخل، نفوذپذیری، مقاومت در برابر تخریب و انقباض.	۱- شناسایی و خلاصه سازی انواع مختلف نانومواد که در حال حاضر در بتن فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) استفاده می شوند و تحلیل خواص هندسی و فیزیکی آن ها. ۲- تحلیل تأثیرات نانومواد بر چگالی بسته بندی، خواص تازه، کینتیک هیدراسیون و خواص مکانیکی (مانند مقاومت فشاری، پاسخ های کششی و خمشی، و خواص نانو مکانیکی) UHPC. ۳- ترکیب یافته های موجود در مقالات برای ارائه توصیه هایی در مورد دوزهای بهینه نانومواد به منظور بهبود مقاومت UHPC.	این مقاله به بررسی استفاده از نانومواد در بتن فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) می پردازد و تأثیرات آن ها بر خواص UHPC، از جمله خواص تازه، هیدراسیون، عملکرد مکانیکی و دوام را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به توسعه UHPC عملکردی مبتنی بر نانومواد نیز اشاره می کند.	۱- دوزهای بهینه نانومواد برای افزایش مقاومت بتن فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) به طور قطعی مشخص نشده و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. ۲- این مرور لزوماً یک تحلیل جامع از تمام خواص مرتبط با دوام UHPC تقویت شده با نانومواد ارائه نمی دهد. ۳- همچنین، این مرور به کاربردهای نوظهور نانومواد در UHPC می پردازد، که ممکن است به این معنا باشد که خواص مکانیکی و دوام اصلی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند.	[۶۵]
مواد قادرند خواص جذب آب و نفوذ کلراید را در بتن های مبتنی بر سیمان بهبود دهند.	۱- استفاده از نانومواد در بتن های مبتنی بر سیمان یک رویکرد امیدوارکننده برای بهبود عملکرد و خواص این ماده به شمار می آید. ۲- ادغام نانومواد می تواند کیفیت محصولات هیدراسیون را افزایش دهد و تشکیل میکروپورها در بتن را کاهش دهد. ۳- این مقاله تأیید می کند که استفاده از نانومواد در بتن های مبتنی بر سیمان امکان پذیر است و خواص لازم برای مصالح ساختمانی را داراست.	استفاده از نانومواد مختلف در بتن سیمانی امکان پذیر بوده و می تواند خواص بتن را بهبود دهد.	-	-	[۶۶]
نانومواد مانند $\text{SiO}_2$ ، $\text{Al}_2\text{O}_3$ و $\text{TiO}_2$ ، خواص مکانیکی، جذب آب و نفوذ کلراید بتن فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) را بهبود دهند.	۱- گنجاندن نانوذرات می تواند به دلیل بهبود نرخ های هیدراسیون، روانی و زمان های گیرش بتن را کاهش دهد. ۲- کامپوزیت های بتن اصلاح شده با نانوذرات بهبودهای قابل توجهی در عملکرد مقاومت و توسعه میکروساختار نشان می دهند. ۳- نانو سیلیکا به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند مقاومت اولیه بتن را بهبود بخشد، تخلخل را کاهش دهد و مقاومت در	-	این مقاله یک مرور انتقادی بر استفاده از نانوذرات در کامپوزیت های بتن ارائه می دهد و به این نتیجه می رسد که نانوذرات می توانند خواص بتن، از جمله مقاومت، دوام و هیدراسیون را بهبود دهند، در حالی که نانو سیلیکا به عنوان یک افزودنی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.	-	[۶۷]

برابر خوردگی را افزایش دهد، با دوز بهینه ۱-۶٪.

- معرفی دانه‌های درشت تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد مکانیکی بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) دارد.

- یک محتوای بهینه از دانه‌های درشت برای حداکثر کردن خواص فشاری UHPC وجود دارد.

- افزودن دانه‌های درشت تأثیرات منفی بر خواص کششی و خمشی UHPC دارد، که احتمالاً به دلیل کاهش کارایی الیاف است.

- افزودن دانه‌های درشت تأثیر مثبتی بر مدول الاستیسیته UHPC دارد، به دلیل سختی بالای دانه‌های درشت.

- استفاده از دانه‌های بازیافتی در بتن می‌تواند تأثیر منفی بر خواص مکانیکی و دوام بتن داشته باشد.

- استفاده از نانومواد در بتن با دانه‌های بازیافتی (RAC) می‌تواند به بهبود خواص مکانیکی و دوام کمک کند، زیرا میکروپورها را کاهش داده و یک میکروساختار متراکم‌تر تولید می‌کند.

- مقاله مروری بر ارائه یک ارزیابی جامع از عملکرد RAC اصلاح‌شده با نانو تحت شرایط مختلف و تأثیرات انواع مختلف نانومواد بر خواص مکانیکی و دوام RAC تمرکز دارد.

- نانولوله‌های کربنی (CNTs) می‌توانند خواص

- نانولوله‌های کربنی (CNTs) می‌توانند خواص مکانیکی بتن را با پل زدن ترک‌ها، پر کردن منافذ و ترویج هیدراسیون سیمان بهبود

بن مقاله به بررسی تأثیر افزودن دانه‌های درشت به فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) می‌پردازد و تأثیر آن را بر خواص مکانیکی، دوام و کاربردها مورد بررسی قرار می‌دهد.

بن مقاله به بررسی استفاده از نانومواد برای بهبود خواص مکانیکی، جذب آب و نفوذ کلراید در بتن با دانه‌های بازیافتی می‌پردازد.

بن مقاله به بررسی تأثیر نانولوله‌های کربنی بر خواص بتن، از جمله خواص مکانیکی، دوام و قابلیت‌های خودحسگری می‌پردازد.

- بررسی تأثیر گنجانیدن دانه‌های درشت در بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) بر:

- کارایی و خواص مکانیکی (فشاری، کششی، خمشی، مدول الاستیسیته)

- محتوای بهینه دانه‌های درشت برای خواص فشاری

- تأثیرات دانه‌های درشت بر خواص کششی و خمشی (منفی) و مدول الاستیسیته (مثبت)

- مرور مطالعات قبلی که از روش‌های شیمیایی، فیزیکی و حرارتی برای بهبود خواص بتن با دانه‌های بازیافتی (RAC) استفاده کرده‌اند.

- ارزیابی استفاده از نانومواد (نانو-SiO<sub>2</sub>، نانو-CaCO<sub>3</sub>، نانو-TiO<sub>2</sub>، نانو-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و نانو-کربن) برای بهبود خواص مکانیکی و دوام RAC. - ارزیابی تأثیرات RAC اصلاح‌شده با نانو بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی.

- بررسی ویژگی‌های دوام RAC اصلاح‌شده با نانو، از جمله جذب آب، نفوذ کلراید، مواجهه با آتش، مقاومت در برابر سایش و اسید.

معرفی دانه‌های درشت تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد مکانیکی بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) دارد. این تأثیرات شامل یک محتوای بهینه برای خواص فشاری، تأثیرات منفی بر خواص کششی و خمشی، و تأثیرات مثبت بر مدول الاستیسیته است، همچنین دوام برتر و عملکرد در دماهای بالا را نیز به همراه دارد.

مقاله مروری به دنبال ارائه یک خلاصه جامع از تأثیرات انواع مختلف نانومواد بر خواص مکانیکی و دوام بتن با دانه‌های بازیافتی (RAC) و همچنین ویژگی‌های میکروساختاری RAC اصلاح‌شده با نانو است.

به‌طور خلاصه، مقاله مرور نشان داد که افزودن نانولوله‌های کربنی (CNTs) به بتن می‌تواند کارایی را کاهش دهد، اما خواص مکانیکی، دوام و عملکرد در دماهای بالا را بهبود بخشد و همچنین به بتن این امکان را می‌دهد که قابلیت‌های خودحسگری

- انقباض خودبه‌خودی بالا

- هزینه بالا

[۶۸]

- افزایش ناکافی مدول الاستیسیته نسبت به بتن با مقاومت نرمال

[۶۹]

[۷۰]

بخشند.

برای نظارت بر سازه را داشته باشد.

-افزودن CNTs معمولاً کارایی بتن را کاهش می‌دهد، اما نانولوله‌های کربنی مایع پیش‌پخش شده می‌توانند به افزایش سیالیت کمک کنند.

-نوع و عملکرد نانولوله‌های کربنی (مانند گروه OH، نیکل‌دار کردن، COOH) می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر خواص مکانیکی و ضربه‌ای بتن داشته باشند.

-افزودن نانوذرات (NPs) به‌طور قابل توجهی عملکرد تازه، مکانیکی و دوام ملات‌های خودتراکم (SCMs) را بهبود می‌بخشد.

-میکروساختار SCMs به‌طور قابل توجهی بهبود می‌یابد، زیرا NPs دارای مساحت سطح ویژه بالاتری هستند و با ترکیبات نامطلوب در خمیر سیمان واکنش می‌دهند تا ژل C-S-H بیشتری تولید کنند.

-این مطالعه مدل‌های پیش‌بینی مختلفی از جمله مدل‌های غیرخطی، و شبکه‌های عصبی مصنوعی را برای برآورد مقاومت فشاری SCMs حاوی NPs توسعه داد.

-افزودن نانو خاک رس به بتن‌های با عملکرد بالا، مقاومت فشاری و خمشی را افزایش می‌دهد و همچنین ویژگی‌های دوامی مانند مقاومت در برابر دماهای بالا و حمله سولفات را بهبود می‌بخشد، در حالی که به‌طور هم‌زمان تخلخل، نفوذپذیری و جذب آب را کاهش می‌دهد.

-بهبود خواص بتن به نقش‌های نانو خاک رس به‌عنوان تقویت‌کننده‌های نانو، پرکننده‌های نانو، نقاط هسته‌زایی و پوزولان‌های واکنشی مربوط می‌شود که هیدراسیون را

-مرور سیستماتیک ادبیات موجود درباره تأثیرات نانوذرات (NPs) بر خواص ملات‌های خودتراکم (SCM).

افزودن نانوذرات به ملات‌های خودتراکم به‌طور قابل توجهی عملکرد تازه، مکانیکی و دوام آن‌ها را بهبود می‌بخشد و همچنین میکروساختار را بهبود می‌دهد، زیرا نانوذرات دارای مساحت سطح ویژه بالاتری هستند و با اجزای خمیر سیمان واکنش می‌دهند.

-بررسی تأثیرات نانوذرات مختلف بر خواص تازه، مکانیکی و دوام مختلف SCM، از جمله جریان افت، زمان جریان، مقاومت فشاری و خمشی، جذب آب، نفوذ کلراید و مقاومت الکتریکی.

-توسعه مدل‌های پیش‌بینی، از جمله رگرسیون غیرخطی، رگرسیون چندلجستیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی، برای برآورد مقاومت فشاری SCMs حاوی NPs.

شناسایی انواع مختلف نانو خاک رس، از جمله کائولینیت، بنتونیت، مونتموریلونیت، هالوسیت و هکتوریت.

-تولید نانو خاک رس از طریق درمان حرارتی کائولینیت برای تبدیل آن به متاکائولین و سپس آسیاب مکانیکی برای به‌دست آوردن ذرات با اندازه نانو.

-مقایسه مساحت سطح ذرات خاک رس میکرو و نانو، که نشان‌دهنده افزایش ۲ تا ۸ برابری در مساحت سطح برای ذرات با اندازه نانو است.

مقاله به بررسی استفاده نانوذرات برای بهبود خواص تازه، مکانیکی و دوام ملات‌های خودتراکم می‌پردازد.

بدن نانو خاک رس خواص مکانیکی و دوام بتن‌های مولی و بتن‌های با عملکرد بالا را بهبود می‌بخشد

[۷۱]

[۷۲]

-نانو خاک می‌تواند ویژگی‌های جداسازی و خونریزی بتن را کاهش دهد که ممکن است به طور منفی بر کارایی و خواص جریان تأثیر بگذارد.

-تحقیقات بیشتری ممکن است برای درک کامل و بهینه‌سازی استفاده از نانو خاک در بتن‌های با عملکرد بالا به منظور توسعه خواص استحکام و دوام مورد نیاز باشد.

این مقاله خلاصه می‌کند که استفاده از نانو خاک به عنوان جایگزین یا افزودنی سیمان می‌تواند استحکام، میکروساختار، هیدراسیون و عملکرد دوام بتن‌های معمولی و بتن‌های با عملکرد بالا را بهبود بخشد. با این حال، ویژگی هیدروفیلیک نانو خاک ممکن است نیاز به توجه داشته باشد و بهبود در خواص مکانیکی و میکروساختاری همچنین می‌تواند نفوذپذیری آب بتن را کاهش دهد.

ترویج می‌دهند و ویژگی‌های مواد را افزایش می‌دهند.

- نانو خاک رس کارایی بتن را کاهش می‌دهد، اما این مشکل می‌تواند با تنظیم محتوای نانو خاک رس برای اطمینان از کارایی کافی کاهش یابد

- UHPC باید فقط از دانه‌های ریز استفاده کند و از دانه‌های درشت خودداری کند تا از تضعیف ناحیه انتقال بین سطحی (ITZ) جلوگیری شود.

- UHPC معمولاً به دلیل وجود الیاف که اصطکاک داخلی را افزایش می‌دهند، کارایی کمتری نسبت به بتن معمولی دارد.

- نسبت بهینه آب به چسباندن برای UHPC کمتر از ۰.۲۰ است تا بهترین خواص مکانیکی به دست آید.

- افزودن ۲.۰٪ الیاف فولادی به صورت حجمی، به ویژه الیاف نوع قلاب، عملکرد مکانیکی و دوام UHPC را به حداکثر می‌رساند.

- UHPC دارای خواص دوام عالی از جمله جذب آب کم، تخلخل، کربناته شدن و مقاومت در برابر یخ‌زدگی/ذوب شدن است که آن را برای محیط‌های خشن مناسب می‌سازد.

- نانو  $SiO_2$  رایج‌ترین نانو ماده مورد استفاده در مطالعات بررسی شده بود.

- اکثریت مطالعات (۵۵٪) بر روی خمیرهای AAC نانو اصلاح شده تمرکز داشتند، که پس از آن ملات‌ها (۲۹٪) و بتن‌ها (۱۶٪) قرار داشتند.

- افزایش محتوای نانو ماده در AACها باعث کاهش قوام و زمان

- استفاده از فقط دانه‌های ریز (مانند شن طبیعی، شن سیلیس، خرده شیشه بازیافتی، شن کوارتز) بدون هیچ دانه درشتی

- گنجاندن الیاف، معمولاً الیاف فولادی به میزان ۲٪ به صورت حجمی، برای بهبود عملکرد مکانیکی و دوام

- نسبت آب به چسباندن بسیار پایین، کمتر از ۰.۲۰، برای دستیابی به بهترین ویژگی‌های مکانیکی

- ارزیابی عملکرد مکانیکی (استحکام فشاری و خمشی) و دوام (جذب آب، نفوذپذیری، مقاومت در برابر یخ‌زدگی و ذوب شدن

- گنجاندن نانو مواد، به ویژه نانو  $SiO_2$ ، در کامپوزیت‌های فعال شده با قلیایی (AAC) یا ژئوپلیمرها

- ارزیابی خواص تازه، مکانیکی و میکروساختاری AACها یا ژئوپلیمرهای نانو اصلاح شده

- مقایسه انواع مختلف کامپوزیت‌های نانو اصلاح شده، از جمله خمیر، ملات و بتن

عملکرد کلی بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) به درصد‌های بهینه هر ماده بستگی دارد. بنابراین، توصیه می‌شود که برای بهینه‌سازی مواد UHPC از ابزارهای آماری استفاده شود و همچنین تحقیقات بیشتری در مورد جنبه‌های دوام UHPC انجام شود.

گنجاندن نانو مواد در کامپوزیت‌های فعال شده با قلیایی، با انتخاب دقیق نوع، مقدار و روش مخلوط کردن، می‌تواند به طور قابل توجهی خواص مکانیکی و میکروساختاری را بهبود بخشد و به توسعه مواد ساختمانی پایدارتر کمک کند.

- نیاز به تحقیقات بیشتر با استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی آماری برای تعیین نسبت‌های بهینه مواد UHPC

- مطالعات محدود در مورد جنبه‌های دوام UHPC

- عملکرد ضعیف UHPC در محیط‌های با دمای بالا

ن مقاله یک مرور جامع بر بتن فوق‌العاده با عملکرد (UHPC) ارائه می‌دهد که شامل مواد، خواص مکانیکی و ملاحظات طراحی آن می‌باشد.

ن مقاله تأثیرات گنجاندن مواد، به ویژه نانو  $SiO_2$ ، خواص تازه، مکانیکی و میکروساختاری کامپوزیت‌های فعال شده با قلیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

[۷۳]

[۷۴]

گیرش کامپوزیت‌ها شد، که احتمالاً به دلیل اندازه ذرات کوچک، سطح ویژه بالا، پیوندهای اشباع نشده و واکنش پذیری بالای نانو مواد است.

- نانو مواد، مانند نانو  $TiO_2$  ، نانو  $Fe_2O_3$ ، نانو خاک رس/متاکائولین و نانو  $CaCO_3$ ، می‌توانند به طور قابل توجهی خواص مکانیکی و دوام بتن سیمانی/ژئوپلیمر را بهبود بخشند.

- این مطالعه تأثیرات نانو مواد مختلف را بر تقویت ماتریس‌های سیمانی بررسی کرده است.

- یافته‌ها امکان پذیری استفاده از نانو مواد در بتن سیمانی را برای تولید خواص مورد نیاز برای مواد ساختمانی تأیید می‌کند.

- UHPC دارای مقاومت فشاری بالا (بیش از ۲۰۰ مگاپاسکال)، مقاومت کششی بالا (بیش از ۲۰ مگاپاسکال) و رفتار سخت‌شدگی و نرم‌شدگی کششی قابل توجهی است.

- با وجود خواص مکانیکی و دوام برجسته‌اش، UHPC با چالش‌های مختلفی مواجه است، از جمله جنبه‌های طراحی، فناوری تولید برای عناصر با حجم/دهانه بزرگ و ویژگی‌های دوام بلندمدت ناشناخته.

- کمبود تجربه صنعتی و انتقال دانش به حرفه‌ای‌های بتن، چالش کلیدی دیگری در پذیرش گسترده UHPC به شمار می‌آید.

- الیاف شیشه‌ای به دلیل مساحت سطح بالاتر خود تأثیر منفی بر قابلیت جریان بتن دارند و باعث افزایش مقاومت در برابر جریان می‌شوند.

- الیاف شیشه‌ای به طور قابل توجهی ظرفیت کششی و خمشی بتن را بهبود بخشیدند، اما بهبود

- بررسی تأثیرات تغییر محتوای نانو ماده بر خواصی مانند قوام و زمان گیرش

این مرور امکان‌پذیری استفاده از نانو مواد در بتن سیمانی/ژئوپلیمر را تأیید کرده و بینش‌هایی را برای ترویج کاربرد عملی نانو مواد در صنعت ساخت و ساز ارائه می‌دهد

[۹]

- جنبه‌های طراحی مانند خواص مواد

- فناوری تولید برای عناصر با حجم بالا و/یا دهانه بلند که دارای کارایی پایین، پوسته‌ریزی بالا و تنش‌های انقباضی زیاد هستند

[۷۵]

- ویژگی‌های دوام ناشناخته پس از بروز ترک‌های بلندمدت در بتن

- کمبود تجربه صنعتی و چالش‌ها در گسترش تمرین‌های عملی به حرفه‌ای‌های صنعت بتن

این مرور امکان‌پذیری استفاده از نانو مواد در بتن سیمانی/ژئوپلیمر را تأیید کرده و بینش‌هایی را برای ترویج کاربرد عملی نانو مواد در صنعت ساخت و ساز ارائه می‌دهد

- خواص بتن شامل قابلیت جریان، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته

- جنبه‌های دوام بتن شامل نفوذ یون کلراید، جذب آب، سرعت پالس اولتراسونیک و مقاومت در برابر اسید

- تحلیل میکروساختاری پیوند الیاف-

الیاف شیشه‌ای تأثیرات مثبت و منفی بر خواص بتن دارند و دوز بهینه آن تحت تأثیر نسبت آب به چسبنده قرار می‌گیرد.

- نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد عملکرد بتن تقویت‌شده با الیاف شیشه‌ای در محیط‌های سخت

[۷۶]

- کمبود اطلاعات در مورد خواص خزش و انقباض خشک بتن تقویت‌شده با الیاف شیشه‌ای

- نیاز به بررسی ویژگی‌های



<p>حرارتی کامپوزیت‌های مبتنی بر شیشه</p> <p>- نیاز به تحقیقات بیشتر با استفاده از مواد پوزولانی برای بهبود ظرفیت فشاری بتن تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، زیرا برخی مطالعات بهبودهای محدودی در مقاومت فشاری را نشان داده‌اند</p>	<p>سیمان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی</p>	<p>قابل توجهی در مقاومت فشاری نشان ندادند.</p> <p>- دوز بهینه الیاف شیشه‌ای تحت تأثیر نسبت آب به چسبنده قرار دارد، به طوری که نسبت‌های بالاتر منجر به افزایش اندازه و تعداد منافذ می‌شود که به طور منفی بر خواص مکانیکی تأثیر می‌گذارد.</p>	
<p>[۷۷]</p>	<p>افزودن نانو مواد به کامپوزیت‌های ژئوپلیمر واکنش ژئوپلیمریزاسیون را تقویت کرده و منجر به ایجاد یک ماتریس متراکم‌تر و بهبود دوام کامپوزیت‌های ژئوپلیمر می‌شود. این بررسی همچنین بینش‌های اضافی، چالش‌ها و جهت‌گیری‌های تحقیقاتی آینده مرتبط با استفاده از نانو مواد در کامپوزیت‌های ژئوپلیمر را شناسایی می‌کند.</p>	<p>- حضور نانو مواد واکنش ژئوپلیمریزاسیون را تقویت کرده و منجر به ایجاد یک ماتریس متراکم‌تر می‌شود.</p> <p>- افزودن نانو مواد دوام کامپوزیت‌های ژئوپلیمر را با جلوگیری از تشکیل میکروپوره‌های متصل به هم بهبود می‌بخشد.</p> <p>- گنجاندن نانو مواد به طور مستقیم با تولید کامپوزیت‌های ژئوپلیمر با عملکرد بالا مرتبط است که می‌توانند به راحتی توسط صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرند.</p>	<p>مقاله به بررسی استفاده نانو مواد برای بهبود خواص کامپوزیت‌های ژئوپلیمر پرداخته، اما بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا را شامل نمی‌شود.</p>
<p>[۷۸]</p>	<p>این مقاله مروری چهار بخشی به منظور بررسی جامع پیشرفت‌ها، اصول، مواد خام، هیدراسیون، میکروساختار، خواص تازه و سخت شده، دوام، هزینه، کاربردها و چالش‌های بتن الیافی فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) تهیه شده است تا دانش بنیادی را ارتقا دهد و تحقیقات و کاربردهای بیشتری از بتن با عملکرد بالا (UHPC) را ترویج کند.</p>	<p>- بتن الیافی فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) مزایای قابل توجهی نسبت به سایر انواع بتن دارد.</p> <p>- بخش کنونی این مرور بر تحولات، اصول و مواد اولیه UHPC تمرکز دارد.</p> <p>- بخش‌های بعدی این مرور به هیدراسیون و میکروساختار، خواص تازه و سخت شده، و همچنین دوام، هزینه، کاربردها و چالش‌های UHPC می‌پردازد.</p>	<p>مقاله یک مرور جامع از تحولات، اصول و مواد اولیه بتن الیافی فوق‌العاده با عملکرد بالا را ارائه می‌دهد.</p>
<p>[۷۹]</p>	<p>خلاصه بحث این است که در حالی که بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) پتانسیل قابل توجهی برای استفاده در مهندسی پل دارد، پذیرش گسترده آن به دلیل هزینه‌های بالا، عدم وجود استانداردهای طراحی، پیچیدگی در</p>	<p>- بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) دارای خواص مکانیکی و دوام برتری نسبت به بتن معمولی است که آن را به ماده‌ای امیدوارکننده برای کاربردهای مهندسی پل تبدیل می‌کند.</p>	<p>مقاله به بررسی وضعیت فعلی، محدودیت‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده استفاده از بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا در مهندسی پل می‌پردازد.</p>

<p>به مخلوط‌های پایدارتر UHPC</p> <p>- عدم وجود کدهای طراحی استاندارد، روش‌های آزمایش و راهنماهای نگهداری برای UHPC</p> <p>- مصرف انرژی و هزینه‌های بالای مواد UHPC</p>	<p>تولید و نیاز به فرمولاسیون‌های پایدارتر و مقرون به صرفه‌تر محدود است.</p>	<p>- UHPC به طور فزاینده‌ای در اجزای مختلف مهندسی پل مانند پایه‌ها، ستون‌ها، دک‌ها و تیرها مورد استفاده قرار گرفته و مطالعات موردی موفق در سطح جهانی گزارش شده است.</p> <p>- با این حال، پذیرش گسترده UHPC در مهندسی پل به دلیل هزینه‌های بالا، عدم وجود کدهای طراحی استاندارد و چالش‌های مربوط به تولید و پایداری محدود است</p>
<p>[۷۹]</p>	<p>-</p>	<p>- بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) دارای مقاومت فشاری بالاتر از ۱۵۰ مگاپاسکال، داکتیلیته بالا و دوام عالی است.</p> <p>- در بیست سال گذشته، پیشرفت‌های قابل توجهی در تحقیق و کاربرد بتن الیافی فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) به وقوع پیوسته است.</p> <p>- این مطالعه به بررسی خواص تازه و سخت‌شده UHPC می‌پردازد.</p>
<p>- کدهای طراحی محدود برای UHPC</p> <p>- هزینه بالای UHPC که استفاده از آن را غیرقابل تحمل می‌کند</p>	<p>-</p>	<p>- بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) مزایای قابل توجهی نسبت به بتن معمولی دارد، از جمله بهبود دوام، اما استفاده از آن به دلیل هزینه‌های بالا و عدم وجود کدهای طراحی محدود است.</p> <p>- این مرور به بررسی خواص دوام، ارزیابی هزینه، کاربردها و چالش‌های UHPC می‌پردازد.</p>
<p>[۸۰]</p> <p>- نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد ویژگی‌های دوام برای توسعه الزامات و روش‌های آزمایش</p> <p>- نیاز به تحقیقات و توسعه بیشتر برای ارتقای دانش بنیادی و ترویج کاربردهای وسیع‌تر UHPC</p>	<p>-</p>	<p>- هدف این مرور ارتقای دانش بنیادی UHPC و ترویج تحقیقات و کاربردهای بیشتر است.</p>
<p>[۸۱]</p>	<p>-</p>	<p>- الیاف برای تقویت خواص مکانیکی، به ویژه مقاومت کششی و خمشی بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) ضروری هستند.</p>

(UHPC) می پردازد. - این مرور تأثیرات انواع مختلف الیاف، اشکال و ترکیب آن‌ها را بر میکروساختار، حالت شکست، خواص مکانیکی، انقباض خودبخودی و دوام UHPC بررسی می کند.

- این مرور همچنین روندهای تحقیقاتی آینده برای استفاده از الیاف در UHPC را مورد بحث قرار می دهد.

- پراش اشعه ایکس (XRD)

- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

- پوروزیمتری نفوذ جیوه (MIP)

- طیف سنجی اشعه ایکس با انرژی پراکنده (EDS)

- تحلیل حرارتی

این تکنیک‌ها برای بررسی میکروساختار بتن فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) حاوی مواد سیمانی مختلف به عنوان جایگزین‌های جزئی سیمان، از جمله خاک سیلیس، زئولیت، سرپاره‌های کوره بلند آسیاب شده، سرپاره لیتیم، متاکائولین، پودر سنگ آهک و خاکستر پوسته برنج استفاده شدند. محققان همچنین هدف داشتند تا از تحلیل‌های میکروساختاری برای تعیین طراحی‌های مخلوط بهینه و روش‌های عمل‌آوری استفاده کنند.

- یک مرور سیستماتیک از ادبیات انجام شد که بیش از ۲۸۰ مقاله منتشر شده در مورد کامپوزیت‌های ژئوپلیمری اصلاح شده با نانوذرات (NPs) مختلف را تحلیل کرد.

- یک پایگاه داده گسترده از ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی این کامپوزیت‌های ژئوپلیمری ایجاد شد.

- مکانیزم‌های تأثیر انواع مختلف NPs بر خواص کامپوزیت‌های ژئوپلیمری، از جمله ویژگی‌های تازه، مکانیکی، دوام و

- بتن فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) دارای یک ناحیه انتقال کوچک بین خمیر سیمان و دانه‌ها است که نشان‌دهنده پیوند قوی و ساختار داخلی بسیار متراکم آن است.

- تحلیل‌های میکروساختاری برای تعیین طراحی مخلوط بهینه و روش‌های عمل‌آوری UHPC به منظور دستیابی به بهترین خواص مکانیکی از اهمیت بالایی برخوردارند.

- افزودن نانوذرات (NPs) به کامپوزیت‌های ژئوپلیمری می‌تواند به بهبود قابل توجهی در خواص کلیدی مانند مقاومت، دوام و میکروساختار منجر شود.

- مقاله مرور تأثیرات NPs بر خواص مختلف مهم کامپوزیت‌های ژئوپلیمری، از جمله ویژگی‌های تازه، فیزیکی، مکانیکی، دوام و میکروساختاری را بررسی کرده است.

- مقاله مرور تحلیل دقیقی از

این مقاله به بررسی تحلیل‌های میکروساختاری فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) حاوی مواد سیمانی مختلف می‌پردازد و اهمیت آن‌ها برای درک خواص مکانیکی تأکید می‌کند.

این مقاله به بررسی تأثیرات افزودن نانومواد به کامپوزیت‌های بتن ژئوپلیمری می‌پردازد که می‌تواند به بهبود خواص مکانیکی، دوام و میکروساختاری آن‌ها کمک کند.

خلاصه کلیدی بحث این است که تحلیل‌های میکروساختاری بتن فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) می‌توانند درک طراحی مخلوط بهینه و شرایط عمل‌آوری به منظور دستیابی به بهترین خواص مکانیکی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، UHPC دارای یک میکروساختار بسیار متراکم و با پیوند خوب است که ناحیه انتقال کوچکی بین خمیر سیمان و دانه‌ها دارد.

افزودن نانوذرات به کامپوزیت‌های ژئوپلیمری نشان داده است که به طور قابل توجهی خواص تازه، مکانیکی، دوام و میکروساختاری آن‌ها را بهبود می‌بخشد و آینده‌ای امیدوارکننده برای توسعه کامپوزیت‌های ژئوپلیمری با عملکرد بالا در صنعت ساخت و ساز فراهم می‌کند.

[۸۲]

- موانع فعلی در استفاده از نانومواد در کامپوزیت‌های ژئوپلیمری

[۸۳]

- معایب بالقوه استفاده از نانومواد در کامپوزیت‌های ژئوپلیمری، با وجود مزایای آن‌ها

تأثیرات انواع مختلف NPS بر خواص کلیدی خمیر ژئوپلیمری، ملات و کامپوزیت‌های بتن ارائه داده است.

بتن ژئوپلیمری دارای مزایای قابل توجهی نسبت به بتن معمولی است، از جمله خواص ترمومکانیکی عالی، دوام و تأثیرات زیست‌محیطی کمتر.

بتن ژئوپلیمری فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHP-GPC) نوع جدیدی از بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) است که برای ارائه مقاومت فوق‌العاده بالا، سازگاری با محیط زیست و صرفه‌جویی در هزینه توسعه یافته است.

این مرور به پیشرفت‌ها و چشم‌اندازهای اخیر در خصوص خواص فنی و تولیدی UHP-GPC می‌پردازد، از جمله پارامترهای زیست‌محیطی، طراحی مخلوط، خواص تازه، خواص مکانیکی، رفتار دینامیکی، سخت‌شدن با کرنش، خواص دوام، خواص میکروساختاری و رابطه بین مقاومت فشاری، مقاومت کششی برشی و مدول الاستیسیته.

نانو سیلیس می‌تواند چسبندگی بین چسب بتن و دانه‌ها را تقویت کرده و ماتریس بتن را بهبود و متراکم کند.

حدود ۲-۴٪ نانو سیلیس در بتن مناسب است تا خواص فیزیکی، دوام و مکانیکی را بهبود بخشد و همچنین میکروساختار بتن را متراکم کند.

مقاله مرور به چالش‌های پیش روی صنعت بتن در استفاده تجاری از نانو سیلیس در بتن می‌پردازد.

UHPFRC - ماده‌ای امیدوارکننده برای تقویت سازه‌های بتنی است به

میکروساختاری بررسی شد.

این مقاله یک مرور پیشرفته از خواص فنی و تولیدی بتن ژئوپلیمری فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHP-GPC) ارائه می‌دهد، که شامل پارامترهای زیست‌محیطی، طراحی مخلوط، خواص تازه، خواص مکانیکی، رفتار دینامیکی، سخت‌شدن با کرنش، خواص دوام، خواص میکروساختاری و رابطه بین مقاومت فشاری و مقاومت کششی برشی و مدول الاستیسیته است.

مقاله مرور خلاصه می‌کند که افزودن ۲-۴٪ نانو سیلیس به بتن می‌تواند خواص فیزیکی، دوام و مکانیکی آن را بهبود بخشد و همچنین میکروساختار بتن را متراکم کند. این مقاله همچنین به چالش‌های پیش روی صنعت بتن در استفاده تجاری از نانو سیلیس می‌پردازد و مفاهیم جدیدی را برای ترویج استفاده عملی آن در بخش ساخت و ساز و ایده‌هایی برای تحقیقات آینده ارائه می‌دهد.

درک ناکافی از رفتار interface بین بتن و UHPFRC، اثرات

مروری بر کاربردهای تقویت UHPFRC در خمش، برش و برش پانچ،

مقاله به بررسی استفاده بتن الیافی فوق‌العاده با

ن مقاله به بررسی خواص ن ژئوپلیمری فوق‌العاده با عملکرد بالا می‌پردازد، که اصل ویژگی‌های مکانیکی، دوام و میکروساختاری آن است.

مرور تأثیر نانو سیلیس را هیدراتاسیون، مقاومت، م و خواص میکروساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد.

[۸۴]

[۸۵]

[۸۶]

<p>UHPFRC</p> <p>- عدم درک نقش گرا دیان‌های حرارتی و رطوبتی و تمرکز تنش در جدایی زودرس</p> <p>- کمبود مدل‌ها و کدهای طراحی قابل اعتماد برای UHPFRC</p>	<p>حرارتی و رطوبتی، و همچنین کمبود مدل‌ها و کدهای طراحی قابل اعتماد، مانع از استفاده گسترده از UHPFRC برای تقویت سازه‌های بتنی می‌شود.</p>	<p>با تمرکز بر عملکرد برشی سازه‌های ترکیبی -UHPFRC بتن و رفتار رابط - رویکردی جامع که هم رفتار سازه‌ای در مقیاس کلان تیرهای ترکیبی -UHPFRC بتن و هم پارامترهای میکرو و مقیاس میانه حاکم بر رفتار رابط بین دو ماده را در نظر می‌گیرد.</p>	<p>دلیل خواص مکانیکی برتر و نفوذپذیری پایین آن.</p> <p>- با این حال، درک ضعیف از رفتار رابط -UHPFRC بتن، تأثیر عوامل محیطی و کمبود مدل‌ها و کدهای طراحی قابل اعتماد، در حال حاضر مانع از کاربرد گسترده UHPFRC می‌شود.</p>	<p>لرزدن بالا (UHPFRC) ی تقویت سازه‌های بتنی پردازد و بر رفتار سازه‌ای و مل آن با بتن تأکید دارد.</p>
<p>- نادیده گرفتن نقش interface بین بتن و UHPFRC</p> <p>- اثرات تکنیک‌های چسباندن، تبادل رطوبت و انقباض متفاوت</p> <p>- نقش بارهای ترکیبی محیطی و مکانیکی</p>	<p>- تحلیل انتقادی از روش‌های تحلیلی و عددی فعلی که برای پیش‌بینی ظرفیت برشی یا ظرفیت برش پانچ سازه‌های بتن مسلح تقویت‌شده با UHPFRC استفاده می‌شود.</p>	<p>- تحلیل انتقادی از روش‌های تحلیلی و عددی فعلی که برای پیش‌بینی ظرفیت برشی یا ظرفیت برش پانچ سازه‌های بتن مسلح تقویت‌شده با UHPFRC استفاده می‌شود.</p>	<p>- با این حال، درک ضعیف از رفتار رابط -UHPFRC بتن، تأثیر عوامل محیطی و کمبود مدل‌ها و کدهای طراحی قابل اعتماد، در حال حاضر مانع از کاربرد گسترده UHPFRC می‌شود.</p>	<p>این مقاله به بررسی شرف‌های اخیر در تولید بتن فوق‌هیدروفوبیک پردازد تا نفوذپذیری آب و دوام آن را بهبود بخشد.</p>
<p>- چالش‌های باقی‌مانده در تولید و کاربرد بتن فوق‌هیدروفوبیک با عملکرد بالا</p> <p>- تأثیر اصلاح فوق‌هیدروفوبیک بر خواص مکانیکی بتن</p> <p>- محدودیت این بررسی به تمرکز صرف بر معیارهای ارزیابی عملکرد دوام</p>	<p>- بررسی و دسته‌بندی استراتژی‌های مختلف برای تولید بتن فوق‌هیدروفوبیک، شامل روش‌های اصلاح سطح و اصلاح توده‌ای</p> <p>- ارزیابی تأثیر اصلاح فوق‌هیدروفوبیک بر خواص مکانیکی بتن</p> <p>- بررسی جامع معیارهای ارزیابی عملکرد دوام معمولاً استفاده شده برای بتن فوق‌هیدروفوبیک، از جمله نفوذناپذیری آب، مقاومت در برابر خوردگی، توانایی ضد یخ، مقاومت در برابر یخ‌زدگی و ذوب، و مقاومت در برابر UV</p>	<p>- بررسی و دسته‌بندی استراتژی‌های مختلف برای تولید بتن فوق‌هیدروفوبیک، شامل روش‌های اصلاح سطح و اصلاح توده‌ای</p> <p>- ارزیابی تأثیر اصلاح فوق‌هیدروفوبیک بر خواص مکانیکی بتن</p> <p>- بررسی جامع معیارهای ارزیابی عملکرد دوام معمولاً استفاده شده برای بتن فوق‌هیدروفوبیک، از جمله نفوذناپذیری آب، مقاومت در برابر خوردگی، توانایی ضد یخ، مقاومت در برابر یخ‌زدگی و ذوب، و مقاومت در برابر UV</p>	<p>- اصلاح فوق‌هیدروفوبیک نفوذ آب خارجی را کاهش می‌دهد و در نتیجه دوام بتن را افزایش می‌دهد.</p> <p>- روش‌های مختلف تولید سطح فوق‌هیدروفوبیک یا اصلاح توده‌ای بتن بررسی و مقایسه شدند.</p> <p>- ارزیابی‌های عملکردی بتن فوق‌هیدروفوبیک مورد بررسی قرار گرفت و اولویت‌های تحقیقاتی آینده مشخص شد.</p>	<p>این مقاله به بررسی شرف‌های اخیر در تولید بتن فوق‌هیدروفوبیک پردازد تا نفوذپذیری آب و دوام آن را بهبود بخشد.</p>
<p>- مکانیزم‌هایی که نانو لوله‌های کربنی (CNTs) بر خواص کامپوزیت‌های سیمانی تأثیر می‌گذارند به طور کامل درک نشده است.</p>	<p>یافته‌های اصلی و اولویت‌های تحقیقاتی آینده برای بتن فوق‌هیدروفوبیک به طور خلاصه ارائه شد.</p>	<p>این بررسی به کاربردهای بالقوه کامپوزیت‌های سیمانی تقویت‌شده با نانو لوله‌های کربنی می‌پردازد.</p>	<p>- این بررسی به خواص فوق‌العاده چندمنظوره نانو لوله‌های کربنی (CNTs) و روش‌های مختلف تولید آن‌ها می‌پردازد.</p>	<p>مقاله یک بررسی جامع از برد نانو لوله‌های کربنی به عنوان تقویت‌کننده در کمپوزیت‌های سیمانی ارائه دهد تا خواص مکانیکی، م و عملکرد آن‌ها را بهبود بخشد.</p>
<p>- در نتایج تجربی ناهمبندی و تغییرپذیری وجود دارد که به تفاوت‌های پراکندگی، وضعیت‌های چسبندگی و فرآیندهای تولید نسبت داده می‌شود.</p> <p>- نیاز به مدل‌های تحلیلی بهتری برای پیش‌بینی خواص کامپوزیت‌های سیمانی تقویت‌شده</p>	<p>این بررسی به تأثیر نانو لوله‌های کربنی بر ثبات ابعادی، دوام و کاربردهای هوشمند کامپوزیت‌های سیمانی می‌پردازد.</p>	<p>- این بررسی روش‌های مختلف پراکنده‌سازی نانو لوله‌های کربنی در ماتریس سیمانی را شامل استفاده از سورفکتانت‌ها و اولتراسونیکیشن، و همچنین تأثیر درمان سطحی نانو لوله‌های کربنی بر قابلیت پراکندگی</p>	<p>- این بررسی به کاربردهای بالقوه کامپوزیت‌های سیمانی تقویت‌شده با نانو لوله‌های کربنی می‌پردازد.</p> <p>- این بررسی روش‌های مختلف پراکنده‌سازی نانو لوله‌های کربنی در ماتریس سیمانی را شامل استفاده از سورفکتانت‌ها و اولتراسونیکیشن، و همچنین تأثیر درمان سطحی نانو لوله‌های کربنی بر قابلیت پراکندگی</p>	<p>مقاله یک بررسی جامع از برد نانو لوله‌های کربنی به عنوان تقویت‌کننده در کمپوزیت‌های سیمانی ارائه دهد تا خواص مکانیکی، م و عملکرد آن‌ها را بهبود بخشد.</p>

<p>با نانو لوله‌های کربنی احساس می‌شود.</p> <p>- این بررسی ممکن است تمام تکنیک‌های ممکن یادگیری ماشین و یادگیری عمیق که می‌توانند برای پیش‌بینی خواص بتن به کار روند را پوشش نداده باشد و تحقیقات بیشتری برای شناسایی مناسب‌ترین تکنیک‌ها برای کاربردهای مختلف لازم است.</p>		<p>و چسبندگی آن‌ها در ماتریس سیمانی ارائه می‌دهد.</p> <p>- مدل‌های یادگیری ماشین نسبت به روش‌های آماری و تجربی سنتی در پیش‌بینی خواص بتن مزایایی دارند، از جمله دقت بهینه، سرعت عملکرد بالا و صرفه‌جویی در هزینه.</p>
<p>- این بررسی برخی از شکاف‌های دانش فعلی را شناسایی کرده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه داده است که می‌تواند به عنوان محدودیت‌های وضعیت کنونی این حوزه تفسیر شود.</p> <p>- این بررسی ممکن است مدل‌های ناموفق یا کمتر مؤثر یادگیری ماشین و یادگیری عمیق را پوشش نداده باشد که می‌تواند به عنوان یک محدودیت در نظر گرفته شود.</p>		<p>- یادگیری عمیق، که زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشین است، به طور فزاینده‌ای برای وظایفی مانند پیش‌بینی خواص بتن محبوب‌تر می‌شود.</p> <p>- این مقاله به بررسی کاربردهای موفق مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در پیش‌بینی خواص مکانیکی بتن می‌پردازد، از جمله عملکرد، محدودیت‌ها و جهت‌گیری‌های تحقیقاتی آینده.</p>
<p>[۸۹]</p> <p>- نتیجه اصلی این مقاله این است که افزودن تا ۱٪ الیاف، چه طبیعی و چه مصنوعی، می‌تواند عملکرد مکانیکی بتن را بهبود بخشد. با این حال، افزودن بیش از ۱٪ الیاف باعث کاهش عملکرد به دلیل کاهش کارایی می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود که از ۱٪ الیاف برای بهبود ظرفیت کششی بتن استفاده شود.</p>		<p>- استفاده از الیاف طبیعی و مصنوعی در مصالح ساختمانی، به ویژه بتن، می‌تواند خواص مکانیکی ماده کامپوزیت را بهبود بخشد.</p> <p>- تقویت با الیاف طبیعی از نظر انرژی و هزینه نسبت به میله‌های تقویت‌کننده سنتی مؤثرتر است، زیرا به مقدار کمتری الیاف نیاز دارد.</p> <p>- عملکرد مکانیکی بتن با افزودن الیاف تا ۱.۰٪ بهبود می‌یابد، اما افزایش بیشتر محتوای الیاف باعث کاهش عملکرد به دلیل کاهش کارایی می‌شود. نویسندگان توصیه می‌کنند که از ۱٪ الیاف برای بهبود ظرفیت کششی بتن استفاده شود.</p>
<p>[۹۰]</p> <p>- مقاومت محدود نانو مواد در جذب برخی یون‌های فلزات</p>	<p>- مقاله مروری به بررسی پتانسیل‌ها و چالش‌های کاربرد نانو جذب در بهسازی محیط زیست می‌پردازد، که</p>	<p>- بررسی کاربرد نانو جاذب‌ها در حذف فلزات سنگین از پساب</p> <p>- این بررسی به طور جامع تأثیر خواص نانو جاذب‌ها، از جمله</p>
		<p>- مقاله به بررسی کاربرد</p>

<p>سنگین</p> <p>-نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد مکانیزم‌های جذب، از طریق مدل‌های سینتیک و ایزوترمال</p> <p>-چالش‌ها در کاربرد نانو جذب برای بهسازی محیط زیست</p>	<p>می‌تواند به مهندسان، شیمیدان‌ها و دانشمندان محیط زیست که در زمینه استفاده از نانو مواد برای تصفیه پساب فعالیت می‌کنند، کمک کند.</p>	<p>-تحلیل ویژگی‌های نانو مواد و توانایی آن‌ها در جذب یون‌های فلزات سنگین</p> <p>-ارزیابی عوامل تجربی مؤثر بر جذب فلزات سنگین توسط نانو جاذب‌ها، از جمله دوز جاذب، pH، غلظت زیرلایه، مدت زمان پاسخ، دما و نیروی الکترواستاتیک</p> <p>-بررسی سینتیک جذب و مدل‌های جذب ایزوترمال برای درک مکانیزم‌های جذب فلزات سنگین توسط نانو جاذب‌ها</p>	<p>مساحت سطح، جداسازی و ظرفیت جذب، بر توانایی آن‌ها در حذف فلزات سنگین از پساب را ارزیابی کرده است.</p> <p>-این بررسی عوامل تجربی مختلفی مانند دوز جاذب، pH، غلظت زیرلایه، مدت زمان پاسخ، دما و نیروی الکترواستاتیک را که بر جذب یون‌های فلزی توسط نانو جاذب‌ها تأثیر می‌گذارد، مورد بررسی قرار داده است.</p>	<p>جاذب‌ها در حذف فلزات سنگین از پساب می‌پردازد و به کاربرد نانو مواد در بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا.</p>
<p>-انجام مطالعات بیشتر در مورد دوام و مقاومت نانو بتن در برابر انواع دیگر تهدیدات فراتر از آنچه در این مرور بررسی شده است</p> <p>-بررسی انواع اضافی نانو مواد فراتر از آنچه در این مرور بررسی شده است</p>	<p>این مقاله یک مرور جامع از چگونگی بهبود دوام بتن توسط نانو مواد از طریق تقویت تشکیل و خواص ژل کلسیم سیلیکات هیدرات (C-S-H) ارائه می‌دهد، که فاز اصلی چسبندگی در بتن به شمار می‌رود.</p>	<p>-مرور ادبیات موجود در مورد استفاده از نانو مواد در بتن</p> <p>-تحلیل تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای درک میکروساختار بتن نانو اصلاح شده</p> <p>-تحلیل پراش اشعه ایکس (XRD) برای مطالعه محصولات هیدراتاسیون در بتن نانو اصلاح شده</p> <p>-تحلیل حرارتی با استفاده از کالریمتری تفاضلی (DSC) و تحلیل وزنی حرارتی (TGA) برای کمی‌سازی تغییرات در محتوای ژل C-S-H و هیدروکسید کلسیم در بتن نانو اصلاح شده</p>	<p>-این بررسی سینتیک جذب و مدل‌های ایزوترمال را برای درک مکانیزم‌های حذف فلزات سنگین توسط نانو جاذب‌ها بررسی کرده است.</p> <p>-افزودن نانو مواد به بتن باعث کاهش تخلخل و بهبود میکروساختار آن با افزایش محتوای ژل سیمان می‌شود.</p> <p>-مقاومت مکانیکی و نفوذپذیری بتن با اثرات نانو پرکننده، پوزولانی و هسته‌زایی نانوذرات بهبود می‌یابد.</p> <p>-با افزایش مقدار ژل C-S-H تولید شده در واکنش با نانو مواد، مقاومت بتن در برابر حمله‌های خارجی از سوی سولفات‌ها یا اسیدها به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و نفوذپذیری و جذب آب آن کاهش می‌یابد.</p>	<p>مواد با ترویج تشکیل ژل C-S-H و بهبود مقاومت در برابر تهدیدات مختلف محیطی، دوام آن را افزایش می‌دهند.</p>
<p>-این مطالعه فعلی به بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن تقویت شده با الیاف بازالت (BFRC) در شرایط دمایی بالا یا پس از آسیب نبرداخته است.</p> <p>-مکانیزم سخت‌کنندگی الیاف بازالت بر روی بتن به طور کامل درک نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری برای ایجاد پایه نظری برای کاربردهای عملی</p>	<p>یافته‌های کلیدی نشان می‌دهد که افزودن بهینه الیاف بازالت با قطر ۱۰-۲۰ میکرومتر، طول ۱۲-۲۰ میلی‌متر و کسری حجمی ۱٪ می‌تواند به طور قابل توجهی خواص مکانیکی، چقرمگی شکست و دوام بتن را بهبود بخشد. تحقیقات آینده باید بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن تقویت شده با الیاف بازالت در شرایط دمایی بالا و پس از آسیب، و همچنین بررسی مکانیزم سخت‌کنندگی الیاف</p>	<p>-مرور ادبیات تحقیقاتی جاری در مورد بتن تقویت شده با الیاف بازالت (BFRC)</p> <p>-بررسی تأثیرات افزودن الیاف بازالت با ابعاد مشخص (قطر ۱۰-۲۰ میکرومتر، طول ۱۲-۲۰ میلی‌متر) و نسبت‌های حجمی (حدود ۱٪) بر خواص مکانیکی بتن</p> <p>-ارزیابی تأثیرات الیاف بازالت بر عملکرد شکست (سختی، انرژی و حداکثر انحراف)</p>	<p>-افزودن الیاف بازالت با قطر تقریبی ۱۰-۲۰ میکرومتر، طول تقریبی ۱۲-۲۰ میلی‌متر و نسبت حجم بهینه تقریباً ۱٪ می‌تواند خواص مکانیکی بتن را بهبود بخشد.</p> <p>-الیاف بازالت می‌توانند به طور قابل توجهی سختی شکست، انرژی شکست و حداکثر انحراف بتن را افزایش دهند و همچنین نفوذناپذیری و مقاومت آن در برابر</p>	<p>این مرور به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه تقویت بتن با الیاف بازالت می‌تواند خواص مکانیکی و دوام آن را بهبود بخشد.</p>

	وجود دارد.	و دوام (نفوذناپذیری، مقاومت در برابر فرسایش کلرید و حمله سولفات) بتن	حمله کلرید و سولفات را بهبود بخشند.	
<p>[۹۴] - تأثیرات زیست محیطی و مقررات نانو مواد</p> <p>- خطرات بهداشتی و ایمنی کار با نانو مواد که نیاز به روش های مناسب برای مدیریت و ایمنی دارد</p>	<p>این مقاله نتیجه گیری می کند که افزودن مقادیر کمی از نانو مواد مانند نانو سیلیکا، نانو آلومینا و نانو خاک رس می تواند با تسریع فرآیند ژئوپلیمریزاسیون، کاهش زمان گیرش و ایجاد یک ماتریس فشرده تر و یکنواخت تر، به طور قابل توجهی عملکرد ساختاری، دوام و میکروساختار بتن ژئوپلیمری را بهبود بخشد.</p>	<p>- استفاده از روش های آسیاب (رویگرد از بالا به پایین) و سنتز شیمیایی (رویگرد از پایین به بالا) برای تولید نانو مواد</p> <p>- روش سل-ژل برای سنتز نانو مواد اکسید فلزی</p> <p>- تکنیک های شناسایی مانند SEM، FTIR و XRD برای تحلیل میکروساختار و ترکیب بتن ژئوپلیمری اصلاح شده با نانو مواد</p>	<p>- مطالعات آینده باید بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن تقویت شده با الیاف بازالت (BFRC) در شرایط دمایی بالا و پس از آسیب تمرکز کنند.</p> <p>- نانو مواد مانند نانو سیلیکا، نانو آلومینا، نانو لوله های کربنی و نانو خاک رس می توانند با افزودن در مقادیر کم، به طور قابل توجهی توسعه استحکام بتن ژئوپلیمری را بهبود بخشند.</p> <p>- گنجاندن نانو مواد در ژئوپلیمرها، ثبات ساختاری را بهبود می بخشد و دوام ماده را افزایش می دهد.</p> <p>- وجود نانو مواد، سرعت ژئوپلیمریزاسیون را افزایش می دهد و منجر به بهبود عملکرد کلی ژئوپلیمر می شود.</p> <p>- در دو دهه گذشته، استفاده از مواد سیمانی مکمل (SCMs) و نانو ذرات (مانند <math>\text{SiO}_2</math>، <math>\text{TiO}_2</math>، <math>\text{Fe}_2\text{O}_3</math>، <math>\text{Al}_2\text{O}_3</math> و <math>\text{Cr}_2\text{O}_3</math>) به طور قابل توجهی تولید بتن را افزایش داده است.</p>	<p>مقاله به بررسی تأثیر نانو د بر ویژگی های ساختاری بتن ژئوپلیمری می پردازد.</p> <p>مواد می توانند خواص بتن ضد استحکام، نفوذپذیری و مقاومت در برابر سایش را بهبود بخشند.</p>
<p>[۹۵] -</p>	<p>نانو مواد، مانند <math>\text{SiO}_2</math>، <math>\text{TiO}_2</math>، <math>\text{Fe}_2\text{O}_3</math> و <math>\text{Al}_2\text{O}_3</math>، نشان داده اند که می توانند خواص مختلف بتن را بهبود بخشند، از جمله استحکام فشاری، استحکام کششی، استحکام خمشی، نفوذپذیری آب، مقاومت در برابر سایش</p>	<p>- مروری بر استفاده از نانو ذرات مختلف (مانند <math>\text{SiO}_2</math>، <math>\text{TiO}_2</math>، <math>\text{Fe}_2\text{O}_3</math>، <math>\text{Al}_2\text{O}_3</math> و <math>\text{Cr}_2\text{O}_3</math>) در بتن در دو دهه گذشته</p> <p>- ارزیابی تأثیرات این نانو مواد بر خواص بتن، از جمله استحکام فشاری، استحکام کششی، استحکام خمشی، نفوذپذیری آب، مقاومت در برابر سایش و ساختار منافذ</p>	<p>- نانو مواد به دلیل اندازه کوچک و سطح بالای خود، پتانسیل بالایی برای بهبود خواص بتن مانند استحکام فشاری، استحکام کششی، استحکام خمشی، نفوذپذیری آب، مقاومت در برابر سایش و ساختار منافذ دارند.</p> <p>- این مقاله مروری تأثیرات افزودن نانو ذرات اکسیدی مختلف به بتن را خلاصه کرده و نمایه های گرافیکی را برای تسهیل مقایسه نتایج ارائه داده است.</p>	<p>مواد می توانند خواص بتن ضد استحکام، نفوذپذیری و مقاومت در برابر سایش را بهبود بخشند.</p>
<p>[۹۶] -</p>	<p>زمینه های بهبودی که در</p>	<p>این مقاله مروری به محققان کمک</p>	<p>این مقاله به بررسی ویژگی های</p>	<p>- مروری بر ترکیب و خواص بتن</p>



<p>UHPCC شناسایی شده‌اند - محدودیت‌های بالقوه در مقاومت بالستیک و انفجاری فعلی UHPCC که می‌توانند از طریق تکنیک‌هایی مانند پیش‌تنیدگی و استفاده از فوم فلزی بهبود یابند</p>	<p>می‌کند تا زمینه‌های بهبود بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) را شناسایی کرده و مزایای استفاده از UHPCC در سازه‌ها برای کاهش تأثیرات ضربه و انفجار را برجسته کند</p>	<p>فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) با تمرکز بر رفتار ییاف - مروری بر ویژگی‌های دینامیکی UHPCC با استفاده از تکنیک میله فشار تقسیم شده هیپکینسون (SHPB)، از جمله مطالعه شکل دهنده پالس، عامل افزایش دینامیکی و رفتار در تنش‌های بالا</p>	<p>دینامیکی UHPCC با استفاده از تکنیک میله فشار تقسیم شده هیپکینسون (SHPB) پرداخته است، از جمله شکل دهنده پالس، عامل افزایش دینامیکی (DIF) و رفتار در تنش‌های بالا.</p>	<p>ن مقاله به بررسی آخرین وضعیت بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) در برابر انفجار و ضربه‌های بالستیک می‌پردازد، اما به بربرد نانو مواد نمی‌پردازد.</p>
<p>- نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد آزمایش‌های لوله شوک و انفجار در میدان برای UHPCC</p>	<p>- مروری بر عملکرد بالستیک UHPCC، از جمله مدل‌های پیش‌بینی، تحلیل عمق نفوذ و تحقیقات مربوط به کاهش تأثیرات با سرعت بالا</p>	<p>- مروری بر عملکرد انفجاری UHPCC، از جمله مطالعات لوله شوک و آزمایش‌های انفجاری در میدان</p>	<p>- این مقاله مدل‌های پیش‌بینی بالستیک مختلف، تحلیل عمق نفوذ و تحقیقات مربوط به کاهش تأثیرات با سرعت بالا بر UHPCC را بررسی کرده است.</p>	<p>این مقاله یافته‌های حاصل از مطالعات لوله شوک و آزمایش‌های انفجاری در میدان را تحت دیدگاه انفجار خلاصه کرده است.</p>
<p>[۹۷]</p>	<p>این مقاله مروری جامع بر ساخت، کاربرد و خواص مکانیکی مواد نانو کامپوزیت چند لایه با درجه بندی عملکردی ارائه می‌دهد و نتیجه‌گیری می‌کند که افزودن واحدهای تقویت کننده به طور قابل توجهی خواص مواد را بهبود می‌بخشد و اینکه شکل، اندازه، ترکیب و توزیع واحدهای تقویت کننده در تعیین خواص مکانیکی و مواد نهایی نانو کامپوزیت‌ها حیاتی است.</p>	<p>- روش‌های پردازش و ساخت نانو کامپوزیت‌های متخلخل، از جمله پردازش پودری، رسوب بخار، روش ژل-سول و تکنیک‌های مختلف قالب‌گیری - رویکردهای مدل‌سازی عددی و محاسباتی، از جمله مدل‌های میکرو مکانیکی Halpin-Tsai، روش‌های المان محدود و نظریه‌های تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر</p>	<p>- این مقاله یافته‌های حاصل از مطالعات لوله شوک و آزمایش‌های انفجاری در میدان را تحت دیدگاه انفجار خلاصه کرده است.</p>	<p>ن مقاله به بررسی ساخت، برد و خواص مکانیکی مواد نانو کامپوزیت چند لایه درجه بندی عملکردی می‌پردازد، اما به طور خاص به فوق‌العاده با عملکرد بالا نمی‌پردازد.</p>
<p>[۹۸]</p>	<p>نانو مواد (NMs) آینده صنعت مصالح ساختمانی هستند، زیرا می‌توانند کامپوزیت‌های با عملکرد بالا را قوی‌تر، بادوام‌تر و با خواص میکروساختاری بهتر کنند، به طوری که نانو مواد مختلف خواص متفاوتی از مواد را تقویت می‌کنند.</p>	<p>- مروری سیستماتیک بر حدود ۲۴۰ مقاله منتشر شده در مورد استفاده از نانو مواد در مصالح ساختمانی - تحلیل تأثیرات نانو مواد مختلف بر خواص (تازه، سخت شده و میکروساختار) انواع مصالح ساختمانی، از جمله بتن معمولی، بتن ژئوپلیمر، بلوک‌های سیمانی، ملات ژئوپلیمر و بتن خودمترکم - تحلیل میکروساختاری مواد کامپوزیتی با استفاده از تکنیک‌هایی مانند SEM، FTIR، XRD</p>	<p>- افزودن واحدهای تقویت کننده به طور قابل توجهی خواص مکانیکی و مواد نانو کامپوزیت‌های متخلخل و غیرمتخلخل را بهبود می‌بخشد. - شکل، اندازه، ترکیب و توزیع واحدهای تقویت کننده در تعیین خواص نهایی نانو کامپوزیت‌ها حیاتی است.</p>	<p>این مقاله به بررسی ساخت، برد و خواص مکانیکی مواد نانو کامپوزیت چند لایه درجه بندی عملکردی می‌پردازد، اما به طور خاص به فوق‌العاده با عملکرد بالا نمی‌پردازد.</p>
<p>[۹۹]</p>	<p>این مقاله مروری جامع بر ساخت، کاربرد و خواص مکانیکی مواد نانو کامپوزیت چند لایه با درجه بندی عملکردی ارائه می‌دهد و نتیجه‌گیری می‌کند که افزودن واحدهای تقویت کننده به طور قابل توجهی خواص مواد را بهبود می‌بخشد و اینکه شکل، اندازه، ترکیب و توزیع واحدهای تقویت کننده در تعیین خواص مکانیکی و مواد نهایی نانو کامپوزیت‌ها حیاتی است.</p>	<p>- روش‌های پردازش و ساخت نانو کامپوزیت‌های متخلخل، از جمله پردازش پودری، رسوب بخار، روش ژل-سول و تکنیک‌های مختلف قالب‌گیری - رویکردهای مدل‌سازی عددی و محاسباتی، از جمله مدل‌های میکرو مکانیکی Halpin-Tsai، روش‌های المان محدود و نظریه‌های تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر</p>	<p>- این مقاله یافته‌های حاصل از مطالعات لوله شوک و آزمایش‌های انفجاری در میدان را تحت دیدگاه انفجار خلاصه کرده است.</p>	<p>این مقاله به بررسی ساخت، برد و خواص مکانیکی مواد نانو کامپوزیت چند لایه درجه بندی عملکردی می‌پردازد، اما به طور خاص به فوق‌العاده با عملکرد بالا نمی‌پردازد.</p>
<p>[۹۸]</p>	<p>نانو مواد (NMs) آینده صنعت مصالح ساختمانی هستند، زیرا می‌توانند کامپوزیت‌های با عملکرد بالا را قوی‌تر، بادوام‌تر و با خواص میکروساختاری بهتر کنند، به طوری که نانو مواد مختلف خواص متفاوتی از مواد را تقویت می‌کنند.</p>	<p>- مروری سیستماتیک بر حدود ۲۴۰ مقاله منتشر شده در مورد استفاده از نانو مواد در مصالح ساختمانی - تحلیل تأثیرات نانو مواد مختلف بر خواص (تازه، سخت شده و میکروساختار) انواع مصالح ساختمانی، از جمله بتن معمولی، بتن ژئوپلیمر، بلوک‌های سیمانی، ملات ژئوپلیمر و بتن خودمترکم - تحلیل میکروساختاری مواد کامپوزیتی با استفاده از تکنیک‌هایی مانند SEM، FTIR، XRD</p>	<p>- این مقاله یافته‌های حاصل از مطالعات لوله شوک و آزمایش‌های انفجاری در میدان را تحت دیدگاه انفجار خلاصه کرده است.</p>	<p>این مقاله به بررسی ساخت، برد و خواص مکانیکی مواد نانو کامپوزیت چند لایه درجه بندی عملکردی می‌پردازد، اما به طور خاص به فوق‌العاده با عملکرد بالا نمی‌پردازد.</p>
<p>[۹۸]</p>	<p>نانو مواد (NMs) آینده صنعت مصالح ساختمانی هستند، زیرا می‌توانند کامپوزیت‌های با عملکرد بالا را قوی‌تر، بادوام‌تر و با خواص میکروساختاری بهتر کنند، به طوری که نانو مواد مختلف خواص متفاوتی از مواد را تقویت می‌کنند.</p>	<p>- مروری سیستماتیک بر حدود ۲۴۰ مقاله منتشر شده در مورد استفاده از نانو مواد در مصالح ساختمانی - تحلیل تأثیرات نانو مواد مختلف بر خواص (تازه، سخت شده و میکروساختار) انواع مصالح ساختمانی، از جمله بتن معمولی، بتن ژئوپلیمر، بلوک‌های سیمانی، ملات ژئوپلیمر و بتن خودمترکم - تحلیل میکروساختاری مواد کامپوزیتی با استفاده از تکنیک‌هایی مانند SEM، FTIR، XRD</p>	<p>- این مقاله یافته‌های حاصل از مطالعات لوله شوک و آزمایش‌های انفجاری در میدان را تحت دیدگاه انفجار خلاصه کرده است.</p>	<p>این مقاله به بررسی ساخت، برد و خواص مکانیکی مواد نانو کامپوزیت چند لایه درجه بندی عملکردی می‌پردازد، اما به طور خاص به فوق‌العاده با عملکرد بالا نمی‌پردازد.</p>

خمشی ۷.۲۵ مگاپاسکال در بتن معمولی شد.

- تحقیق تجربی روش اصلی مورد استفاده برای بررسی تأثیر الیاف بر خواص مکانیکی بتن فوق العاده با عملکرد بالا (UHPC) است که عملکرد کششی با استفاده از آزمایش‌های کشش یک‌محوری ارزیابی می‌شود.

- الیاف می‌توانند مقاومت کششی، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و سایر خواص مکانیکی UHPC را تقویت کنند، اما همچنین می‌توانند جریان‌پذیری UHPC تازه را تضعیف کنند، بنابراین باید تأثیرات مثبت و منفی در نظر گرفته شود و تکنیک‌هایی برای حفظ جریان‌پذیری در هنگام استفاده از حجم‌های بالای الیاف توسعه یابد.

- پارامترهای مختلف الیاف فولادی، مانند نسبت حجم، اندازه، شکل، جهت‌گیری، توزیع، مقاومت چسبندگی و مقاومت کششی، بر خواص مکانیکی UHPC تأثیر می‌گذارند و تأثیرات ترکیبی این پارامترها نیاز به بررسی بیشتری دارد.

- بتواند به نیازهای مشخصات ایده‌آل بتن فوق‌بلندترکیبی با عملکرد فوق‌بلندترکیبی (UHPC) پاسخ دهد. بتن پلیمری با عملکرد فوق‌بلندتر (UHPC) در مورد عملکرد مکانیکی می‌تواند مشخصات ایده‌آل بتن فوق‌بلندترکیبی را پاسخ دهد.

- ساختار میکرو UHPC نسبت به UHPC چگالی کمتر و فضای بزرگتری دارد که انتقال یون بیشتری را امکان‌پذیر می‌کند.

- برای حداکثر کردن عملکرد مکانیکی کلیدی UHPC،

نکات کلیدی مورد بحث در این مقاله شامل: (۱) تحقیقات آزمایشی به عنوان روش اصلی برای بررسی تأثیر فیبر بر عملکرد مکانیکی بتن فوق العاده با کارایی بالا (UHPC) مورد بحث قرار گرفته است؛ (۲) فیبرها نقش مهمی در تقویت عملکرد مکانیکی UHPC ایفا می‌کنند، اما همچنین می‌توانند انعطاف‌پذیری آن را کاهش دهند که نیازمند رفع مشکل است؛ (۳) تأثیرات جداگانه پارامترهای فیبر بر عملکرد UHPC به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است، اما تأثیرات ترکیبی آنها نیازمند بررسی بیشتری است؛ (۴) فیبرهای ترکیبی ممکن است مزایای بیشتری برای UHPC داشته باشند، اما نیازمند تحقیقات عمیق‌تری است.

- تحقیقات آزمایشی، روش اصلی برای بررسی تأثیر فیبرها بر خواص مکانیکی بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) می‌باشد. آزمون‌های کشش یک‌محوره برای ارزیابی عملکرد کششی UHPC به کار می‌روند و شاخص‌های کلیدی شامل مقاومت کششی، مقاومت در برابر ترک اولیه و تنش کششی حداکثر هستند. این تحقیق به بررسی تأثیر فیبرها بر خواص مکانیکی مختلف UHPC، از جمله مقاومت کششی، مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته می‌پردازد و همچنین تأثیر منفی آن‌ها بر قابلیت جریان بتن تازه UHPC را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

- مرور سیستماتیک ادبیات موجود در مورد بتن پلیمری فوق‌الاستیک عالی (UHPC) انجام شد. - مروری بر ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی UHPC انجام شد که شامل مقاومت خمشی، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و مقاومت کششی می‌شود. - مروری بر تحقیقاتی که از تکنیک‌های تحلیلی مانند SEM، EDS، FTIR و اندازه‌گیری تراوایی جیوه برای ارزیابی ویژگی‌های ساختاری میکرو UHPC استفاده می‌کنند. - مروری بر تحقیقاتی که ویژگی‌های مقاومت در برابر خوردگی UHPC را ارزیابی می‌کنند، از جمله نفوذ سریع یون کلر، مقاومت الکتریکی و

- حفظ جریان در هنگام استفاده از بتن فوق‌العاده با عملکرد بالا و حجم فیبر بالا (UHPC) چالش مهمی است. تحقیقات در مورد تأثیرات ترکیبی پارامترهای مختلف فیبر (مانند نسبت حجمی، اندازه، شکل، جهت، توزیع، قدرت چسبندگی، قدرت کشش و غیره) هنوز محدود است. علاوه بر این، تحلیل نظری و پیش‌بینی کمی مخلوط فیبر نیز دارای پیچیدگی‌های قابل توجهی است.

- این بررسی به مقایسه جامع عملکرد مکانیکی، دوام و ساختار میکرو UHPC و UHPGC پرداخته است.

- این بررسی بررسی عملکرد مکانیکی و ساختار میکرو UHPGC در دماهای بالا را مورد تحقیق قرار نداده است.

- این بررسی تنها بر روی آزمون محدود دوام UHPGC تمرکز دارد و به ارزیابی جامع‌تر ویژگی‌های دوامی آن پرداخته نشده است.

نتیجه‌ی کلیدی این مرور این است که بتن پلیمری فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) در مورد ویژگی‌های مکانیکی می‌تواند به مشخصات بتن پلیمری فوق‌العاده با عملکرد بالا (UHPC) پاسخ دهد، اما چگالی ساختار میکروسکوپی آن کمتر و حفرات بزرگتری دارد. به علاوه، ترکیب بهترین درصد خاکستر سیلیس و ترکیب فعال‌کننده برای عملکرد UHPGC در دماهای بالا نیز تعیین شده است.

[۹۹]

[۱۰۰]

محتوای بهترین سیلیس فلی آن  
۳۰٪ (برای مقاومت فشار و کشش) و  
۲۰٪ (برای مدول الاستیک) است.

- در دماهای بالاتر از ۶۰۰°C،  
ترکیب استفاده از پتاسیم  
هیدروکسید و سدیم سیلیکات  
بهترین گزینه برای بهبود عملکرد  
UHPGC است.

- افزودن مواد نانومتری معمولاً  
باعث کاهش قابلیت پردازش بتن  
بازیافتی (RAC) می شود، اما  
فرایند هیدراتاسیون سیمان را تسریع  
می دهد و عملکرد مکانیکی و  
مقاومت RAC را بهبود می بخشد.  
- اثر اصلاحات نانومتری بسیار به  
نوع، مقدار و روش اصلاح استفاده  
شده وابسته است. - مکانیسم  
اصلاحات نانومتری در RAC شامل  
هسته زایی، پرکردن، افزایش اثر  
خاکسترهای آتشفشانی و اثر پل  
است، همچنین تقویت منطقه  
ترانزیشن رابط (ITZs) است.

- نانو جاذبها می توانند بیش از  
۷۰٪ کارایی در حذف اکثر  
آلاینده های آلی پایدار (POPs) از  
محلول های آبی داشته باشند.

- مکانیسم های اصلی جذب شامل  
تفاعلات الکترواستاتیک، تعاملات  
هیدروفوبیک و پیوند هیدروژنی  
هستند.

- نانو جاذبها می توانند در حدود ۳  
چرخه، بیش از ۹۰٪ کارایی جذب  
برای آلاینده های آلی پایدار را حفظ  
کنند و تا ۱۰ بار قابل استفاده مجدد  
باشند.

- تحقیق در زمینه استفاده از نانو  
مواد برای بهبود عملکرد بتن  
ژئوپلیمری یک حوزه فعال و در حال  
پیشرفت است.

نفوذ سریع یون کلر.

این مقاله به طور جامع به بررسی  
نحوه بهبود عملکرد و ویژگی های بتن  
مخلوط با مواد معدنی بازیافتی  
(RAC) توسط نانوسیلیکا  
(nanosilica) و گرافن اکسید  
(graphene oxide) پرداخته  
است، مکانیسم این بهبود ناشی از  
اثرات گوناگونی مانند هسته زایی،  
پرکنندگی، اثرات خاکسترهای  
آتشفشانی و اثرات پل زنی است.

نکات کلیدی خلاصه شده از  
بحث/نتیجه گیری این است که نانو  
مواد می توانند به طور مؤثر بیش از  
۷۰٪ از آلاینده های آلی پایدار  
(POPs) را از آب از طریق  
مکانیسم های مختلف جذب کنند و  
می توانند تا ۱۰ چرخه مورد استفاده  
مجدد قرار گیرند در حالی که کارایی  
حذف بیش از ۹۰٪ را حفظ می کنند.  
با این حال، چالش هایی در زمینه  
سمیت اکولوژیکی جاذب و دفع ایمن  
وجود دارد که نیاز به توجه دارند.

این مقاله مروری، چالش ها و مسائل  
فنی کلیدی مرتبط با استفاده از نانو  
مواد برای اصلاح بتن ژئوپلیمری را  
خلاصه می کند، از جمله پراکندگی،

- مرور ادبیات در زمینه روش های  
پراکندگی نانو مواد در بتن ژئوپلیمری.  
- مرور تکنیک های شناسایی که برای

تأثیر نانو مواد بر بتن بازیافتی  
(RAC) به نوع خاص، دوز و  
روش های اصلاحی که استفاده  
می شود، بستگی زیادی دارد، که  
نشان می دهد برای درک کامل  
این تأثیرات به تحقیقات بیشتری  
نیاز است. - هنوز مشخص نیست  
که نانو مواد چگونه خواص بتن  
بازیافتی را بهبود می بخشند، از  
جمله مکانیسم های هسته زایی، پر  
کردن، پوزولانی و پل زنی، و این  
موضوع نیاز به بررسی های  
بیشتری دارد. - همچنین، قابلیت  
اقتصادی و زیست محیطی استفاده  
از نانو مواد در بتن بازیافتی نیز  
حوزه های است که نیاز به تحقیقات  
و ارزیابی های بیشتری دارد.

- سمیت اکولوژیکی نانو جاذبها  
و ضرورت دفع ایمن جاذبهای  
استفاده شده.

- قابلیت استفاده مجدد نانو  
جاذبها محدود است و حداکثر تا  
۱۰ چرخه قابل استفاده هستند  
قبل از اینکه عملکرد آنها کاهش  
یابد.

- مشکلات ناشی از تولید غیر  
ماهرانه که منجر به ترک خوردگی  
و ویژگی های مکانیکی ضعیف در

ن مرور بررسی می کند که  
نونه نانوسیلیکا (نانوسیلیکا)  
و اکسید گرافن (گرافن  
کسید) می توانند عملکرد  
مکانیکی، مقاومت در برابر  
سایش و پایداری ابعادی  
با مواد خرد شده بازیافتی  
را بهبود بخشند.

ن مقاله به بررسی کاربرد  
نو مواد در جذب و حذف  
آلاینده های آلی پایدار از  
حیطه های آبی می پردازد.

ن مقاله به بررسی کاربرد  
نو مواد در بهبود خواص  
مکانیکی، جذب آب و نفوذ  
کلرید در بتن ژئوپلیمری

[۱۰۱]

[۱۰۲]

[۱۰۳]



افزایش می‌دهد، نانو آلومینا در ۲٪ که تخلخل را کاهش می‌دهد، و نانو  $TiO_2$  تا ۵٪ و نانو لوله‌های کربنی تا ۰.۱٪ که با فراهم کردن سایت‌های هسته‌زایی اضافی، ژئوپلیمری شدن را تقویت می‌کنند.

- همچنین مشخص شد که افزودن نانو مواد به طور قابل توجهی دوام چسباننده‌های فعال شده با قلیایی را در برابر شرایط شیمیایی شدید افزایش می‌دهد.

- افزودن نانو مواد به بتن ژئوپلیمری به طور قابل توجهی خواص مکانیکی، میکروساختاری و دوام آن را بهبود می‌بخشد.

- بتن ژئوپلیمری اصلاح شده با نانو مواد می‌تواند ویژگی‌های با استحکام بالا یا عملکرد بالا را به دست آورد.

- بتن ژئوپلیمری هنگام اصلاح با انواع مختلف نانو مواد، بهبودهایی در خواص مهندسی و کارایی نشان می‌دهد.

افزودن نانو مواد به بتن ژئوپلیمری می‌تواند به طور قابل توجهی خواص مکانیکی، میکروساختاری و دوام آن را بهبود بخشد.

است. در هزینه‌ها می‌پردازد.

- چکیده به طور صریح محدودیت‌های مطالعه را ذکر نکرده است، اما به چالش‌ها و خالی‌های تحقیقاتی که در آینده باید حل شوند اشاره کرده است.

- تحقیق فعلی بیشتر بر ترکیب مزایای مواد نانو در بتن پلیمری تمرکز دارد، اما در مورد محدودیت‌ها یا نقاط ضعف احتمالی این روش بحثی صورت نگرفته است.

- چکیده نشان می‌دهد که تحقیق حال حاضر بر پتانسیل تقویت بتن پلیمری با مواد نانو تمرکز دارد، اما به هیچ محدودیت یا چالشی که ممکن است موانعی برای پیاده‌سازی موفق این تکنولوژی در صنعت ساختمان ایجاد کند، اشاره نکرده است.

- خلاصه به هیچ محدودیتی در مورد تحقیق اشاره نکرده است.

- خلاصه نشان می‌دهد که نیازهای تحقیقات آینده شناسایی شده اند، این می‌تواند به عنوان محدودیت‌های ضمنی کار فعلی در نظر گرفته شود.

- هزینه بالای بتن فوق العاده با عملکرد بالا به عنوان مانع اصلی برای استفاده گسترده آن ذکر

خلاصه اصلی مباحث این است که اضافه کردن مواد نانو به بتن پلیمری می‌تواند به طور قابل توجهی عملکرد مکانیکی، ساختار میکرو و مقاومت آن را بهبود بخشد. این پیشرفت باعث می‌شود که صنعت ساختمان بتواند بهتر از قدرت انبوه بتن پلیمری استفاده کند و در عین حال، چالش‌ها و نقاط خالی در تحقیقات آینده نیز مشخص شود.

این مقاله مروری خلاصه شده است که چگونه از مواد مختلف (مانند زغال سنگ، شن شیشه، ماسه کوره، پوسته برنج و پودر سنگ آهک) برای کاهش هزینه بتن فوق العاده با عملکرد بالا استفاده کرد، از طریق جایگزینی جزئی یا کامل سیمان، خاک رس، پودر کوارتز و ماسه کوارتز، و تاثیر این مواد بر عملکرد بتن فوق العاده با عملکرد بالا را بررسی کرد.

- جستجوی جامع ادبیات و مرور بیش از ۱۹۰ مقاله تحقیقاتی و مروری در مورد بتن ژئوپلیمری اصلاح شده با نانو مواد مختلف انجام شد.

- داده‌های این مطالعات تحلیل شد تا یک پایگاه داده از خواص کلیدی بتن ژئوپلیمری با انواع و دوزهای مختلف نانو مواد توسعه یابد.

- تاثیر معرفی انواع و دوزهای مختلف نانو مواد بر رفتار و خواص بتن ژئوپلیمری ارزیابی شد.

- مروری بر ادبیات موجود، بررسی استفاده از انواع مواد (مانند خاک زغال سنگ، آهک کوره بلند، پودر شیشه، خاک برنج، پودر آهک، مواد خرد شده طبیعی و خرد شده خشن) به عنوان جزئی یا کامل جایگزین‌های مواد  $typic$  (سیمان، خاک سیلیس، پودر کوارتز، شن و سیلیس، آیزن) در بتن فوق العاده عملکرد (UHPC) برای کاهش هزینه کل

UHPC.

- محاسبه هزینه کل (دلار/متر مکعب) و

- استفاده از مواد جایگزین مانند زغال سنگ، شن آهن، پودر شیشه، خاک برنج و پودر آهک سنگی، می‌تواند با جایگزینی جزئی یا کامل مواد گران قیمت (مانند سیمان، خاک سیلیس، پودر کوارتز و شن و ماسه کوارتز)، هزینه تولید بتن فوق العاده با کارایی بالا را کاهش دهد.

- این مرور کلی تاثیر صرفه جویی کلی هزینه (دلار بر متر مکعب) و صرفه جویی استاندارد شده هزینه بر

ر این بررسی ادبی، روش‌های استفاده از مواد مختلف با کاهش هزینه‌های بالای فوق العاده با عملکرد بالا در مطالعه قرار گرفته است، همچنین حفظ عملکرد برتر آن.

[۱۰۶]

[۱۰۷]

اساس مقاومت (دلار بر متر مکعب بر مگاپاسکال) در استفاده از این مواد جایگزین را ارزیابی می کند.

- این مرور همچنین تأثیر مواد جایگزین بر قابلیت پردازش، عملکرد مکانیکی، انقباض و مقاومت بتن فوق العاده را بررسی می کند.

- فیبرهای طبیعی (NFS) می توانند عملکرد مکانیکی بتن سیمان را افزایش دهند، به ویژه مقاومت در برابر کشش و مقاومت در برابر خمش.

- جذب بالای آب و ویژگی های هیدروفیل NFS ممکن است باعث کاهش اتصال فیبر به ماتریس بتن شوند و بر عملکرد کلی بتن تأثیر بگذارند.

- استفاده از NFS برای تولید پارچه یا استخراج نانوکریستال سلولز یا نانوفیبر ممکن است یک روش موثر برای افزایش عملکرد NFS در بتن سیمان باشد.

- مقاومت بلند مدت خمیر پلیمری بهتر از بتن عادی پرتلند سیمان (OPC) است، مقاومت آن تحت تأثیر محتوای کلسیم است.

- نمونه های بتن پلیمری براساس خاکستر زغال سنگ/شن و ماسه در معرض سولفات منیزیم ( $MgSO_4$ ) برای ۱۲۰ روز بدون تغییر اندازه قابل توجهی بودند، در حالی که بتن OPC سنتی نشان دهنده ۰.۱۸۴٪ انبساط بود.

- عمق نفوذ یون کلر در ملات زغال سنگ تحریکی (۱۲ میلی متر) بیشتر از نمونه های بتن با جایگزینی ۲۵٪ خاکستر زغال سنگ (۱۰ میلی متر)

هزینه استاندارد شده بر اساس استحکام (دلار/MPa/متر مکعب) بتن فوق العاده عملکرد در صورت استفاده از این مواد جایگزین.

- بررسی تأثیر این مواد جایگزین بر قابلیت پردازش و خصوصیات مکانیکی (مانند مقاومت فشاری) بتن فوق العاده عملکرد.

در این مقاله، به کاربرد فیبرهای طبیعی (NFS) در بتن سیمانی پرداخته شده است و تأکید شده است که این فیبرها در بهبود عملکرد مکانیکی نقش مهمی دارند، همچنین چالش هایی که از جمله جذب بالای آب و خواص آب دوستی آنها می آید، نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان، راه حل هایی ارائه شده است که از طریق روش های فیزیکی، شیمیایی و ترکیبی برای حل این مشکلات استفاده می شود.

خلاصه کلیدی بحث این است که مصالح بتنی پلیمری معدنی در مقایسه با بتن معمولی پرتلند، در طولانی مدت دوام بیشتری دارند و مکانیزم دوام آنها تحت تأثیر قابل توجهی از محتوای کلسیم قرار می گیرد.

- مروری بر اداء مکانیکی و ویژگی های مقاومتی مخلوط های پلیمری سیمانی (GPC) حاوی انواع مواد افزودنی و فیبرها در ادبیات موجود دارد.

- مقایسه عملکرد بلندمدت و مکانیسم مقاومتی GPC و سیمان پرتلند عادی (OPC)، با تمرکز بر تأثیر محتوای کلسیم.

- ارزیابی تغییر ابعاد نمونه های GPC و OPC بر اساس ذغال سنگ/شیشه معدنی ۱۲۰ روز پس از تعریف به محلول سولفات منیزیم ( $MgSO_4$ )

شده است، این می تواند به عنوان یک محدودیت برای فناوری فعلی بتن فوق العاده با عملکرد بالا در نظر گرفته شود.

- جذب بالای آب و رفتار آبدوستی فیبرهای طبیعی (NFS) باعث کاهش چسبندگی با ماتریس بتن شده و در نتیجه کاهش عملکرد کلی می شود.

- ویژگی های پرمخلخی و رابط ضعیف فیبرهای طبیعی باعث افزایش نفوذ پذیری مواد بتن و کاهش مقاومت در برابر فرسایش می شود.

- توصیه می شود که استفاده از فیبرهای طبیعی برای تولید پارچه یا استخراج نانوکریستال سلولز یا نانوفیبر سلولز ممکن است یک روش تقویت موثر باشد، که نشان دهنده محدودیت های فعلی در استفاده از فیبرهای طبیعی است.

- در محیط های فرسایشی مانند فاضلاب، آب فاضلاب و سازه های دریایی، تحقیقات در مورد مقاومت پایداری بتن پلیمری تقویت شده با فیبر محدود است.

- نیاز به بررسی عمق نفوذ یون کلر به عنوان شاخصی برای مقاومت پایداری فرمولاسیون های مختلف بتن پلیمری می باشد.

- درک اهمیت واکنش های شیمیایی، مانند خرابی پیوند C-S-H و تشکیل گچ، که این واکنش ها می توانند مقاومت پایداری بتن پلیمری در معرض

مقاله بررسی کرد استفاده فیبرهای طبیعی در بتن سیمانی، شامل تأثیر آنها بر عملکرد مکانیکی، جذب آب و نفوذ یون کلر.

مقاله بررسی ویژگی های ام بلند مدت بتن پلیمری تقویت شده با فیبرهای سیمان زینتی را مورد بررسی داده است، شامل عملکرد مکانیکی و دوام آن در محیط های فرسایشی است.

[۱۰۸]

[۱۰۹]

است.

اسید تحت تاثیر قرار دهند.

- این مقاله چالش‌های مقاومت

پایداری را شناسایی کرده و

پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر

را مطرح کرده است.

## ۹- چشم‌اندازها

از منظر حفاظت از محیط زیست، تولید UHPC با استفاده از نانومواد برای جایگزینی جزئی سیمان دارای چشم‌انداز وسیعی است اما به دلیل روش تولید و هزینه محدود است. برای ترویج بهتر توسعه پایدار UHPC دوستدار محیط زیست، می‌توان به نکات زیر توجه کرد:

(۱) علاوه بر نانومواد ذکر شده در مقاله، نانومواد دیگری مانند نانو اکسید آلومینیوم و نانوذرات خاک رس نیز باید به جای سیمان برای تولید UHPC مورد مطالعه قرار گیرند. علاوه بر این، تأثیر مخلوط ترکیبی انواع نانومواد بر عملکرد UHPC نیز ارزش مطالعه دارد.

(۲) دوام، به‌عنوان یک شاخص مهم که بر عمر مفید و هزینه نگهداری سازه‌ها تأثیر می‌گذارد، نقش مهمی در ایمنی و دوام سازه‌ها ایفا می‌کند. برخی از شاخص‌های دوام نانومواد مخلوط شده با UHPC هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند، مانند مقاومت در برابر آتش، مقاومت در برابر کربن‌زدایی و مدول الاستیسیته دینامیکی. این موارد نیز برای ایمنی و دوام سازه مهم هستند.

(۳) اثر هسته‌زایی یکی از نقش‌های مهمی است که نانومواد در UHPC ایفا می‌کنند، اما مکانیزم اثر هسته‌زایی به‌طور عمیق مورد مطالعه قرار نگرفته و می‌تواند با استفاده از روش‌های محدود بیشتر بررسی شود. در عین حال، عملکرد نانومواد به اندازه ذرات آن‌ها بستگی دارد و تأثیر اندازه‌های مختلف نانومواد در UHPC هنوز ناشناخته است.

علاوه بر این، هنوز چالش‌هایی در کاربرد نانومواد در UHPC وجود دارد:

(۱) نسبت نانومواد جایگزین سیمان برای تولید UHPC هنوز پایین است که عمدتاً به پخش نانومواد مربوط می‌شود. در حال حاضر، اصلاح‌کننده‌ها به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند، اما تأثیر اصلاح‌کننده‌ها بر سازگاری نانومواد باید مورد توجه قرار گیرد. برای حفظ سیالیت و فعالیت نانومواد تحت دوز بالا، تحقیقات بیشتری در مورد پخش نانومواد باید انجام شود.

(۲) در حال حاضر، پس از یک دوره طولانی توسعه، هزینه مواد سیمانی نسبت به نانومواد به‌دلیل تولید انبوه نسبتاً پایین است. بنابراین، کاهش هزینه تولید نانومواد یک مشکل بزرگ است که باید در آینده حل شود.

به‌عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین مصالح ساختمانی در آینده، UHPC اهمیت زیادی در بهبود عملکرد سازه دارد. تحقیقات موجود نشان داده‌اند که خواص مکانیکی و دوام UHPC با استفاده از نانومواد به‌جای سیمان بهبود یافته است. با این حال، نرخ جایگزینی در حال حاضر پایین است. با پیشرفت تحقیقات در مورد مکانیزم‌های نانومواد، هزینه کمتر، عملکرد بهتر و UHPC دوستدار محیط زیست بیشتری در آینده قطعاً توسعه خواهد یافت که می‌تواند پیشرفت‌های نانومواد و صنعت مصالح ساختمانی را نیز ترویج کند.

## ۱۰- نتیجه گیری

تأثیرات نانو سیلیکا، نانو  $\text{CaCO}_3$ ، نانومواد مبتنی بر کربن، نانو  $\text{TiO}_2$  و نانو  $\text{MgO}$  بر خواص UHPC مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده می‌شود که تولید UHPC با نانومواد به جای سیمان دارای چشم‌اندازهای وسیعی است. تأثیر این مواد بر UHPC به شرح زیر خلاصه می‌شود:

(۱) هنگامی که این نانومواد به UHPC اضافه شدند، نرخ جذب آب با سطح خاص بزرگ و اثر پرکنندگی به عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیالیت UHPC تبدیل شد.

(۲) CNTs و CNFs عمدتاً عملکرد UHPC را از طریق خواص مکانیکی خود بهبود بخشیدند. سایر نانومواد ساختار حفره‌ها را از طریق اثر هسته‌زایی، اثر پرکنندگی و واکنش با محصولات هیدراسیون بهبود دادند. این اثرات نقش مثبتی در بهبود چقرمگی، نفوذناپذیری و مقاومت خمشی UHPC ایفا کرده‌اند.

(۳) از نظر واکنش با محصولات هیدراسیون، ژل C-S-H از واکنش نانو سیلیس با CH تشکیل شد و کلسیم کربن آلومینات پایدار از واکنش نانو  $\text{CaCO}_3$  با  $\text{C}_3\text{A}$  تشکیل شد. GO تأثیر مثبتی بر تقویت ژل C-S-H دارد. نانو MgO تشکیل هیدروکسید را ترویج می‌کند و تأثیر منفی بر ساختار دارد.

(۴) از منظر بهبود عملکرد، GO امیدوارکننده‌ترین نانوماده است. در مقایسه با سایر مواد، مقدار مخلوط GO به ۱۰۰ برابر کمتر از سایر مواد کاهش یافته است، اما تأثیر بهبود مقاومت نیز برجسته است. علاوه بر این، GO دارای گروه‌های عملکردی حاوی اکسیژن است و اثر توزیع بهتری دارد، اما هزینه بالای آن نیز بر ترویج آن در مقیاس بزرگ تأثیر می‌گذارد.

(۵) افزودن ۲٪ نانو سیلیکا جذب آب را ۵۸٪ کاهش داد، ۰/۸ درصد وزنی نانولوله‌های کربنی جذب آب را ۳۵/۸٪ کاهش داد. ۰/۸ درصد وزنی اکسید گرافن جذب آب را ۴۶٪ کاهش داد. استفاده از ۳٪ نانو  $\text{CaCO}_3$  جذب آب را ۶۵-۷۰٪ کاهش داد. نانو  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  در ۴٪ کاهش ۷۳/۷۷٪ را ایجاد کرد. نانو آلومینا تأثیر منفی بر جذب آب بتن داشت.

(۶) نانو سیلیکا در ۳٪ درصد وزنی نفوذ کلراید را ۲۸/۷٪ کاهش داد، در حالی که ۰/۳ درصد وزنی اکسید گرافن (GO) عمق نفوذ کلراید را ۵۱/۷۳٪ کاهش داد. نانولوله‌های کربنی (۰/۵-۰/۱٪) ضریب نفوذ کلراید را ۱۲٪ کاهش دادند. نانو  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (۲ درصد وزنی) نفوذپذیری سریع کلراید را ۴۴٪ کاهش داد، در حالی که کاهش ۸۸٪ با نانو  $\text{TiO}_2$  مشاهده شد.

## مراجع:

- Iqbal, S. *et al.* (2019) Enhanced mechanical properties of fiber reinforced concrete using closed steel fibers. *Materials and Structures* 52, 56
- Wu, Z. (1998) Green high performance concrete—The development trend of concrete. *China Concrete and Cement Products* 1, 3-6
- Richard, P. and Cheyrezy, M. (1995) Composition of reactive powder concretes. *Cement and concrete research* 25, 1501-1511
- De Larrard, F. and Sedran, T. (1994) Optimization of ultra-high-performance concrete by the use of a packing model. *Cement and concrete research* 24, 997-1009
- Li, S. *et al.* (2020) Effects of steel slag powder and expansive agent on the properties of ultra-high performance concrete (UHPC): based on a case study. *Materials* 13, 683
- Wang, D. *et al.* (2015) A review on ultra high performance concrete: Part II. Hydration, microstructure and properties. *Construction and Building Materials* 96, 368-377
- Yalçinkaya, Ç. and Yazıcı, H. (2017) Effects of ambient temperature and relative humidity on early-age shrinkage of UHPC with high-volume mineral admixtures. *Construction and Building Materials* 144, 252-259
- Shi, J. *et al.* (2012) Emissions of carbon dioxide from cement industry and its reduction strategy in China. *Acta Sci. Circum* 32, 2028-2033
- Abdalla, J.A. *et al.* (2022) Influence of nano-TiO<sub>2</sub>, nano-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, nanoclay and nano-CaCO<sub>3</sub> on the properties of cement/geopolymer concrete. *Cleaner Materials* 4, 100061
- Chen, B. *et al.* (2014) Review of research on ultra-high performance concrete. *J. Archit. Civ. Eng* 31, 1-24
- Zeng, W. *et al.* (2020) Improvement in corrosion resistance of recycled aggregate concrete by nano silica suspension modification on recycled aggregates. *Cement and Concrete Composites* 106, 103476
- Meng, T. *et al.* (2020) Effect of different particle sizes of nano-SiO<sub>2</sub> on the properties and microstructure of cement paste. *Nanotechnology Reviews* 9, 833-842
- Yu, R., Spiesz, P. and Brouwers, H. (2014) Effect of nano-silica on the hydration and microstructure development of Ultra-High Performance Concrete (UHPC) with a low binder amount. *Construction and Building Materials* 65, 140-150



14. Mendes, T., Repette, W. and Reis, P. (2017) Effects of nano-silica on mechanical performance and microstructure of ultra-high performance concrete. *Cerâmica* 63, 387-394
15. Li, W. *et al.* (2015) Effects of nano-silica and nano-limestone on flowability and mechanical properties of ultra-high-performance concrete matrix. *Construction and Building Materials* 95, 366-374
16. Janković, K. *et al.* (2016) The influence of nano-silica and barite aggregate on properties of ultra high performance concrete. *Construction and Building Materials* 126, 147-156
17. Feng, P. *et al.* (2020) The significance of dispersion of nano-SiO<sub>2</sub> on early age hydration of cement pastes. *Materials & Design* 186, 108320
18. Yu, R. *et al.* (2014) A study of multiple effects of nano-silica and hybrid fibres on the properties of Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete (UHPFRC) incorporating waste bottom ash (WBA). *Construction and Building Materials* 60, 98-110
19. Ghafari, E. *et al.* (2015) Influence of nano-silica addition on durability of UHPC. *Construction and Building Materials* 94, 181-188
20. Calvo, J.G. *et al.* (2017) Development of ultra-high performance concretes with self-healing micro/nano-additions. *Construction and Building Materials* 138, 306-315
21. Berra, M. *et al.* (2012) Effects of nanosilica addition on workability and compressive strength of Portland cement pastes. *Construction and Building Materials* 35, 666-675
22. Ghafari, E. *et al.* (2014) The effect of nanosilica addition on flowability, strength and transport properties of ultra high performance concrete. *Materials & Design* 59, 1-9
23. Jing, Y. (2019) Study on the performance of nano CaCO<sub>3</sub> modified cement concrete. *New Building Materials/Xinxing Jianzhu Cailiao* 46,
24. Li, G. *et al.* (2020) Enhancing carbonation and chloride resistance of autoclaved concrete by incorporating nano-CaCO<sub>3</sub>. *Nanotechnology Reviews* 9, 998-1008
25. Wu, Z. *et al.* (2016) Effects of different nanomaterials on hardening and performance of ultra-high strength concrete (UHSC). *Cement and Concrete Composites* 70, 24-34
26. Camiletti, J., Soliman, A.M. and Nehdi, M.L. (2013) Effect of nano-calcium carbonate on early-age properties of ultra-high-performance concrete. *Magazine of Concrete Research* 65, 297-307
27. Huang, Z. and Zu, T. (2013) Influence of nano-CaCO<sub>3</sub> on ultra high performance concrete. *Bulletin of the Chinese Ceramic Society* 32, 1103-1109
28. Camiletti, J., Soliman, A. and Nehdi, M. (2013) Effects of nano- and micro-limestone addition on early-age properties of ultra-high-performance concrete. *Materials and structures* 46, 881-898
29. Wu, Z., Shi, C. and Khayat, K.H. (2018) Multi-scale investigation of microstructure, fiber pullout behavior, and mechanical properties of ultra-high performance concrete with nano-CaCO<sub>3</sub> particles. *Cement and Concrete Composites* 86, 255-265
30. Novoselov, K.S. *et al.* (2004) Electric field effect in atomically thin carbon films. *science* 306, 666-669
31. Shamsaei, E. *et al.* (2018) Graphene-based nanosheets for stronger and more durable concrete: A review. *Construction and Building Materials* 183, 642-660
32. Liu, C. *et al.* (2020) Review on the research progress of cement-based and geopolymer materials modified by graphene and graphene oxide. *Nanotechnology Reviews* 9, 155-169
33. Yuan, X. *et al.* (2017) Mechanical properties and microcosmic mechanism of cement mortar modified by graphene oxide. *J Chongqing Jiaotong Univ (Nat Sci Ed)* 36, 36-42
34. Wan, H. and Zhang, Y. (2020) Interfacial bonding between graphene oxide and calcium silicate hydrate gel of ultra-high performance concrete. *Materials and Structures* 53, 34
35. Wu, Y.-Y. *et al.* (2020) Effect of graphene oxide nanosheets on physical properties of ultra-high-performance concrete with high volume supplementary cementitious materials. *Materials* 13, 1929
36. Hassanzadeh-Aghdam, M.K., Mahmoodi, M.J. and Safi, M. (2019) Effect of adding carbon nanotubes on the thermal conductivity of steel fiber-reinforced concrete. *Composites Part B: Engineering* 174, 106972
37. Hu, T. *et al.* (2019) Humic acid assisted stabilization of dispersed single-walled carbon nanotubes in cementitious composites. *Nanotechnology Reviews* 8, 513-522
38. You, I. *et al.* (2017) Electrical and self-sensing properties of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete with carbon nanotubes. *Sensors* 17, 2481

39. Lee, S.H., Kim, S. and Yoo, D.-Y. (2018) Hybrid effects of steel fiber and carbon nanotube on self-sensing capability of ultra-high-performance concrete. *Construction and Building materials* 185, 530-544
40. Yoo, D.-Y., Kim, S. and Lee, S.H. (2018) Self-sensing capability of ultra-high-performance concrete containing steel fibers and carbon nanotubes under tension. *Sensors and Actuators A: Physical* 276, 125-136
41. Jiang, C. *et al.* (2014) Autogenous shrinkage of high performance concrete containing mineral admixtures under different curing temperatures. *Construction and Building materials* 61, 260-269
42. Ahmed Sbia, L. *et al.* (2014) Enhancement of ultrahigh performance concrete material properties with carbon nanofiber. *Advances in civil engineering* 2014, 854729
43. Meng, W. and Khayat, K.H. (2016) Mechanical properties of ultra-high-performance concrete enhanced with graphite nanoplatelets and carbon nanofibers. *Composites Part B: Engineering* 107, 113-122
44. Liu, X. *et al.* (2015) Photocatalysis, microstructure, and surface characterization of TiO<sub>2</sub>-loaded wooden-activated carbon fibers. *Polymer Composites* 36, 62-68
45. Liang, C. *et al.* (2019) Research progress on the nano-TiO<sub>2</sub> cement-based photocatalytic materials. *Mater Rep* 33, 267-272
46. Su, Y. *et al.* (2017) Development of novel ultra-high performance concrete: From material to structure. *Construction and Building Materials* 135, 517-528
47. Li, Z. *et al.* (2017) Effect of nano-titanium dioxide on mechanical and electrical properties and microstructure of reactive powder concrete. *Materials Research Express* 4, 095008
48. Chunping, G. *et al.* (2018) The effect of nano TiO<sub>2</sub> on the durability of ultra-high-performance concrete with and without a flexural load. *Ceram-Silikáty* 62, 374-381
49. Polat, R., Demirboğa, R. and Karagöl, F. (2017) The effect of nano-MgO on the setting time, autogenous shrinkage, microstructure and mechanical properties of high performance cement paste and mortar. *Construction and Building Materials* 156, 208-218
50. Li, S. and Gao, X. (2018) Effect of nano Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and MgO on abrasion resistance and mechanism of ultra-high performance concrete. *Surface Technology* 47, 123-130
51. Shen, W. *et al.* (2017) Cement industry of China: Driving force, environment impact and sustainable development. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 75, 618-628
52. Peng, J.X. *et al.* (2013) Modeling of carbon dioxide measurement on cement plants. *Advanced materials research* 610, 2120-2128
53. Jalal, M. *et al.* (2012) Chloride penetration, water absorption and electrical resistivity of high performance concrete containing nano silica and silica fume. *Journal of American science* 8, 278-284
54. Tsardaka, E.-C. and Stefanidou, M. (2021) Testing nano-silica and nano-alumina additions for enhancing the durability of cement and lime pastes. *Materials Today: Proceedings* 37, 4082-4090
55. Gao, Y. *et al.* (2021) Roles of carbon nanotubes in reinforcing the interfacial transition zone and impermeability of concrete under different water-to-cement ratios. *Construction and Building Materials* 272, 121664
56. Langaroudi, M.A.M. and Mohammadi, Y. (2018) Effect of nano-clay on workability, mechanical, and durability properties of self-consolidating concrete containing mineral admixtures. *Construction and building materials* 191, 619-634
57. Khotbehsara, M.M. *et al.* (2018) Effect of SnO<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub>, and CaCO<sub>3</sub> nanoparticles on water transport and durability properties of self-compacting mortar containing fly ash: Experimental observations and ANFIS predictions. *Construction and Building Materials* 158, 823-834
58. Khoshakhlagh, A., Nazari, A. and Khalaj, G. (2012) Effects of Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanoparticles on water permeability and strength assessments of high strength self-compacting concrete. *Journal of Materials Science & Technology* 28, 73-82
59. Jalal, M., Ramezani-pour, A.A. and Pool, M.K. (2013). RETRACTED: Split tensile strength of binary blended self compacting concrete containing low volume fly ash and TiO<sub>2</sub> nanoparticles. Elsevier
60. Du, H., Du, S. and Liu, X. (2014) Durability performances of concrete with nano-silica. *Construction and building materials* 73, 705-712

61. Carriço, A. et al. (2018) Durability of multi-walled carbon nanotube reinforced concrete. *Construction and Building Materials* 164, 121-133
62. Fan, Y. et al. (2014) Influence of kaolinite clay on the chloride diffusion property of cement-based materials. *Cement and Concrete Composites* 45, 117-124
63. Shaikh, F.U.A. and Supit, S.W. (2015) Chloride induced corrosion durability of high volume fly ash concretes containing nano particles. *Construction and building materials* 99, 208-225
64. Chinthakunta, R. et al. (2021) Performance evaluation of self-compacting concrete containing fly ash, silica fume and nano titanium oxide. *Materials Today: Proceedings* 43, 2348-2354
65. Yoo, D.-Y. et al. (2022) Nanomaterials in ultra-high-performance concrete (UHPC)—A review. *Cement and Concrete Composites* 134, 104730
66. Abdalla, J.A. et al. (2022) Influence of nanomaterials on the water absorption and chloride penetration of cement-based concrete. *Materials Today: Proceedings* 65, 2066-2069
67. Huseien, G.F. (2023) A review on concrete composites modified with nanoparticles. *Journal of Composites Science* 7, 67
68. Yu, Z. et al. (2022). RETRACTED: Mechanical properties, durability and application of ultra-high-performance concrete containing coarse aggregate (UHPC-CA): A review. Elsevier
69. Allujami, H.M. et al. (2022) Nanomaterials in recycled aggregates concrete applications: Mechanical properties and durability. A review. *Cogent Engineering* 9, 2122885
70. Zhang, P. et al. (2023) Influence of carbon nanotube on properties of concrete: A review. *Construction and Building Materials* 369, 130388
71. Faraj, R.H. et al. (2022) Performance of Self-Compacting mortars modified with Nanoparticles: A systematic review and modeling. *Cleaner Materials* 4, 100086
72. Mansi, A. et al. (2022). The impact of nano clay on normal and high-performance concrete characteristics: a review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing
73. Ullah, R. et al. (2022) Ultra-high-performance concrete (UHPC): A state-of-the-art review. *Materials* 15, 4131
74. Zhang, C. et al. (2023) Fresh, mechanical and microstructural properties of alkali-activated composites incorporating nanomaterials: A comprehensive review. *Journal of Cleaner Production* 384, 135390
75. Amran, M. et al. (2022) Recent trends in ultra-high performance concrete (UHPC): Current status, challenges, and future prospects. *Construction and Building Materials* 352, 129029
76. Ahmad, J. et al. (2022) Glass fibers reinforced concrete: Overview on mechanical, durability and microstructure analysis. *Materials* 15, 5111
77. Raj, R.S. et al. (2023) Nanomaterials in geopolymer composites: A review. *Developments in the Built Environment* 13, 100114
78. Akeed, M.H. et al. (2022) Ultra-high-performance fiber-reinforced concrete. Part I: Developments, principles, raw materials. *Case Studies in Construction Materials* 17, e01290
79. Abdal, S. et al. (2023) Application of ultra-high-performance concrete in bridge engineering: Current status, limitations, challenges, and future prospects. *Buildings* 13, 185
80. Akeed, M.H. et al. (2022) Ultra-high-performance fiber-reinforced concrete. Part IV: Durability properties, cost assessment, applications, and challenges. *Case Studies in Construction Materials* 17, e01271
81. Gong, J. et al. (2022) Utilization of fibers in ultra-high performance concrete: A review. *Composites Part B: Engineering* 241, 109995
82. Bahmani, H. and Mostofinejad, D. (2022) Microstructure of ultra-high-performance concrete (UHPC)—a review study. *Journal of Building Engineering* 50, 104118
83. Ahmed, H.U. et al. (2022) The role of nanomaterials in geopolymer concrete composites: A state-of-the-art review. *Journal of Building Engineering* 49, 104062
84. Qaidi, S.M. et al. (2022) Ultra-high-performance geopolymer concrete: A review. *Construction and Building Materials* 346, 128495
85. Althoey, F. et al. (2023) Impact of Nano-silica on the hydration, strength, durability, and microstructural properties of concrete: A state-of-the-art review. *Case Studies in Construction Materials* 18, e01997

86. Huang, Y. et al. (2022) Strengthening of concrete structures with ultra high performance fiber reinforced concrete (UHPFRC): A critical review. *Construction and Building Materials* 336, 127398
87. Wu, Y. et al. (2022) A review on recent advances in the fabrication and evaluation of superhydrophobic concrete. *Composites Part B: Engineering* 237, 109867
88. Ramezani, M. et al. (2022) Carbon nanotube reinforced cementitious composites: A comprehensive review. *Construction and Building Materials* 315, 125100
89. Moein, M.M. et al. (2023) Predictive models for concrete properties using machine learning and deep learning approaches: A review. *Journal of Building Engineering* 63, 105444
90. Ahmad, J. and Zhou, Z. (2022) Mechanical properties of natural as well as synthetic fiber reinforced concrete: a review. *Construction and Building Materials* 333, 127353
91. Rajendran, S. et al. (2022) A critical and recent developments on adsorption technique for removal of heavy metals from wastewater-A review. *Chemosphere* 303, 135146
92. FY, A.-s. et al. (2023) An Elucidative Review of the Nanomaterial Effect on the Durability and Calcium-Silicate-Hydrate (CSH) Gel Development of Concrete. *All Open Access*,
93. Zheng, Y. et al. (2022) A review of the mechanical properties and durability of basalt fiber-reinforced concrete. *Construction and Building Materials* 359, 129360
94. Shilar, F.A. et al. (2022) Review on the relationship between nano modifications of geopolymer concrete and their structural characteristics. *Polymers* 14, 1421
95. Goel, G. et al. (2022) The use of nanomaterials in concrete: A review. *Materials Today: Proceedings* 69, 365-371
96. Das, N. and Nanthagopalan, P. (2022) State-of-the-art review on ultra high performance concrete-Ballistic and blast perspective. *Cement and concrete composites* 127, 104383
97. Barbaros, I. et al. (2022) State-of-the-art review of fabrication, application, and mechanical properties of functionally graded porous nanocomposite materials. *Nanotechnology Reviews* 11, 321-371
98. Shilar, F.A. et al. (2022) Advancement of nano-based construction materials-A review. *Construction and Building Materials* 359, 129535
99. Yang, J. et al. (2022) Effects of fibers on the mechanical properties of UHPC: A review. *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)* 9, 363-387
100. Bahmani, H. and Mostofinejad, D. (2023) A review of engineering properties of ultra-high-performance geopolymer concrete. *Developments in the Built Environment* 14, 100126
101. Zhan, P. et al. (2022) A review of recycled aggregate concrete modified by nanosilica and graphene oxide: Materials, performances and mechanism. *Journal of Cleaner Production* 375, 134116
102. Ighalo, J.O. et al. (2022) Adsorption of persistent organic pollutants (POPs) from the aqueous environment by nano-adsorbents: A review. *Environmental research* 212, 113123
103. Kishore, K. et al. (2023) Technological challenges in nanoparticle-modified geopolymer concrete: A comprehensive review on nanomaterial dispersion, characterization techniques and its mechanical properties. *Case Studies in Construction Materials*, e02265
104. Han, Q. et al. (2022) Comprehensive review of the properties of fly ash-based geopolymer with additive of nano-SiO<sub>2</sub>. *Nanotechnology Reviews* 11, 1478-1498
105. Matalkah, F. et al. (2022) Effects of nanomaterials on mechanical properties, durability characteristics and microstructural features of alkali-activated binders: A comprehensive review. *Construction and Building Materials* 336, 127545
106. Zaid, O. et al. (2024) Sustainability evaluation, engineering properties and challenges relevant to geopolymer concrete modified with different nanomaterials: A systematic review. *Ain Shams Engineering Journal* 15, 102373
107. Shah, H.A. et al. (2022) Use of materials to lower the cost of ultra-high-performance concrete-A review. *Construction and Building Materials* 327, 127045
108. Hamada, H.M. et al. (2023) Application of natural fibres in cement concrete: A critical review. *Materials Today Communications* 35, 105833
109. Li, W. et al. (2022) Eco-friendly fibre reinforced geopolymer concrete: A critical review on the microstructure and long-term durability properties. *Case Studies in Construction Materials* 16, -00894

